

T117097/FI58544/1

2022/2023/1



DIPLOMAMUNKA

Bányai Kitti

O4QIY2

DIPLOMAMUNKA FELADATKIÍRÁS



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Műszaki és Informatikai Kar

DIPLOMAMUNKA FELADATKIÍRÁS

Név:	Bányai Kitti	Neptun kód:	O4QIY2
------	--------------	-------------	--------

Képzés:	Szerkezet-építőmérnök (MSc)	Szemeszter:	2022/23/I
---------	-----------------------------	-------------	-----------

Szakirány:		Törzsszám:	T117097/FI58544/I
------------	--	------------	-------------------

Cím:	Vízáró szerkezeti beton újrahasznosított adalékanyag felhasználásával
------	---

A feladat leírása, kidolgozandó feladatrészek:

A diplomamunka keretein belül be kell mutatni az újrahasznosított adalékanyagokkal kapcsolatosan megjelent szakirodalmat.
 Kutatási terv kidolgozása zúzott beton adalékanyagból készített vízáró beton készítésére.
 Kísérletek ismertetése, kapott eredmények feldolgozása, összefüggések ábrázolása és összefoglalása.
 Az újrahasznosított betonból készült szerkezet karbonlábnyom számításának részletezése, értelmezése. Költségelemzés készítése.

Kidolgozandó feladatrészek:

1. Feladat ismertetése, célkitűzés.
2. Irodalomkutatás, szakirodalmi áttekintés.
3. Vizsgálati módszerek, felhasznált anyagok ismertetése.
4. Kísérleti terv, elvégzett vizsgálatok.
5. Eredmények áttekintése, kiértékelése.
6. Szerkezet karbonlábnyom számítása.
7. Költségbecslés.
8. Összefoglalás, jövőbeni kutatási feladatok.
8. Hivatkozások.

Belső konzulens:

Dr. Orbán Zoltán	Műszaki és Informatikai Kar
------------------	-----------------------------

Külső konzulens(ek):

Dr. Czoboly Oliver	BYC Kft. Termék portfólió vezető
--------------------	----------------------------------

A feladat kiadásának időpontja:	2022. 09. 05.
---------------------------------	---------------

A feladat beadásának határideje:	2023. 01. 06.
----------------------------------	---------------

Pécs, 2022. szeptember 05.

Dr. Orbán Zoltán
szakfelelős

Professzor Dr. Medvegy Gabriella
dékán

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Bányai Kitti** záróvizsgázó hallgató kijelentem, hogy a *T117097/F158544/1* (a szakdolgozat/diplomamunka száma – törzsszám –) számú szakdolgozatot/diplomamunkát a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Építőmérnök Tanszékén készítettem építőmérnök szakos oklevél megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a szakdolgozat/diplomamunka saját munkám eredménye, és kizárólag a megjelölt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, a forrás megadásával egyértelműen, az előírásoknak megfelelően megjelöltem. Ugyanígy jártam el a más forrásból átvett illusztrációk (rajzok, ábrák, képek, grafikonok, táblázatok, stb.) esetében is.

Pécs, 2023.01.06.

.....

Hallgató aláírása

ELLENŐRZŐ LAP DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Műszaki és Informatikai Kar

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet
Építőmérnök Tanszék

ELLENŐRZŐ LAP DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉHEZ

Név:	Bányai Kitti	Neptun-kód:	O4QIY2
Képzés:	Szerkezet-építőmérnök (MSc)	Szemeszter:	2022/23/1
Szakirány:		Törzsszám:	T117097/F158544/1
Cím:	Vízáró beton készítése bontott építési törmelékből újrahasznosított adalékanyag felhasználásával		

Konzultáció időpontja	A konzultáción egyeztetett részfeladatok rövid leírása	Alíráások	
		Belső konzulens	Külső konzulens
2022.09.20.	Diplomaterv témaválasztásának egyeztetése.		
2022.09.30.	Téma elfogadása. Szakirodalom feldolgozás, tartalom, kísérleti terv lépéseinek meghatározása.		
2022.10.11.	Címzavar, tartalom eredmények feldolgozásának egyeztetése		
2022.10.23.	Tartalom eredmények feldolgozása		
2022.11.14.	50%-os kiváltóg, továbbhaladás egyeztetése		
2022.12.14.	Végző kézirat bemutatása, végleges cím készítése		
2023.01.02.	Beadás		

A diplomamunka beadható / nem beadható be:

Pécs, 2023.01.02.

hallgató aláírása

belső konzulens aláírása

külső konzulens aláírása

 18-7424 Pécs • Dosztókány út 2.
 Tel: 06-72 501-650 • Fax: 06-72 501-611



ÖSSZEFOGLALÓ

Diplomázó neve:	<i>Bányai Kitti</i>
Neptun kód:	O4QIY2
Diplomamunka nyilvánt. sz.:	T117097/FI58544/1
Belső konzulens:	<i>Dr. Orbán Zoltán</i> , egyetemi docens, intézetigazgató Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és Smart Technológiák Intézet
Külső konzulens:	<i>Dr. Czoboly Olivér</i> Termék portfólió vezető BTC Kft.

„Lehetetlen küldetés vagy reális jövő?” [Urbán Ferenc, CeMBeton].

Dolgozatom témája, egy létező projekt kapcsán elbontott vasbeton medence zúzott anyagát visszaforgatva, olyan szerkezeti betont készíteni, mely teljesíti a helyére tervezett új szerkezet előírt betonminőségét.

Céлом volt az újrahasznosított adalékanyagból vízáró betont készíteni, igazolva a mikroszilika kiegészítő anyag hatását a friss- és megszilárdult betontulajdonságokra.

Vizsgálat útján kidolgoztam a zúzott beton adalékok közetfizikai és mechanikai tulajdonságait labor körülmények között. Ehhez közel 1000 kg zúzalékot volt szükséges feldolgozni.

16 keveréken végeztem friss- és megszilárdult beton vizsgálatokat, többek között konzisztencia, nyomószilárdság és vízáróság tekintetében.

Kísérletileg igazoltam a darált betonból visszanyert másodlagos adalékanyag hatását különböző betonkeverékekben, eltérő adagolási mennyiségekkel.

Külön figyelmet fordítottam az eltérő összetételek konzisztencia eltarthatóságának vizsgálatára. Megállapításokat tettem a többlet víz hatására a bedolgozhatóság, a nyomószilárdság, illetve vízzáróság értékeire nézve.

Összefüggést állapítottam meg a zúzott beton által felvett víz mennyisége és a tervezett víz/cement tényező, illetve a nyomószilárdság kapcsolata között.

A körforgásos gazdaságban a ma termékei a jövő alapanyagai. Eredményeim alapján igyekszem rávilágítani az újrahasznosított betonból készült szerkezet beépített karbonlábnyomának mértékére, előállításának költségeire és technológiai hátterére egy transzportbeton üzem szemszögéből nézve.



SUMMARY

Author: *Kitti Bányai*

Neptun: O4QIY2

Diploma thesis title: Making waterproof concrete using recycled aggregates

Supervisors:

Zoltán Orbán dr. Associate professor, Head of the Institute University of Pécs, Institute of Smart Technology and Engineering,

Olivér Czoboly dr. Product Portfolio Manager BTC Ltd.

"Mission Impossible or Realistic Future?" [Ferenc Urbán, CeMBeton].

The topic of my thesis is to recycle the crushed material of a reinforced concrete pool that was demolished in connection with an existing project, to make a structural concrete that fulfills the required concrete quality of the new structure planned in its place.

My goal was to make waterproof concrete from the recycled aggregate, verifying the effect of the micro silica additive on fresh and hardened concrete properties.

Through research, I developed the aggregates physical and mechanical properties of crushed concrete admixtures under laboratory conditions. For this, it was necessary to process nearly 1,000 kg of crushed concrete.

I performed fresh and hardened concrete tests on 16 mixes, including consistency, compressive strength and waterproofing.

I experimentally verified the effect of the secondary additive recovered from ground concrete in different concrete mixtures with different dosage amounts.

I paid special attention to the examination of the shelf life of the different compositions. I made observations regarding the values of workability, compressive strength and water tightness due to the effect of excess water.

I established a correlation between the amount of water absorbed by the crushed concrete and the planned water/cement factor and the compressive strength.

In the circular economy, the products of today are the raw materials of the future. Based on my results, I try to shed light on the built-in carbon footprint of a structure made of recycled concrete, its production costs and technological background from the perspective of a ready-mixed concrete factory.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni konzulenseimnek, a PTE Műszaki és Informatikai Karról **Dr. Orbán Zoltánnak**, aki szakértelmével, tanácsaival ráirányította figyelmemet az újrahasznosított betonok kiaknázatlan témakörére és lehetőséget adott elmélyülni benne, segítséget nyújtva ezzel dolgozatom elkészítéséhez.

Dr. Czoboly Olivérnek a Beton Technológia Centrum Kft. termék portfólió vezetőjének, aki a tudományos és laboratóriumi kutatómunka útján fáradságot nem ismerve terelgetett. Köszönettel tartozom a konzultációk során biztosított tömérdek szakirodalom rendelkezéseimre bocsájtásáért, különösen hasznos magyarázataiért, kiterjedt figyelméért.

Csókás Eleknek a Beton Technológia Centrum Kft. ügyvezetőjének, hogy lehetőséget adott a korlátlan laboratóriumi munkavégzéshez, és a szükséges eszközöket és erőforrásokat rendelkezéseimre bocsájtotta.

Köszönettel tartozom a **Beton Technológia Centrum Kft.** dolgozóinak, akik a laboratóriumi vizsgálatokban és a mérési eredmények kiértékelésében segítségemre voltak.

A **Duna-Dráva Cement Kft.**-nek és a **SIKA Hungária Kft.**-nek, hogy biztosították a vizsgálatokhoz tartozó cement, adalékanyag és adalékszer mintákat. Külön köszönöm a segítséget az adalékszer kiválasztásában és beszerzésében **Tóth Ferencnek** a **SIKA Hungária Kft.**-től.

Elsősorban szeretnék hálás köszönetet mondani **Menyhárt Krisztiánnak!**

Köszönöm, hogy az elmúlt időszakban is támogattad, hogy munkámat a rám jellemző önfejűséggel zavartalanul végezhessem.

Hálás vagyok érte, hogy a hétvégéket pihenés helyett próbakocka gyártással, diagramok elemzésével töltötted velem és szakmai tapasztalatoddal minden mozdulatomat segítetted.

Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ	5
SUMMARY	7
Köszönetnyilvánítás	9
Tartalom.....	10
1. Bevezetés.....	16
1.1 Témaválasztás jelentősége	16
1.2 Célkitűzés.....	18
2 Szakirodalmi áttekintés	22
2.1 Újrahasznosított betonok	22
2.2 Karbonlábnyom.....	32
3. Módszerek	34
3.1. Felhasznált anyagok	36
3.1.1. Cement.....	36
3.1.2. Adalékanyagok.....	36
3.1.3. Adalékszerek, kiegészítő anyagok	37
3.1.4. Víz	38
3.1.5. Betonösszetételek.....	38
3.1.5.2.Újrahasznosított adalékanyagú beton	40
3.1.5.3.Betonok mikroszilika adagolással	41
3.2. Kísérleti terv, elvégzett vizsgálatok	42
3.2.1. Első szakasz: Adalékanyag vizsgálata.....	42
3.2.2. Második szakasz: Újrahasznosított betonok.....	47
3.4.1. Harmadik szakasz: Konzisztencia eltarthatósággal kapcsolatos összefüggések ...	52
4. Eredmények és értékelések	55
4.1. Első szakasz adalékanyag vizsgálati eredményei.....	55
3.3. Második szakasz vizsgálati eredményei	61
3.4. Harmadik szakasz: Konzisztencia eltarthatósággal kapcsolatos összefüggések.....	70
5. Újrahasznosított betonból készült szerkezet karbon lábnyom számítása	78
5.1. Karbonegyenérték számítás részletei	78
5.2. Költségbecslés.....	85
6. Összefoglalás.....	91
7. Irodalomjegyzék	96
8. Mellékletek.....	102

Jelölések, fogalmak és rövidítések

A dolgozatban a jelöléseket, rövidítéseket és fogalmakat a szakirodalomnak megfelelően használok. Az érthetőség és egyértelműség érdekében jelen fejezetben összefoglalom azokat a jelöléseket, rövidítéseket és fogalmakat, amelyek a megértéshez elengedhetetlenek, valamint a szakirodalom különböző forrásaiban eltérően használnak.

Jelölések

C	A közönséges beton szabványos nyomószilárdsági osztályának betűjele, amely mögött a beton nyomószilárdságának szabványos próbahengeren és MSZ 4798:2016/2M:2018 próbakockán értelmezett előírt jellemző értéke áll: $f_{ck,cyl}/f_{ck,cube}$
CEM	Cementfajta az MSZ EN 197 sorozat szerint
D	Legnagyobb névleges szemnagysághatár (legnagyobb szemnagyság), mm
f_{ci}	A beton nyomószilárdságának egyedi értéke szabványos próbatesten, amely egyetlen próbatest nyomószilárdsága vagy az egy mintából (egy keverésből, egy mixerből, egy szállítótartályból stb.) készített egy vagy több próbatest nyomószilárdságának tapasztalati átlag értéke, és ez egyetlen vizsgálati eredménynek számít
f_{ck}	A beton nyomószilárdságának előírt jellemző értéke szabványos próbatesten
$f_{ck,cube}$	A beton nyomószilárdságának előírt jellemző értéke 150 mm élhosszúságú kockán
$f_{cm,test}$	A beton nyomószilárdságának tapasztalati átlag értéke szabványos próbatesten
$f_{cm,cube}$	150 mm élhosszúságú, végig víz alatt tárolt próbakockákon vizsgált 28 napos nyomószilárdság javasolt, megkövetelt átlag értéke, N/mm ²
$K_{fi} \dots$	Az újrahasznosított beton hulladék és a közönséges adalékanyagnak minősülő beton/tégla vegyes hulladék adalékanyagok közetfizikai csoportja

$M_{V,alap}$	Az alap keverővíz tömege 1 m ³ bedolgozott friss betonban, amelynek értékét a tervezett víz-cementtényező és a cementadagolás szorzata adja meg, kg/m ³
$M_{V,többlet}$	Az adalékanyag mértékadó rövididejű vízfelvételéből számítható többlet keverővíz tömege 1 m ³ bedolgozott friss betonban, kg/m ³
$R_{m200,nom}$	200 mm élhosszúságú, vegyesen tárolt próbakockákon vizsgált 28 napos nyomószilárdság előírt átlag értéke, N/mm ²
V_A	az adalékanyag m ³ -ben kifejezett tervezett térfogata 1 m ³ bedolgozott friss betonban, m ³ / m ³
$V_L\%$	a friss beton levegőtartalma, térfogat%
x	A víz-cement tényező
XC...	Karbonátosodásnak ellenálló vasbeton és feszített vasbeton környezeti kitéti osztálya
XV...(H)	Vízzáró beton, vasbeton és feszített vasbeton környezeti kitéti osztálya
$\rho_{friss beton}$	A friss beton testsűrűsége, kg/m ³
ζ	Szorzó a beton hulladék adalékanyagú közönséges beton átlagos 28 napos nyomószilárdsága tervezési értékének kiszámításához

Fogalmak

bontási és építési hulladék: az épületek és szerkezetek, valamint út- és pályaburkolatok bontása és építése során keletkező (e műszaki irányelv értelmezésében elsősorban beton és/vagy téglá) hulladék, amely adalékanyagként betonkészítés céljára alkalmassá tehető.

újrahasznosított (beton)adalékanyag: a betonkészítés céljára megfelelő előkészítéssel alkalmassá tett (esetleg már fel is használt) bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék összefoglaló elnevezése.

Az újrahasznosított adalékanyag a bontási, az építési vagy az építőanyag-gyártási hulladékból fizikai feldolgozással (*fib Beton- és Vasbetonépítési irányelv BV-MI 01:2005(H)* a *B. mellékletet*), anyagszerkezeti (kémiai) átalakítás nélkül előállított, betonadalékanyagként felhasználható (újrahasznosítható), a beton adalékanyagokra vonatkozó *MSZ EN 12620:2003*, vagy a könnyű adalékanyagokra vonatkozó *MSZ EN 13055-1:2003*, továbbá az *MSZ 4798:2016* betonszabvány megfelelő követelményeit kielégítő kőanyaghalmoz.

A betonkészítés céljára megfelelő előkészítéssel alkalmassá tett bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladékot a jogszabályok és az irodalom esetenként „másodlagos nyersanyag”-nak („másodnyersanyag”-nak), az újrahasznosítást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és egyéb hulladékgazdálkodási jogszabályok a hulladékgazdálkodásban általában „hasznosítás”-nak nevezik.

Az újrahasznosított adalékanyag **közönséges adalékanyag**, ha a testsűrűsége kiszáritott állapotban $> 2000 \text{ kg/m}^3$ és $< 3000 \text{ kg/m}^3$, és **könnyű adalékanyag**, ha a testsűrűsége kiszáritott állapotban $< 2000 \text{ kg/m}^3$, és a halmazsűrűsége kiszáritott, laza állapotban $< 1200 \text{ kg/m}^3$.

újrahasznosított adalékanyagú beton: olyan *MSZ 4798:2016* szerinti beton, amelynek kötőanyaga *MSZ EN 197-1:2011*, *MSZ 4737-1:2013* szerinti cement, és adalékanyaga egészében vagy részben, e célra feldolgozott bontási, építési vagy építőanyag-gyártási hulladék. Az újrahasznosított adalékanyagú beton C8/10 – C45/55 nyomószilárdsági osztályú közönséges beton, vagy LC8/9 – LC 25/28 nyomószilárdsági osztályú könnyűbeton.

Újrahasznosított adalékanyagú beton — ha az adalékanyagot egészében vagy részben beton hulladékból nyerték — továbbá lehet:

- *ÚT 2-3.207 [e-UT 06.03.52] Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások szerinti CB 2 szilárdsági osztályú (lényegében C4/5 MSZ 4798:2016 szerinti nyomószilárdsági osztályú) cementstabilizáció. A cementstabilizációt szokták 12-15 N/mm² átlagos nyomószilárdságú (lényegében C8/10 nyomószilárdsági osztályú) ágyazó betonréteggel helyettesíteni, amely szintén készíthető beton hulladék adalékanyagú betonból;*
- *ÚT 2-3.201 [e-UT 06.03.31] Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények (2006. július 1.)* útügyi műszaki előírás szerinti, legalább CP 3/2 szilárdsági osztályú (lényegében legalább C20/25 nyomószilárdsági osztályú) beton, amelyet kétrétegű beton útpályaburkolatok alsó, teherviselő betonrétegének készítésére használnak.

adalékanyag vízfelvétele: az újrahasznosított adalékanyag víztartalmának légköri nyomással elérhető lehetséges legnagyobb értéke, amely a kiszárított anyag tömegére vonatkoztatott és tömegszázalékban kifejezett anyagjellemző.

keverővíz: az „alap keverővíz” és a „többlet keverővíz” összege. Az **alap keverővíz** értékét a tervezett víz-cementtényező és a cementadagolás szorzata adja meg. A **többlet keverővíz** az adalékanyag rövid idejű mértékadó vízfelvételének (nulla és 1 közé eső tömegarány) és a mértékadó víztartalmú adalékanyag tömegének szorzata.

víz-cement tényező (alap víz-cement tényező) az „alap keverővíz” és a cementadagolás (cementtartalom) hányadosa. Ez „tervezett érték”, szemben a friss keverékből megállapítható tényleges víz-cement tényezővel (MSZ CR 13902:2000).

hatékony víz-cement tényező: a tervezett keverővíz mennyiségének adalékanyag által felvett víz mennyisével csökkentett értéke és a cement mennyiségének hányadosa. Ez az érték értelemszerűen az alap (tervezett) víz-cement tényező értékénél alacsonyabb érték.

laboratóriumi minta: adalékanyag esetén, a vizsgálandó adalékanyagból a mintavétel szabályai szerint vett és csökkentett reprezentatív minta, amelyből a laboratórium a vizsgálati mintát előállítja (MSZ EN 932-1:1998).

minta: beton esetén, például egy keverésben, vagy egy mixerben, vagy egy szállítótartályban stb. lévő beton-mennyiség, amelyből egy vagy több vizsgálati próbatestet készítenek.

Rövidítések

fib: (franciául: **f**édération **i**ntentional du **b**éton, angolul: International Federation for Structural Concrete) Nemzetközi Betonszövetség, mely két nemzetközi szervezet összeolvadása révén jött létre 1998. május 24-én. Az egyik a FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte), a másik a CEB (Comité Euro-internationale du Béton) volt.

ASR: **A**lcali **S**ilica **R**eaction – alkáli-szilika reakció

RA: **R**ecycled **A**ggregate – újrahasznosított adalékanyag

RAC: **R**ecycled **A**ggregate **C**oncrete – újrahasznosított adalékanyagból készült beton

NA: **N**atural **A**ggregate - természetes adalékanyag

NAC: **N**atural **A**ggregate **C**oncrete – természetes adalékanyagból készült beton

RSRAC: **R**ecycled **A**ggregate **C**oncrete which consists of crumb **R**ubber

1. Bevezetés

„A beton tervezésében és megvalósításában az emberi kreativitásnak köszönhetően szinte végtelen formái alakultak ki napjainkra. Tudatosan állítjuk elő, és tőlünk függ, hogy mit alkotunk belőle. Amikor pedig egy betonból készített építmény végül eléri életciklusa végét, a ma elérhető korszerű technológiák segítségével már teljes egészében újrahasznosítható...” [beton.hu - Fenntartható építés alapja kiadvány]

Fenti sorok tekinthetők gondolatébresztőnek, ugyanis ezt az elképzelést olvasva akaratlanul is felmerül a kérdés, hogy ez a körforgásos szemlélet valóban életképesen működik-e a hétköznapi életben, vagy inkább tekinthető pozitív derűlátásnak.

Meggyőződésem, hogy feladatunk természeti kincseinkkel a lehető legjobban gazdálkodni, illetve, hogy egy szerkezeti anyag életciklusa a bontással nem ér véget, hanem újraindítható, amennyiben egy új szerkezetben építőanyagaként él tovább. Dolgozatom célja megmutatni egy létező projekt keretein belül, hogy egy vasbeton szerkezet bontásával kapott építőanyagból –esetemben darált betonból- olyan szerkezeti beton készíthető, amelyre nem egy gyengébben teljesítő anyagként tekintünk, hanem úgy, mint a jövőképeinkre. Továbbá legalább olyan jól funkcionálhat, mint egy hagyományos osztályozott kavicsból készült transzportbeton.


Dolgozatomban ennek körforgásnak a témakörét járom körbe, az újrahasznosított adalékanyag előkészítésén, az abból elkészített beton vizsgálatán, a gyártott beton és szerkezet környezetterhelésének (beépített karbon egyenérték-CO₂et) vizsgálatán keresztül, annak költségelemzéséig.

1.1 Témaválasztás jelentősége

Az újrahasznosítás fogalma napjainkban gyakran kimerül abban, hogy az épület anyaga a bontási folyamat során egy esetleges osztályozást követően jó esetben valamilyen alsóbbrendű szerkezetbe, például ágyazati réteggént kerül beépítésre, holott az sokkal értékesebb helyre is kerülhetne, mint például egy új teherhordó szerkezetbe. A magyarországi adottságok egyelőre kedvezőnek mondhatók, becslések szerint még 30 évre elegendő adalékanyaggal. Ugyanakkor tudni kell, hogy a lelőhelyek jó része Natura 2000-es területen helyezkedik el. Elmondható továbbá, hogy a betongyártásba visszaforgatott másodlagos adalékanyagok aránya világszinten nézve is 60% alatt marad, és a felhasználási terület is az alacsony szintű és minőségű betonokra korlátozódik.

A „*Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával*” című BV-MI 01:2005 (H) számú műszaki irányelv ajánlása alapján az elsődleges adalékanyag mintegy 30%-a hasznosítható másodlagos adalékanyaggal.

Felmérések alapján az öt legnagyobb Uniós ország nagyjából 300 millió tonna bontott betont produkál évente. Ezen mennyiség teljes visszaforgatásával 15 millió tonna CO₂-kibocsátás előzhető meg azonos időszak alatt. Tehát ez az eljárás potenciális haszonnal bír mind a leendő felhasználók, mind a környezet számára.




1.1. ábra: Hulladékok keletkezésének aránya, EU-28, 2016;

[Eurostat adatai alapján saját ábra]

Mindenhol azt halljuk, hogy a Föld erőforrásai végesek. Talán kevesen tudják, de ma már ott tartunk, hogy a „World Overshoot” (egy éven belül meghatározott dátum, amikor a Föld regenerációs képességén túl használjuk ki a természeti erőforrásokat) egyre korábbra tolódik (2022-ben július 28. volt), vagyis ezt a dátumot meghaladó időszakban a jövő generáció természeti nyersanyagait vesszük igénybe.

Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a fenntarthatóság, a körforgásos gazdasági modell irányába ható rengeteg fejlesztés valósult meg, van folyamatban, illetve áll kísérleti fejlesztés alatt. Ennélfogva az iparág támogatása nélkül a körforgásos gazdaság megvalósítása elképzelhetetlen. A cement- és betonipar szerepe jól meghatározható a termék életciklusának körforgásos gazdasági modellben való leírásával (lásd körforgásos modell).



1.2. ábra: Beton körforgásos gazdasági modellje [CeMBeton Körforgásos gazdaság, 2020]

1.2 Célkitűzés


Dolgozatom bevetésében már utaltam rá, hogy célom egy létező projekt keretein belül bontásra került vasbeton szerkezet – pontosan egy vasbeton versenymedence – saját bontott anyagát visszaforgatni a helyére épülő új medence szerkezetébe szerkezeti betonként.

Egy strandfürdő fejlesztése kapcsán felmerült, hogy a meglévő 50 m-es úszómedence új szerkezettel és technológiákkal kerül megvalósításra ugyanis annak vízgépészete elavulttá vált az elmúlt 25 évben, továbbá számos tartószerkezeti probléma jelentkezett az évek alatt a medencetesten.


Az elbontott medence nagy alapterületi kiterjedése miatt és a talajvízszint magassági változásait figyelmen kívül hagyó alapozása miatt a szerkezetben olyan repedések alakultak ki, amelyek a burkolat egyszerű felújításával már nem voltak orvosolhatók. Így egy új tervezési projekt keretein belül a korábbi 50m-es medence helyére egy új-, korszerű hidegvizes medence készül. A 1.3. és 1.4 számú ábrákon már az új medence építészeti tervei láthatók.

A tervezett medence 30 cm-es alaplemezzel és 30 cm-es vasbeton falakkal került megtervezésre. Az új medencének az anyagigénye durva mennyiségszámítása alapján 480 m³ beton és 44 tonna betonacél.

Megemlítendő, hogy elképzelésem szerint az újrahasznosított betonba nem hasznosítható frakciókat a medence alaplemeze alatti ágyazati rétegbe terveztem beépíteni. [1.5. ábra]



1.3. ábra: Tervezett medence alaprajza [Tervező: Archai Kft.; Vezető tervező: Kövér István]



1.4. Tervezett medence metszete [Tervező: Archai Kft.; Vezető tervező: Kövér István]



1.5. ábra: Medence bontása; Zúzott beton ágyazatként való felhasználása, Vasbeton medence - darált beton [saját fénykép]

Érdekesség megjegyezni, hogy a medence bontása során derült fény arra, hogy a meglévő medence majd 1 méteres alaplemezzel készült, amely nagyban megnehezítette a bontási munkákat, és megnövelte az időtartamát. A medence szerkezete közel 3 hét alatt került elbontásra és további 1 hétig darálták és válogatták szét az elbontott betonhulladékot. A medencéből geodéziai térfogatszámítás alapján közel 1500 m³ (cca. 900 tonna) zúzott beton került ki.

Dolgozatom célkitűzései a következők voltak:

1. Zúzott beton adalékanyagként történő vizsgálata, összehasonlítása
2. Különböző százalékban alkalmazott újrahasznosított adalékanyagú beton nyomószilárdsági és vízzárósági vizsgálata
3. Konzisztencia eltarthatóság vizsgálata az eltérő adagolási arányú újrahasznosított adalékanyaggal készített keverékeken
4. Vízzáróság fokozásának vizsgálata
5. Újrahasznosított beton készítésének karbonlábnyom számítása, alkalmazásának költségelemzése

2 Szakirodalmi áttekintés

2.1 Újrahasznosított betonok

A dolgozatomban megfogalmazott motiváció alapján különböző hazai és külföldi szakirodalmat kutattam, hogy átfogóbb képet kapjak a „hulladék betonok” felhasználhatóságának lehetőségeiről. Igyekeztem kitekinteni a szabvány szerinti szabályozásokra és megjelent műszaki irányelvekre, melyekből kiindulva állítottam össze a kutatási tervet és a főbb célkitűzéseket.

2007-ben *Balázs és Kausay* 20 fős munkabizottsággal –több társulás és szövetség támogatásával és együttműködésével- dolgozta ki a ***fib Magyar Tagozata a Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelvet „Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával” című BV-MI 01:2005 (H)*** számú műszaki irányelvet 2005. augusztusában. A műszaki irányelv az újrahasznosított adalékanyagú betonok és betontermékek gyártásának és alkalmazásának műszaki feltételeivel foglalkozik, szigorú feltételeket szabva alkalmazhatóságának.

Az *MSZ 4798-1:2004* még nem foglalkozott az újrahasznosítás kérdéskörével. A szabványok ugyan támogatták, de a feltételekkel a műszaki irányelv megjelenéséig nem foglalkoztak.

A néhány évvel később megjelent *MSZ 4798:2016* - kiegészítése az *MSZ 4798:2016/2M:2018*- szabvány új témakörei között helyett kapott az újrahasznosítás – mely mai napig alapjaiban szabályozza az újrahasznosított betonok használhatóságát.

Az útügyi előírások bizonyos szinten megengedőbbek – gondolok itt az aszfalt és bitumen származékok jelenlétére az újrahasznosított anyagban.

A 2017-ben közzétett *e-UT 05.02.31 (ÚT 2-3.710 2008)* útbeton betonhulladék újrahasznosításával és 2019-ben megjelent *e-UT 05.01.54* a betonburkolatból visszanyert beton adalékanyagként történő újrafelhasználásával foglalkozik.

A szabvány kimondja, hogy akkor beszélünk újrahasznosított betonról, ha újrahasznosított adalékanyagot vagy az adalékanyag mennyiségre vonatkoztatva több, mint 5 tömegszázalék visszanyert adalékanyagot tartalmaz.

Az újrahasznosított adalékanyag, olyan anyag, amelyet építési folyamatban már előzőleg felhasznált szervesetlen anyagok feldolgozásával nyernek ki.

Bevezeti a „visszanyert, mosott” (Adalékanyag, amit a friss betonból mosás révén nyernek ki) és a „visszanyert, tört adalékanyag” fogalmát (Adalékanyag, amelyet építési folyamatban még fel nem használt megszilárdult beton törése révén kapnak – ez keletkezhet még be nem épített előregyártott elemekből, vagy építés közben az építéshelyen is). [MSZ 4798:2016]

A betonösszetételre vonatkozó alapkövetelmények között szerepel a következő előírás: amennyiben visszanyert tört adalékanyag mennyisége az összes adalékanyag-mennyiség több, mint 5 tömegszázaléka, akkor ezt osztályozni kell, és újrahasznosított adalékanyagként kell kezelni.

Továbbá a szabvány kimondja, hogy ismert eredetű, újrahasznosított és visszanyert **A típusú** adalékanyag használható azokban a környezeti osztályokban, amelyekre az eredeti betont tervezték, legfeljebb 30%-os helyettesítéssel. [2.1. táblázat: MSZ 4798:2016: E2. táblázat]


Az újrahasznosított adalékanyag típusa	Környezeti osztály			
	X0	XC1, XC2	XC3, XC4, XF1, XA1, XD1	Minden más környezeti osztály ^{a)}
A típus: (Rc ₉₀ , Rcu ₉₅ , Rb ₁₀ , Ra ₁ , FL ₂ , XRg ₁)	50 %	30 %	30 %	0 %
B típus^{b)}: (Rc ₅₀ , Rcu ₇₀ , Rb ₃₀ , Ra ₅ , FL ₂ , XRg ₂)	50 %	20 %	0 %	0 %

2.1.táblázat: E2. táblázat: A durva adalékanyag újrahasznosított, illetve visszanyert adalékanyaggal való helyettesítésének legnagyobb százalékos értékei (tömegszázalék)

A szabvány *E és F melléklete* korlátozza a finom újrahasznosított és visszanyert adalékanyag felhasználását. Ez olyan finomabb frakciók megnevezése, amelyeknek a D szemnagysága legfeljebb 4 mm [MSZ EN 12620].


Kutatásomban fenti előírásokat alkalmazva készítettem elő és használtam fel az adalékanyagokat. Fontos megjegyzés, hogy az *e-UT 05.02.54:2019* alapján az újrahasznosított beton-adalékanyagot építési terméknek kell nyilvánítani.

Az újrahasznosított beton határfelületei:




2.1.ábra: Újrahasznosított beton határfelületei [Jayasuriya, Adams, Bandelt, 2018]

Building Contractors Society of Japan egyesülete folytatott kutatást és foglalkozott 1978-ban az újrahasznosított betonok cementkő tartalmával. [2.2. ábra]



2.2.ábra: Cementkő tartalma az újrahasznosított adalékanyagnak [B.C.S.J. 1978]

Kausay és Somogyi 2001-ben publikált eredményei szemléltetik a törmelékek jelentős vízfelvételét. A hagyományos értelemben vett természetes adalékanyagok tapasztalati értékeivel szemben jelentősnek tekinthető, ezért kutatásomban vizsgálattal igazoltam az alkalmazni kívánt adalékanyag vízfelvételét.



2.3.ábra: Betontörmelékek vízfelvelele [Kausay, Somogyi, 2001]

Ugyancsak Balázs és Kausay (2007) foglalkozott az újrahasznosított adalékanyagú beton tervezésének és az abból gyártott termékek minősítésének kérdéseivel, mely alapján a betonhulladék tulajdonságai folytán jobban hasonlít a zúzottkőhöz, mint a homokos kavicsához. Figyelembe véve jelentős vízfelvételét és jellemző szemalakját.

Balázs és Kausay (2007) kutatásai alapján a bontási, építési, építőanyag-gyártási hulladékból készített újrahasznosított beton és könnyűbeton rugalmassági modulusa elmarad a kavicsbeton rugalmassági modulusától.

Irodalmi adatok szerint a rugalmassági modulus csökkenésének mértékét az is befolyásolja, hogy a betonhulladék adalékanyagot mekkora nyomószilárdságú betonból állították elő. A kisebb saját nyomószilárdságú betonhulladék jobban csökkenti az újrahasznosított beton rugalmassági modulusát, mint a nagyobb saját nyomószilárdságú betonhulladék adalékanyag (Siebel- Kerkhoff, 1998).

Meißner (2000) szerint a betonhulladék adalékanyagú beton rugalmassági modulusa mintegy (10-40) százalékkal kisebb, törési alakváltozása mintegy 13 százalékkal nagyobb, mint a kavicsbetoné. Az újrahasznosított beton rugalmassági modulusát indokolt a kavicsbeton rugalmassági modulusánál 20 százalékkal kisebb értékre felvenni.

Zilch és Roos (2000) kísérletei szerint a referencia kavicsbeton, a 4 mm felett betonhulladék adalékanyagú beton, és a 100 százalékból betonhulladék adalékanyagú beton rugalmassági modulusa rendre 33 000 (100 százalék), 26 800 (81 százalék), 18 200 (55 százalék) N/mm². Az *MSZ EN 1992-1-1:2005* (Eurocode 2) szabvány szerint a kavicsbeton zsugorodásának végértéke $\epsilon_{cs,\infty} = 0,4 \text{ ‰}$.

Zilch és Roos (2000) mérései szerint 7 - 50 napos kor között a kavicsbeton gyorsabban szárad, mint az újrahasznosított beton, ezért ebben az időszakban az újrahasznosított beton zsugorodása kisebb, mint a kavicsbetoné, 50 napos korban pedig vele azonos (mintegy 0,3 ‰). Ezt követően az újrahasznosított beton gyorsabban zsugorodik, és a 100 százalékból betonhulladék adalékanyagú újrahasznosított beton zsugorodása 170 napos korban a kavicsbeton zsugorodásánál (0,43 ‰) mintegy 58 százalékkal nagyobb (0,68 ‰).

A beton kúszása a tartós terhelés következménye, amelyet a méretezés során úgy veszünk figyelembe, hogy a kezdeti rugalmassági modulus (E_o) helyett az "ideális" rugalmassági modulussal (E_i) számolunk: *Siebel és Kerkhoff* (1998) mérései szerint a referencia kavicsbeton kúszásához képest 120 százalékkal nagyobb kúszása van a 100 százalékból betonhulladék adalékanyagú betonnak.

Grübl és Rühl (1998) kísérletei szerint a terhelés után 38 nappal a 100 százalékból betonhulladék adalékanyagú beton kúszási tényezője 43 százalékkal nagyobb (0,97), a 100 százalékból téglahulladék adalékanyagú beton kúszási tényezője 65 százalékkal nagyobb (1,12), mint a referencia kavicsbeton kúszási tényezője (0,68).

Grübl és Rühl (1998) kutatásaira hivatkozva *Meißner* (2000) megállapítja, hogy az újrahasznosított beton nagyobb kúszása a nagyobb habarcstartalomnak, a kisebb rugalmassági modulusnak, a bontási hulladék nagyobb víztartalmának tudható be. Ezzel függ össze, hogy az újrahasznosított beton tartós szilárdsága a kavicsbetonénak csak 80 százaléka.

Ismail és Ramli 2012-ben tanulmányban foglalkozott egy lehetséges eljárás kidolgozásáról, amelyben alacsony koncentrációjú savas oldatok alkalmazásával a cementkő leoldását és annak betonra gyakorolt hatásáról. Az eredményeik azt mutatják, hogy a laza habarcsszemcsék eltávolítása jelentősen javítja a újrahasznosított adalékanyag és abból készülő beton fizikai és mechanikai tulajdonságait. Ez annak

tudható be, hogy a laza cementkő mennyiségének csökkentése javítja az új cementpép és adalékanyag közötti kohéziót.

Delobel et al (2016) munkája alapján a cementkő jelenléte magasabb lúgtartalomhoz vezet, amely az aggregátumokban növelheti az alkáli-szilika reakció (ASR) jelenlétének kockázatát. Két fő témát vizsgáltak az ACR és ASR kockázatának megfigyelésére. A tanulmány szerint az abszorpciós víz nem elhanyagolható, mivel jelentősen megváltoztathatja az effektív víz/cement tényezőt. Kimutatták, hogy az RCA által felvett víz, nagymértékben befolyásolja az elkészített keverékek expanzióját tágulását. Bevezették az ún. vízfelvételi együttható fogalmát.

Yoda és Shintani 2014-ben foglalkozott egy Japánban történő kutatással, mely áttörést jelentett az újrahasznosított 0/4 frakciók közötti finomrész alkalmazására. Az újrahasznosított finom adalékanyag használata a felmenő szerkezeteknél csekély mértékű. Tanulmányukban ezért is kiemelkedő fontosságú a Kajima Technical Research kutatólaboratórium épületének építéséhez előállított és felhasznált újrahasznosított finomrész (homok).

Tiznobaik et al 2020-ban foglalkoztak az újrahasznosított beton nagyüzemi gyártásával és fenntartható telepi alkalmazásával két teljes körű tereptanulmány keretein belül.

Ez a tanulmány arról tesz tanúbizonyságot, hogy az RCA jelentős felhasználási potenciállal rendelkezik a természetes adalékanyag helyettesítésére C20/25 és C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton gyártásánál. Továbbá egyes tanulmányok szerint a RCA nagyobb nyomószilárdság-növekményt mutat 28 napos kor után. Kanadában ezen tanulmány volt az alapja az akkor érvényben lévő szabványok frissítéséhez.

Li X. 2008-as kutatásának témája a hulladékbeton újrahasznosítása és újrafelhasználása Kínában. Kísérleti eredményekkel igazolta az újrahasznosított betonból készült gerendák hajlítási és nyírási tulajdonságait, az oszlopok nyomószilárdsági viselkedését.

Ibrahim et al 2019-es tanulmányában újrahasznosított beton adalékanyagok alkalmazhatóságát kutatta a fenntartható autópályák burkolatai kapcsán. Tanulmányuk feltárta, hogy az RCA minden burkolati rétegben alkalmazható; aljzat, burkolat, ágyazat, útalap tekintetében egyaránt. Vizsgálták az RCA fizikai és mechanikai tulajdonságait, és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a teljesítőképességét, majd összehasonlították a természetes aggregátumokéval (NA), ezeket a szakirodalomban elvégzett élekciklus-

értékelésekből összegezték. Az újrahasznosított adalékanyagot a természetes adalékanyagok jó alternatívájának tekintik autópálya-burkolatoknál történő alkalmazhatóság tekintetében.

Guo 2013-ban acélszál erősítésű, gumi örleménnyel készített újrahasznosított adalékanyagú betonok mechanikai viselkedését vizsgálta. A gumitartalom hatását a törési viselkedésre különböző hőmérsékleteknek kitett RSRAC-n (Recycled Aggregate Concrete which consists of crumb Rubber) elemezték. Az RSRAC-ban az acélszálat arra alkalmazták, hogy javítsa a beton repedésállóságát, a gumiörlemény beépítése elsősorban az energiaelvezetést és a magas hőmérsékletnek való kitettség során fellépő károsodás elleni védelmét növelte. Az eredmények szerint mind a szívósság, mind a nyomószilárdság először növekszik, majd a gumitartalom növekedésével csökkennek a mért értékek. A magas hőmérsékletnek való kitettség minden vizsgált próbakeveréket lényegesen képlékenyebbé tette, azonban kevésbé ellenállóvá vált a repedések terjedésével szemben.

A *Kormány Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (2021-2027)* a 1704/2021. Korm. határozattal fogadta el, mely *Cselekvési és Országos Megelőzési Programjában* a középtávú stratégia célkitűzése, hogy a magyar hulladékgazdálkodási ágazat a körforgásos gazdaság egyik mintaértékű modellje legyen Európában. Az építőipar a teljesítményét tekintve a 2018. évben is kiemelkedően teljesített, az ágazat termelése 2017-ben 29,7 %-os, 2018-ban 21,3 %-os bővülést ért el. A fentiekén túlmenően a szabályozási oldalhoz kapcsolódóan meg kell említeni az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet is, mely az építési-bontási hulladék feldolgozásával előállított másodlagos építőanyagok felhasználását érinti.

Az európai adalékanyag szövetség (UEPG) éves statisztikát készít 39 ország különféle eredetű adalékanyag - előállításáról. [2.2. táblázat]

Ország	2017-ben előállított adalékanyag becsült mennyisége [millió tonna]							Újrahasznosított / Összes
	Homok és kavics	Zúzottkő	Tengeri	Újrahasznosított	Helyszínen újrahasznált	Gyártott	Összesen	
Anglia	52	135	14	65	0	11	276	23,5%
Ausztria	63	33	0	4	0	3	103	3,9%
Belgium	13	46	6	15	0	1	82	18,3%
Hollandia	44	0	16	18	0	0	78	23,1%
Horvátország	4	13	0	0	0	0	17	0,0%
Magyarország	41	17	0	1	0	0	59	1,7%
Németország	256	223	10	72	0	30	591	12,2%
Románia	60	30	0	0	1	0	91	0,0%
Szlovákia	10	18	0	0	1	0	29	1,0%
Szlovénia	2	9	0	0	0	0	11	0,0%


2.2. táblázat: Újrahasznosított adalékanyag előállítása 2017-ben [UEPG statisztikai alapján]

A legkorszerűbb betonüzemek mindegyike rendelkezik mixermosó vagy újrahasznosító berendezésekkel, melyek segítségével szétválasztható és újra alapanyagra váltható a kavicsváz és a cementes víz. Követendő és megemlítendő példa a *Holcim Hungaria Zrt.* ILLEGO projektje, mely során a vállalat legyártatott öt darab, saját tervezésű zsaluzatot, melyeket egy budapesti betonüzemében helyezett el. A munkahelyekről érkező, felhasználatlan betonkeveréket közvetlenül ebbe a zsaluzatba töltik bele. (Takács S. 2011)

Fontosnak tartom megemlíteni Sika **reCO₂ver** márkanev alatt útjára indított hatékony újrahasznosítási eljárását. Az eljárás lényege, hogy a bontott betontörmeléket fokozatosan alkotóira szedi szét, ezáltal különválasztva a cementkövet a közettől, mindezt granulált formában – adalékanyagként, homokként és finom porként. Az eljárás velejárója, ha a teljes ciklusra nézzük, hogy jelentős mennyiségű CO₂ köthető le. [Sika reCO₂ver Project (2022), Betonújság]

Powers szerint azonos, vagy csak kissé csökkenő levegőtartalom mellett hiába növekszik a testsűrűség, azt olyan körülmény okozza, hogy a szilárdság csökkenni, vagy stagnálni fog. Ennek a magyarázata, hogy a pórustartalom csökkenés nélküli testsűrűség növekedés a kisebb cementtartalom, kisebb cementpép-, cementkő-tartalom következménye, ami a szilárdság alakulására kedvezőtlenül hat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha változatlan beton pórustartalom mellett a cementkő:adalékanyag arányt csökkentjük, akkor a beton testsűrűsége növekedni fog. [www.betonopus.hu/levegotartalom_testsuruseg, 2015]


Tömeg szerinti megoszlás az egyes alkotóknak: 2 eltérő származási helyű újrahasznosított adalékanyag (A és B). [Czoboly: Beton újrahasznosítása [2016] előadás]




Nem felel meg az MSZ 4798 szerinti
adalékanyag típusnak

MSZ 4798 alapján esetleg B típus

2.4.ábra: újrahasznosított adalékanyag jellemzők Tajvan [Chen, Yen, Chen 2003]



2.5.ábra: Mosás hatása a nyomószilárdságra [Chen, Yen, Chen 2003]



2.6.ábra: Természetes finom frakció helyettesítésének hatása; víz-cement tényező: 0,65 [Soshiroda, 1988]

Megvalósult példák:

Pécsi magasház bontása: 2016 márciusában kezdődtek a bontási munkálatok. A bontást tervező szakemberek úgy határozták meg az őrlés mértékét, hogy minél több fajta útba lehessen beépíteni a hulladékanyagot. [Jakab (2018)]

Újrahasznosítás Hollandiában – BRBS: útépítés: alapok feltöltésnél, másodlagos utaknál, finom frakcióknál, kötés nélküli útburkolatok: útépítési területen, erdei utak, gyalogos utak, kitöltések, feltöltéseknél, beton adalékanyagaként.


Farringdon állomás újjáépítése: Az újrahasznosított adalékanyag felhasználhatóságának növelése érdekében az anyagleírást a WRAP (Waste Resources Action Program) újrahasznosított tartalom eszköztárához hasonlították és meghatároztak különböző kategóriákat: „szabványos”, „jó”, vagy „legjobb”. Ide tartoztak például: terrazzo burkolatok, beton burkolatok és útburkolatok, illetve a cementpótló anyagok (mint például a GGBS - őrölt granulált salak vagy a pernye).

2.2 Karbonlábnyom

A beépített karbon csökkentésének nincs látványos eredménye, nehezebben mérhető, illetve kommunikálható, nem jelent közvetlen anyagi megtakarítást, így nem ösztönzi az építőipari szereplőket. Az életciklus-elemzés szabványosítása, az iparági EPD-k (környezetvédelmi terméknnyilatkozatok) egyre növekvő száma, egyes országok építési szabályozási környezetének átalakulása a teljes karbon figyelembevételének irányába tereli az ipar résztvevőit. (www.dezeen.com/2021/11/04/norman-foster-cop26-embodied-carbon). [V. Nagy Zoltán; 2022]

Jelenleg a kifejlesztett eszközök/rendszerek egyike sem elfogadott széles körökben. Ennek egyik oka a fenntarthatóság fogalmának szubjektivitásával függ össze.

Fontos megemlíteni, mert a legnagyobb karbon lábnyom-részesedéssel rendelkező nemzetgazdasági ágazat 2014-ben az építőipar volt, maga mögé utasítva az addig élen járó energiaellátást. [2.7. ábra]



2.7.ábra: A legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező három nemzetgazdasági ágazat [2016]

Szakirodalmi kutatásaim alapján kijelenthetem, hogy évekkel ezelőtt még kiábrándítóan adat- és módszerhiányos terület volt és a mindennapi mérnöki tervezési gyakorlatba integrálása megvalósíthatatlannak látszódott. [Beleznai (2021)]

Az elemzési módszerek jelentősen egyszerűsödtek, átláthatóbbá, szabványosabbá váltak. Magyarországon jobban arra van ma lehetőség, hogy az EU-s adatbázisok különböző országokban elérhető EPD-it a hazai energiamix szerint korrigálva felhasználjuk az

itthoni elemzésekben. [V. Nagy Zoltán: *Karbonlábnyom-számítás épületekben; Mérnök újság* 2022]

Hazai gyakorlatban a tartószerkezet tervező mérnökök között abszolút egyedülállónak mondható a Lapidárium Mérnöki Kft. tulajdonosa V. Nagy Zoltán munkássága, már az általa tervezett épületek beépített karbon lábnyomát a tervezés fázisában monitorozza.

A beépített karbonlábnyom számítás, bruttó szintterületre számítódik. (GIA Gross Internal Area - A külső falainak belső határoló kontúrján belülről számítandó).

A különböző szerkezetek beépített CO₂ mértékének megítélésében segít a **LETI** (*London Energy Transformation Initiative*), amely segédleteket bocsájtott ki ezzel kapcsolatban.

Egy hasonlóan széleskörű és jól használható adatbázis az **ICE** /*The Inventory of Carbon and Energy*/ adatbázisa, amely tartalmazza a határokat. Az ICE adatai jól alkalmazhatóak az iparban, és értékelhető eszközt kínál a kialakuló szén- és szénlábnyom értékeléséhez. Ezt az adatbázist alkalmaztam az általam elemzett szerkezet karbonlábnyom számításához.

A legfenntarthatóbb építkezési megoldások kidolgozásában, több intézményben is, különféle rendszereket fejlesztenek ki az épületek életciklusában kialakuló fenntartható teljesítményének értékelésére.

A meglévő fenntarthatósági értékelési eszközök és rendszerek közül kiemelkedik az **Building Research Establishment Environmental Assessment Method - BREEAM** (BREEAM 2012), a **Leadership in Energy & Environmental Design - LEED** (LEED 2013) és a **Sustainable Building Tool - SBTool** (iiSBE 2012).

Ezek a rendszerek különböző paramétereket vesznek figyelembe, amelyek értékelését egy épület teljesítménye alapján végzik, összehasonlítva a referencia épülettel.

A fenntarthatóság három dimenziójának szintjén szereplő paraméterek bevonásával el lehet kerülni azt a gyakori hibát, hogy a fenntartható építést kizárólag a környezeti kérdésekkel társítják. [BSRIA GUIDE 2011]

Limbachiya et al 2014-es kutatási eredményei azt mutatják, hogy a bináris és háromkomponensű cementek használata összességében csökkentheti CO₂ egyenértéket (ECO₂) azonos tervezési szilárdságú betonokban. Kutatásaik alapján a mechanikai (kocka és henger nyomószilárdsága, hajlítószilárdsága, száradási zsugorodás) és a tartóssági tulajdonságok (kezdeti felületi nedvszívó képesség) között azonos vagy jobb eredmények mérhetők az azonos szilárdságú hagyományos portland cementből készült betonkeverékekhez képest.

3. Módszerek

Kutatásom fő célja, hogy a darált betonból visszanyert másodlagos adalékanyag hatását és viselkedését vizsgáljam különböző betonkeverékekben, eltérő adagolási mennyiségekkel. A laboratóriumi adalékanyag, frissbeton és megszilárdult beton vizsgálatokat három szakaszban végeztem el. [3.1. táblázat]

Kísérlet helyszíne: Beton Technológiai Centrum Kft. központi laboratóriuma (Budapest)

Vizsgált paraméterek	Cél
1. Adalékanyag: - hagyományos adalékanyag (osztályozott kavics)-elsődleges - újrahasznosított adalékanyag (zúzott beton)-másodlagos Mért jellemzők: - köanyaghalmoz kopásállóságának vizsgálata mikro-Deval MSZ EN 1097-1:2012 - köanyaghalmoz aprózódással szembeni ellenállása Los Angeles MSZ EN 1097-2:2020 5. szakasz - szítavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 - testsűrűség és vízfelvétel meghatározás MSZ EN 1097-6:2022	- hagyományos és újrahasznosított adalékanyag tulajdonságainak vizsgálata, összehasonlítása
2. Beton vizsgálatok kísérleti paraméter: - betonösszetétel (cementtípus, adalékanyag (elsődleges-másodlagos), adalékszer, víz/cement tényező) (8 féle keverékterv) 2.1. frissbeton vizsgálat mért jellemzők: - terülés MSZ 4798:2016 - levegőtartalom MSZ EN 12350-7:2019 - testsűrűség MSZ EN 12350-6 2.2. szilárdbeton vizsgálat - nyomószilárdság (3-3 próbatest; 7 és 28 napos korban) MSZ EN 12390-3:2019 - vízzáróság (3 próbatest) MSZ EN 12390-8:2019 - testsűrűség	- 2 féle másodlagos adalékanyag adagolási mennyiség (15% és 30%) hatása a friss- és szilárdbeton tulajdonságokra
3. Konzisztencia eltarthatóság vizsgálat kísérleti paraméter: - betonösszetétel (cementtípus, adalékanyag (elsődleges-másodlagos (beáztatott)), adalékszer) (8 féle keverékterv) 2.1. frissbeton vizsgálat mért jellemzők: - terülés MSZ 4798:2016 (5, 30, 60, 90 perces korban) - víztartalom - testsűrűség MSZ EN 12350-6 2.2. szilárdbeton vizsgálat - nyomószilárdság (1-1 próbatest; 7 és 28 napos korban) MSZ EN 12390-3:2019 - vízzáróság (1 próbatest) MSZ EN 12390-8:2019 - testsűrűség	- 2 féle másodlagos adalékanyag adagolási mennyiség (15% és 30%) és a beáztatott zúzott betonnal bevitt víz hatása a friss- és szilárdbeton tulajdonságokra, adalékszer adagolásra

3.1.táblázat: Kísérleti terv összefoglalása [saját táblázat]

- (1) **Adalékanyag:** Az *első szakaszban* az általam beszerzett újrahasznosított adalékanyagnak szánt zúzott beton adalékanyagként történő vizsgálatait és előkészítését végeztem el, majd hasonlítottam össze más zúzalékkal.
- (2) **Beton:** újrahasznosított adalékanyag adagolási mennyiségének hatása a frissbeton és a megszilárdult beton tulajdonságokra.

A *második szakaszban* az újonnan tervezett vasbeton medence szilárdságát és környezeti osztály előírásainak megfelelő referencia betonkeverék (REF-1) frissbeton (konzisztencia, légtartalom, testsűrűség) és megszilárdult beton (nyomószilárdság, vízzáróság, testsűrűség) tulajdonságait igyekeztem összehasonlítani a 15%-ban és 30%-ban adagolt újrahasznosított (másodlagos) adalékanyaggal készített keverékkel. Kísérlettel igazoltam a mikroszilika por adagolásának hatását.

A vizsgálat állandó paramétereit a következők voltak:

- cement típusa: CEM II/B-S 42,5 N (DDC)
- folyósító adalékszer típusa:
 - o hagyományos adalékanyag esetén: Sika ViscoCrete 7710
 - o újrahasznosított adalékanyag esetén: Sika ViscoCrete 7710

A vizsgálat változó paramétereit a következők voltak:

- cement mennyisége
- adalékanyag mennyisége: 0/4, 4/8, 8/16 mm átmérőjű adalékanyagokat és 4/8, 8/16 mm átmérőjű újrahasznosított adalékanyagokat alkalmazva
- keverővíz mennyisége
- adalékszer mennyisége
- adalékszer újrahasznosított adalékanyag esetén: Sika Stabilizer 900
- vízzáróság fokozására szilikapor: SikaFume HR/TU szilikapor: 7 %

Célom, hogy az újrahasznosított adalékanyaggal készített betonkeverékek szilárdsága és vízzárósága elérje vagy meghaladja a referencia beton értékeit. A keverékekbe a zúzott beton 15%-os és 30%-os adagolással került hozzáadásra a durva frakciókra vonatkoztatva, illetve a vízzáróság fokozásának vizsgálata érdekében szilikapor adagolású keverékeket is készítettem.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy olyan keverékeket tervezzek és készítsék, melyek a mindennapi építőiparban is használhatóak bedolgozhatóság, konzisztencia eltarthatóság szempontjából.

(3) Konzisztencia eltarthatóság: Ezért kísérleteim *harmadik szakaszában* a-második szakaszban készített- keverékek konzisztencia eltarthatóságát vizsgáltam a következő paraméterek figyelembevételével:

- újrahasznosított adalékanyag mennyisége
- adalékszer mennyisége
- keverővíz mennyisége

A harmadik szakaszban az újrahasznosított adalékanyag 5 percre beáztatásra került, majd 5 percig labor levegőn száradt, ezután került a keverékbe.

Megfigyeltem a 15%-os és 30%-os újrahasznosított adalékanyag adagolási mennyiségének és a beáztatott adalékanyaggal bevitt víz hatását a frissbeton (konzisztencia, testsűrűség, víztartalom) és a megszilárdult beton (nyomószilárdság, vízzáróság, testsűrűség) tulajdonságokra, kiemelten vizsgálva a beton konzisztencia eltarthatóságát az eltelt idő függvényében.

3.1. Felhasznált anyagok

Az egyes kísérleti blokkokon belül azonos szállítmányokból származó anyagokkal dolgoztam (cement, adalékanyag (hagyományos és újrahasznosított), adalékszer), hogy a változók minimalizálásával az újrahasznosított adalékanyag hatását vizsgáljam.

3.1.1. Cement

Kísérletekhez használt cement

A próbakeverések alkalmával és a próbatestek készítéséhez minden esetben a következő típusú cementet használtam.

- kohósalak portlandcement: CEM II/B-S 42,5 N (DDC, Vác) (*MSZ EN 197-1:2011*).

3.1.2. Adalékanyagok

3.1.2.1. Természetes eredetű, osztályozott homok és kavics

A természetes eredetű osztályozott homok és kavics a Duna-Dráva Cement Kft. bugyi bányájából származott ismert anyagjellemzőkkel. A szitagörbét a BTC Kft. bocsájtotta

rendelkezésemre, valamint az anyag hivatalos teljesítmény nyilatkozatát vettem irányadónak egyéb paraméterek tekintetében (pl.: vízfelvétel, aprózódással szembeni ellenállás, stb..) A beszállított anyag 3 frakcióban került felhasználásra (0/4 mm; 4/8 mm és 8/16 mm). [9.-10.-11. sz. melléklet]

3.1.2.2. Újrahasznosított beton adalékanyag

Az újrahasznosított beton adalékanyagot egy ismeretlen szilárdsági osztályú vasbeton versenymedence bontási anyagából nyertem vissza. A bontott beton pófás törőgéppel 0-150 mm frakcióra került lezúzásra. Az adalékanyag vizsgátoakat a rendelkezésre álló darált beton leszitalása és átmosása előzte meg, szétválasztva 4/8 és 8/16 frakciókra. [12.-13. sz. melléklet]

3.1.3. Adalékszerek, kiegészítő anyagok

3.1.3.1. Adalékszerek

A keverékekhez minden esetben Sika ViscoCrete 7710 típusú PCE technológián alapuló nagyteljesítményű folyósító adalékszert használtam. Az újrahasznosított adalékanyaggal kevert betonok esetén SIKA Stabilizer-900 nevű stabilizáló szert is használtam mellett a SIKA Stabilizer-900 egy Magyarországon még nem forgalomban lévő adalékszer. Az adalékszerek műszaki jellemzőit a 25.-26. számú melléklet tartalmazza. Adagolását a különböző keverékek viselkedését figyelemmel követve változtattam a kívánt folyósító hatás függvényében a gyártó előírásai alapján a cement tömegére vonatkoztatva.

3.1.3.2. Vízáróságot fokozó anyag (mikroszilikaport)

A vízáróság fokozására SikaFume HR/TU mikroszilika port alkalmaztam, amely egy nagy szilárdságú, puccolános szilícium-dioxid tartalmú, kloridmentes kiegészítő anyag. A frissbetonban erős belső kohéziót és jó vízmegtartó képességet idéz elő. Érdemes megjegyezni, hogy a megszilárdult betonban a látens reakcióképes szilikapor a szabad mésszel (Ca(OH)_2) kémiai kötésbe lép. A szilárd hidrát termékek további kötése következtében a cementkő lényegesen tömörebb és ez szilárdulás növekedést eredményez. [Miklós (2019)]

Adagolása a cement tömegegységére vonatkoztatva 5-10 %, keverékeimben egységesen 7%-os adagolást alkalmaztam.

A kiegészítő anyag vizsgálatakor az elméleti víz-cement tényező szintén 0,5 volt.

3.1.4. Víz

A keverékhez ivóvíz minőségű, vezetékes vizet használtam. A víz hőmérséklete hozzávetőlegesen 8-12 C volt, előmelegítés nélkül. Megemlíteném az irányelv alapján említett keverővíz értékének számítását illetve a rövididejű mértékadó vízfelvétel fogalmát, melyet a kísérleti munkarészben magam is használni fogok. Ezen feltételezés alapján két részletből tevődik össze: alap- és többlet keverővízből. Az adagolandó keverővíz az alap- és többlet keverővíz összege.

Az elméleti víz-cement tényező minden esetben 0,5 volt, az XV2(H) környezeti osztály szabványban előírt értéke miatt. Megjegyzendő, hogy a harmadik szakaszban kevert betonok esetén az adalékanyag beáztatásával többlet víz került hozzáadásra.

3.1.5. Betonösszetételek

Recept neve [Keverék]	Durva adalékanyag összetétele	
	Természetes	Újrahasznosított
MIX REF-1	100%	0%
MIX REF-2 (+D)	100%	0%
MIX REC-1 (15)	85%	15%
MIX REC-2 (30)	70%	30%
MIX REC-3 (15m)	85%	15%
MIX REC-4 (30m)	70%	30%
MIX REC-5 (15m+D)	85%	15%
MIX REC-6 (30m+D)	70%	30%

3.2. táblázat: Kísérletben alkalmazott betonkeverékek jelölése és összetétele [saját táblázat]

Műszaki ajánlás szerint a betontervezés módszere szabadon választható, azonban az eredményeket laboratóriumi kísérlettel ellenőrizni, igazolni kell. Az újrahasznosított adalékanyaggal készülő betonok tervezésére nincs kidolgozott szabvány vagy módszer. [fib BV-MI 01:2005 (H)]

A betontervezés elméleti víz-cement tényező minden esetben 0,5 volt, ezt az XV2 (H) környezeti osztály szabványban előírt értéke indokolta.

A beton készítése során a konzisztenciát folyósító szerrel, illetve az újrahasznosított adalékanyag használata során stabilizáló szerrel oly módon állítottam be, hogy az 5 perces terület vizsgálat eredménye 500-540 mm között legyen.

A dolgozatomban „osztályozott kavics adalékanyaggal készült beton”-nak definiáltam azokat a keverékeket, melyekben természetes eredetű, osztályozott homokot (0/4 frakció) és természetes eredetű osztályozott kavicsot (4/8 és 8/16 frakciók) alkalmaztam. „Újrahasznosított adalékanyaggal készült beton”-nak azokat a keverékeket

nevezem, melyekben természetes eredetű osztályozott homokot, osztályozott kavicsot (OH 0/4, OK 4/8 és OK 8/16) és zúzott, újrahasznosított beton adalékanyagot (4/8, 8/16 frakciók) használtam. Az újrahasznosított adalékanyag a hasonló geometriai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a zúzottkövek, ugyanis a zúzás hatására élesebb, érdesebb felületű, mint a természetes eredetű homokos kavics.

Célom, hogy a tervezett betonösszetételek, olyan teljesítőképességű beton (okat) eredményezzenek, melyek újrahasznosított adalékanyag felhasználásával igazolhatóan elérik, esetleg meghaladják szilárdsági és vízzárósági szempontból is, a megépíteni kívánt vasbeton medence előírt betonjellemzőit.

3.2.5.1. Referencia beton

A próbakeverésekhez összesen 8 különböző keveréktervet használtam. A tényleges keverékterveket az összetételi arányok és alkotók megnevezésével a *1.-8. sz. mellékletek* tartalmazzák.

Elsők között egy referencia keveréket kevertem (REF-1), mely megegyezik az újonnan tervezett vasbeton medence tervező által meghatározott betonminőségével:

C30/37-XC3-XV2(H)-16-F4. [3.1. ábra]

A referencia keveréknél a tervezésénél 170 liter/m³ tervezési víztartalmat vettem alapul. A keverékben a cementtartalmat úgy választottam meg, hogy ezekkel a paraméterekkel tervezett betonok víz-cement tényezője megfelel a hatályos *MSZ 4798:2016/2M:2018* szabvány XV2 (H) környezeti kitétí osztály követelményeinek. [MSZ 4798:2016 NAD 2 F1 táblázat.]

Mivel egyik feltételezésem, hogy a vízzárósági kritériumoknak is megfelelő betont készítek újrahasznosított adalékanyag felhasználásával, ezért a referencia beton mikroszilika kiegészítő anyaggal tervezett keverékét is előállítottam. (REF-2 (D)).



3.1. ábra: Hagyományos, szilikapor adagolású és újrahasznosított betonok keverés közben [saját fénykép]

3.1.5.2. Újrahasznosított adalékanyagú beton

Az újrahasznosított adalékanyaggal készített keverékekből 6 féle módozatot készítettem az alábbi megfontolásokkal:

MSZ 4798:2016 E3. ajánlásának E2. táblázata alapján XC környezeti osztály esetén a természetes elsődleges adalékanyag durva frakciójának maximum 30%-a helyettesíthető

újrahasznosított adalékanyaggal. XV (H) környezeti osztályra újrahasznosított beton tekintetében nincs előírás, sem ajánlás.

REC-1 (15) összetétel: az referencia keverékben az eredeti adagoláshoz képest a durva adalékanyag (4/8 és 8/16) frakciók 15%-a került helyettesítésre újrahasznosított adalékanyaggal.

REC-2 (30) összetétel: fenti adagoláshoz képest a durva frakciók 30%-a került helyettesítésre az újrahasznosított adalékanyaggal.

A referencia keverékekhez képest az újrahasznosított adalékanyaggal készített betonoknál az alap keveréknél alkalmazott folyósítószer mellett Sika Stabilizer-900 típusú adalékszer is használtam. Ennek oka, hogy a zúzott beton hasonlóan viselkedik a zúzottkő adalékanyagokhoz gondolva itt a nagyobb porozitásra és magasabb vízfelvevő kapacitásra. Ezt kompenzálni hivatott a stabilizáló adalékszer.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy fenti két keverék (REC-1; REC-2) eltarthatósága messze elmaradt a referencia keverékekétől, gyakorlatilag 20 perc után a beton bedolgozhatatlanná vált.

Ezen megfontolás alapján az eredeti újrahasznosított adalékanyaggal készített receptúrákon módosítani volt szükséges.

A két módosított újrahasznosított beton keverék: REC-3 (15m) és REC-4 (30m)

A REC-1 (15) és REC-2 (30) keverékek összetételének elsődleges problémája eltarthatóság és bedolgozhatóság szempontjából a keverővíz és az adalékanyag által felvett víz mennyiségével hozható összefüggésbe. Ezért az „m” jelű receptekben a keverővíz mennyiségét 170 l/m³-ről 180 l/m³-re emeltem (adalékanyag vízfelvétel vizsgálat eredményéből számítva). A vízzáróság megtartásához szükséges víz-cement tényező értéke a cement mennyiségének növelését vont maga után, 350 kg/m³-ről 370 kg-ra.

3.1.5.3. Betonok mikroszilika adagolással

A vízzáróság fokozására a mikroszilika –mint másodlagos kötőanyag- adagolásával a víz-cement tényező javítható a víz mennyiségének növelése nélkül. Viszont a REC-1 és REC-2 keverékek viselkedésének ismeretében a szilikaport jobbnak találtam a módosított keverékekhez adagolni. Hozzáadásával a péptartalom és az induló konzisztencia csekély mértékben megnőtt.

MSZ 4798:2016 M melléklete 5.2.5.2.3. „A k-érték elve az MSZ EN 13263-1 szerinti I. osztályú szilikaporra” alapján:

MSZ EN 197-1 szerinti cementfajtákat tartalmazó betonra a következő k-értékek megengedettek: előírt víz/cement tényező $> 0,45$; $k=1,00$, ebben az esetben víz/(cement + 1 x szilikapor).

3.2. Kísérleti terv, elvégzett vizsgálatok

A vizsgálatok elvégzéséhez laboratóriumi körülmények között próbakeverés sorozatot végeztem.

3.2.1. Első szakasz: Adalékanyag vizsgálata

(1) Újrahasznosított adalékanyagnak szánt zúzott beton tulajdonságainak meghatározása.

Feltétel: Az újrahasznosítani kívánt tört beton-adalékanyag az MSZ 4798:2016 szabvány követelményeit elégítse ki. Zúzott betonhomok újrahasznosított betonhoz nem használható fel. A hiányzó frakciókat új adalékanyaggal kell pótolni. Az adalékanyagban jellemzően keveredett a zúzott betontörmelék a kerámia és a kohéziós anyagokkal, mint agyag vagy talaj. Ahhoz, hogy az adalékanyag megfelelően hasznosíthatóvá váljon szükséges volt a szennyezőanyagok leválasztása szitálással. [3.2.-3.3. ábra]



3.2. ábra: Felhasznált törtbeton adalékanyag, szitálása, átmosása [saját fényképek]



3.3. ábra: Felhasznált törtbeton adalékanyag, szitálása, átmosása [saját fényképek]



3.4. ábra: Átmosott adalékanyag [saját fénykép]

A laboratóriumi keretek között történő gépi szitálás előtt szükséges volt a 16 mm-es és 4 mm-es kézi szitán történő leválasztás. Újrahasznosított betonba a 4 mm alatti frakció szabvány szerint nem használható. A kúszási tényező változására a 4 mm alatti szemek jellegének van jelentős hatása. A minta erőteljesen keverésével a finomrészek teljes szétválasztódását és szétiszapolódását lehetett érni. A mosást 3 mm átmérőjű perforált lemezen végeztem folyó víz alatt. [3.3.-3.4. ábra]



3.5. ábra: Szárítószekrény és gépi szita

Az állandó tömegűre történő szárítás hőmérséklet-szabályozós szárítószekrényben történt 105°C hőmérsékleten minimum 12 órán át. A vizsgálat az anyag, szitasorozat segítségével történő, különböző csökkenő szemnagyságú részhalmozokra való felosztásából és szétválasztásából áll.

A választott vizsgálati eljárás mosásból és száraz szitálásból állt. [3.5. ábra]

A helyszínen történő előkészítés után a laboratóriumban az alábbi osztályozó gépet alkalmaztam a 4/8 és 8/16 közötti frakciók leválasztásához:

Az osztályozó gép típusa: *HAYER UWL 400*. Extrém erős és csendes, valamint alkalmas száraz és nedves szitálásra is. A laboratóriumi analitikai osztályozó gépek (szitarázó gépek) szemcsés anyagok egyes frakciókra automatikus módon történő osztályozását végzik. Ezek a gépek az analízis reguláris eredményt adó műveleteit nagyon rövid idő alatt képesek elvégezni. Az osztályozási folyamatnál a szeparációs technika alapját képező kézi szitálással egyenértékű gépi szitálás történik.

A *HAYER* típusú laboratóriumi gépek háromdimenziós szitamozgást végeznek, az osztályozott anyagot a szita teljes felületén szétterítik. A nehezebben rostálható anyagoknál beprogramozható a szitálási folyamat megszakítása, majd a szitálás ezt követően intenzívebbé válik. Ezáltal gyorsítható a szitálási folyamat.


A különböző szitákon fennmaradt szemek tömegét az anyag kiindulási tömegére kell vonatkoztatni.

Az egyes szitákon áthullott összesített mennyiséget szemmegoszlási görbén és táblázatosan ábrázoltam. [9.-10.-11. sz. melléklet]

Adalékanyag osztályba sorolása **fib** BV-MI 01:2005 (H) számú műszaki irányelv 1. táblázata alapján:

Az újrahasznosított adalékanyag csoport beosztása összetétel alapján:

Beton hulladék.



3.6. ábra: Adalékanyag osztályba sorolása **fib** BV-MI 01:2005 (H) alapján

Újbóli felhasználáshoz, és az azt megelőző betontervezéshez **fib** BV-MI 01:2005 (H) műszaki irányelv szerint többek között az alábbi vizsgálatokkal szükséges meghatározni:

- építőanyag-fajták szerinti összetételét, idegen anyag tartalmát – szemrevételezéssel
- testsűrűséget (MSZ EN 1097-6:2022)
- vízfelvételt (MSZ EN 1097-6:2022)
- szemnagyság és szemmegoszlás (MSZ EN 933-1:2012)
- finomsági modulusát (MSZ 4798:2016)
- közetfizikai tulajdonságait (BV-MI 01:2005 (H) 3. táblázat)
- felhasználás előtt a rövid idejű mértékadó vízfelvételét (2.8. szakasz MSZ EN 13055-1:2003 A melléklet)



3.7. ábra: Los-Angeles aprózódás vizsgálat [saját fénykép]

Szükség esetén az aprózódási ellenállást az MSZ EN 1097-2:2020 5. fejezete szerinti Los Angeles-aprózódással kell megadni.

A **Los Angeles-vizsgálat** az aprózódási ellenállás meghatározásának referencia vizsgálata. A Los Angeles-aprózódást a tényleges felhasználásnak megfelelően az MSZ EN 1097-2:2020 12. táblázat megfelelő osztályai alapján kell megadni. [Árpás et al (2002)]

A Los Angeles-vizsgálat nagy átmérőjű dobban acélgolyók segítségével, dinamikus ütőmunkával aprózza a közetanyagot. A vizsgálódobban terelőlemez van, amely a dob forgása közben felemeli a vizsgálandó közetanyagot az acélgolyókkal együtt. A terelőlemezről ezek lehullva, a közetet átkeverve, ütve aprózzák, és az aprózódás mértéke alkalmas a halmaz szilárdsági tulajdonságainak megítélésére.

A Los Angeles-vizsgálat aprózódásnak az 1,6 mm-es vizsgálószitán átesett, lemorzsolódó finomszem-részt tekinti.

Az európai szabvány előírja, hogy a laboratóriumba küldött minta tömege olyan legyen, hogy benne legalább 15 kg legyen a 10–14 mm közé eső vizsgálati szemnagysági osztály tömege.

Esetemben közel 40 kg 4-es szitán áthullott anyagot választottam szét 10-14 mm közé eső frakcióra és ebből 5002 grammot vizsgáltam a Los-Angeles dobban. [3.7. ábra]

A durva kőanyag-halmaz kopási ellenállását (**Mikro-Deval- aprózódás, MDE**) az MSZ EN 1097-1:2012 szerint kell meghatározni. [3.8. ábra]

A tesztnek alávetett anyag az elemek egymáson, a forgó gép hengerén és a golyókon történő súrlódásával fejlődik (koptatóterhelés).

Az adalékanyag **vízfelvételét és testsűrűségét** szintén laboratóriumi körülmények között határoztam meg az *MSZ EN 1097-6:2022* 8. pontja alapján piknométeres módszerrel (8.3.). [3.8. ábra]



3.8. ábra: Mikro-Deval aprózódás és piknométeres vizsgálat [saját fénykép]

3.2.2. Második szakasz: Újrahasznosított betonok

(2) Beton: 15%-os és 30%-os újrahasznosított (másodlagos) adalékanyag adagolási mennyiségének hatása a frissbeton (konzisztencia, légtartalom, testsűrűség) és a megszilárdult beton (nyomószilárdság, vízzáróság, testsűrűség) tulajdonságokra. Mikroszilika por adagolásának hatása.

A vizsgálatok második szakaszában Schwelm Zyklus ZK75HE0 típusú függőleges tengelyű kényszerkeverőgépet használtam. Minden esetben a beton keverési időt 1 percre állítottam be ahhoz, hogy homogén keveréket kapjak.

A vizsgált beton jele: **C30/37-XC3-XV2 (H)-16-F4** [3.9. ábra]

A keverékek frissbeton tulajdonságai közül a konzisztenciát, levegőtartalmat és testsűrűség értékeit és összefüggéseit vizsgáltam az első próbakeverés alkalmával. A víztartalom meghatározását ebben a szakaszban nem végeztem el, mert a bevitt víz mennyisége ismert volt, ugyanis minden anyag légszáraz állapotban került a keverékbe.

Terülés mérés az MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint

Ejtőasztalos terülméréssel határoztam meg a konzisztencia osztályokat. [3.3. táblázat]
 Egy csonkakúpot, aminek alsó átmérője 200 mm, felső átmérője 130 mm, magassága 200 mm, térfogata pedig 4341 cm³, két rétegben, mind két réteget 40*40 mm keresztmetszetű farúddal csömöszölve (10-10-szer) tömörítve. Ezután lehúztam a kúpot, így a csömöszölt beton összeroskadt, majd az ejtőasztal segítségével megfelelő magasságból (4 cm) 15-szöri ejtés után mértem meg az ejtőasztal oldalélével párhuzamosan a területet mm-ben.

5. táblázat: Területi osztályok

Osztály	Területi mérték (területi átmérő) az MSZ EN 12350-5 szerint vizsgálva mm
F1 ^{a)}	≤ 340
F2	350 – 410
F3	420 – 480
F4	490 – 550
F5	560 – 620
F6 ^{a)}	≥ 630
^{a)} Lásd az 5.4.1. szakasz 1. MEGJEGYZÉSÉT.	

3.3. táblázat: Területi osztályok MSZ EN 4798:2016 szerint**3.9. ábra: REC-6 (30m+D) típusú keverék terület mérése**

Frissbeton testsűrűség MSZ EN 12390-6 és levegőtartalom MSZ EN 12390-7 szabványok szerinti meghatározása

Amennyiben az edény térfogata 8 liter a készülék manométerének skáláján közvetlenül a levegőtartalom leolvasható. A frissbeton testsűrűsége a légtartalom mérő készülék üres és megtöltött állapotában mért tömege, és a készülék ismert térfogata közötti összefüggés alapján került meghatározásra. [3.10. ábra]



3.10. ábra: Frissbeton levegőtartalom mérése [saját fénykép]

Nyomószilárdság vizsgálat MSZ EN 12390-3-2019 szerint

88 db próbatesteket készítettem (minden keverékből 1-1 sorozat 7 napos, 28 napos nyomószilárdság és vízzáróság vizsgálatra) az MSZ 12390-2:2019 szabvány leírása alapján. A beton próbatestek elkészítésénél a sablonokat két ütemben töltöttem fel a megfelelő tömörség elérése érdekében. Először a sablont félig megtöltöttem, majd rázóasztalon tömörítettem a frissbetont a sablonban. Második ütemben a sablont teljesen megtöltöttem, majd újra tömörítettem a frissbetont. [3.11. ábra]



3.11. ábra: Elkészült próbatestek. Próbatestek vízben való tárolása [saját fénykép]

Az elkészült beton próbatesteket vegyes közegben tároltam, mely esetén a próbatestet a betonkeverés másnapján, a kiszaluzás után mészhidrát tartalmú vízbe 7 napos koráig, majd a továbbiakban 28 napos koráig szárazon, laboratóriumi hőmérsékleten ($20 \pm 4^\circ\text{C}$) tároltam. [3.11. ábra] A beton osztályozásához az MSZ EN 12390-3:2019 szerint vizsgált 150 mm élhosszúságú kockák 28 napos nyomószilárdságának karakterisztikus (jellemző) értékét ($f_{ck,cube,test}$) kell használni. A terhelést egyenletesen kell növelni $0,6 \pm 0,2 \text{ N/mm}^2/\text{s}$ sebességgel. A törőerőt számítás után kN dimenzióban kapjuk meg, amiből a nyomószilárdságot a keresztmetszettel történő osztással számítjuk és N/mm^2 -ben határozzuk meg.

Vízáróság vizsgálata MSZ EN 12390-8:2019 szerint

Abban az esetben, ha a betontól vízáróságot követelünk meg, akkor a cementtartalom, a víz/cement tényező, a levegőtartalom, és a nyomószilárdsági osztály meg kell, hogy feleljen a szabvány szerinti előírásnak. [3.4. táblázat]

A vízbehatolás megengedett legnagyobb mélysége vízjáró beton esetén MSZ 4798:2016/2M:2018 NAD 5. táblázat alapján:

Környezeti osztály	A vízbehatolás megengedett legnagyobb $\leq$ egyedi mélysége, legalább három próbatest vizsgálatából $\leq$ mm
XV1(H)	50
XV2(H)	35
XV3(H)	20

3.4. táblázat: MSZ 4798:2016/2M:2018 NAD 5. táblázat

A beton vízjáróságát szabvány szerint legalább 28 napos korú, kiszalasztól végig víz alatt tárolt próbatesten, 75 mm átmérőjű körfelületen 72 órán át ható 5 bar állandó víznyomáson kell vizsgálni. [3.12. ábra]

A próbatestet a víznyomásnak kitett felületre fektetve függőlegesen ketté kell hasítani, majd a vízbehatolás határát jól meg lehet figyelni. A legnagyobb vízbehatolás mértékét mm pontossággal le kell mérni. Minden keverékből 3 db 150/150/150 méretű próbatest készült, végig víz alatt tárolva.

A beton vízjárósága a tárolási módtól függetlenül akkor megfelelő, ha a vizsgálat eredményeként minden egyes próbatesten a vízbehatolás mélysége XV1(H) esetén legfeljebb 50 mm, (jele vz 50), XV2(H) legfeljebb 35 mm, XV3(H) legfeljebb 20 mm (jele vz 20). [3.4. táblázat]





3.12. ábra: Próbatestek vízzáróság vizsgálat közben és kiértékelés alatt [saját fénykép]

3.4.1. **Harmadik szakasz:** Konzisztencia eltarthatósággal kapcsolatos összefüggések

(3) Eltarthatóság: 15%-os és 30%-os újrahasznosított (másodlagos) adalékanyag adagolási mennyiségének és a beáztatott adalékanyaggal bevitt víz hatása a frissbeton (konzisztencia, testsűrűség, víztartalom) és a megszilárdult beton (nyomószilárdság, vízzáróság, testsűrűség) tulajdonságokra, kiemelten vizsgálva a beton konzisztencia eltarthatóságát az eltelt idő függvényében.

A konzisztencia eltarthatóság vizsgálatához kevert betonok elkészítéséhez Beckel Eimermischer típusú 8 literes keverőgépet használtam. [3.13. ábra]

Gyakorló mérnökként a napi munkám során a szerkezetépítésben lépten-nyomon találkozom frissbeton átadás-átvételével, és az ezzel kapcsolatos helyszíni építéstechnológiai hibákkal, mint például a konzisztencia munkahelyen történő beállítása víz- vagy folyósítószer helytelen adagolásával.



3.13. ábra: Újrahasznosított adalékanyag beáztatása; REC-6 (30m+D) beton keverése

Ezért a kutatás egyik kiemelt témájának tartottam, hogy a gyakorlatban is működő keveréktípusok kerüljenek előállításra. Érdekes ugyanitt megemlíteni a tervezett és tényleges levegőtartalmat, testsűrűséget és víz-cement tényezőt, valamint a szabvány szerint megengedett eltérésének mértékét. Ennél fogva a vizsgálatok az MSZ 4798:2016 7.7. fejezete alapján és a 21. és 22. táblázat [3.5. táblázat] szerinti értékek figyelembevételével is történtek.

A második szakasz próbakeverésének tapasztalatain okulva, megállapítható, hogy a kiszáritott állapotban a keverékhez adagolt zúzott beton a vízzel való érintkezést követően rövid időn belül olyan mértékben vonja el a keverővizet, hogy az nagyban befolyásolta a konzisztenciát. Kihasználva az adalékanyag rövid idejű mértékadó vízfelvételét, az újrahasznosított adalékanyagot keverés előtt 5 percre vízbe áztattam. Ezáltal többlet víz került be a keverékbe. [3.13. ábra]

A 8 keverék mindegyikénél ellenőriztem a konzisztenciát 5, 30, 60 és 90 perces korában is, amennyiben még mérhető volt. A tervezett induló konzisztenciát 540 mm-ben határoztam meg. Tömegállandóságig történő szárítási vizsgálati módszerrel ellenőrző mérést végeztem a frissbetonok víztartalmára vonatkozóan. Testsűrűséget a próbatest tömegéből számítottam vissza tájékoztató jelleggel. Nyomószilárdsági, vízárósági vizsgálatokat az MSZ EN 12390-3:2019 és az MSZ EN 12390-8:2019 szerint. [3.14. ábra]

Tulajdonság	Vizsgálati vagy meghatározási módszer	A minták vagy a meghatározások legkisebb száma	Az egyedi vizsgálati eredmények megengedett legnagyobb eltérése ^{a)} a határértékektől vagy az előírt konzisztenciaosztály határaitól az átadás helyén	
			Alsó határ	Felső határ
Terület	MSZ EN 12350-5		-10 mm -20 mm ^{b)}	+10 mm +20 mm ^{b)}
Légbuborékképző adalékszer nem tartalmazó, szokványos friss beton levegőtartalma	Számítással az 5.4.3. szakasz szerint	Gyakoriság, amint a 17. táblázat megadja a nyomószilárdságra	–	+ 1,5 térfogatszázalék eltérés az F1 és a NAD F1. táblázat szerinti határértéktől
A friss beton testsűrűsége	MSZ EN 12350-6	A 17. táblázatban a nyomószilárdságra megadottak szerint	Lásd a 24. táblázatot	-1,5% Nincs határérték ^{a)}
A legnagyobb víz/cement tényező vagy a legnagyobb víz/(cement+kiegészítő anyag) tényező ^{b)} vagy a legnagyobb víz/(cement+kiegészítő anyag) tényező ^{b)}	Lásd az 5.4.2. szakaszt.	1 meghatározás naponta	Lásd a 24. táblázatot	Nincs határérték ^{a)} +0,02

3.5. táblázat: MSZ 4798:2016 21. és 22. táblázat részletek



3.14. ábra: Tömegállandóságig szárítás. Próbatest nyomószilárdság vizsgálat közben
[saját fénykép]

4. Eredmények és értékelések

4.1. Első szakasz adalékanyag vizsgálati eredményei:

A zúzott adalékanyagot különböző laboratóriumi vizsgálatnak vettem alá, melyek eredményei alapján az MSZ 4798:2016 és a „Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával” című BV-MI 01:2005 (H) számú **fib** műszaki irányelve szerint is igyekeztem legpontosabb módon osztályba sorolni.

A **Los-Angeles** együttható a vizsgálat alapján $LA=(5000-m)/50$ alapján 39-re adódott. [4.1. ábra]

	mért mennyiség (g)
a vizsgálati minta tömege (5000 ± 5 g)	5002
az 1,6 mm-es szitán fennmaradt anyag tömege (m)	3053
Los Angeles együttható $LA = (5000-m)/50$	39

4.1. ábra: Mérési eredmény kőanyagalmaz aprózódással szembeni ellenállása (Los Angeles) MSZ EN 1097-2:2020 szabvány 5. szakasz (saját vizsgálat)

Los Angeles-aprózódás (tömegszázalék)	Osztály LA
≤ 15	LA_{15}
≤ 20	LA_{20}
≤ 25	LA_{25}
≤ 30	LA_{30}
≤ 35	LA_{35}
≤ 40	LA_{40}
≤ 50	LA_{50}
> 50	$LA_{megadott}$
Nincs követelmény	LA_{NR}

4.2. ábra: Los-Angeles aprózódási ellenállás értéke (MSZ EN 1097-2:2020)

Eszerint **LA₄₀** az újrahasznosított adalékanyag aprózódási ellenállásának besorolása MSZ EN 1097-2:2020 és 12620:2006 szerint. [4.2. ábra]

MSZ 4798:2016 NAD E2. előíró táblázata szerint az újrahasznosított adalékanyagok és a zúzott kavicsbeton adalékanyagok frakcióira vonatkozó követelmények jóval szigorúbbak, mint az osztályozott adalékanyagra vonatkozók. Ami javarészt lekorlátozza a szabvány szerinti használhatóságot.

Fenti vizsgálati érték alapján –ha a szabvány és ajánlás szerinti szigorú követelményeket veszem alapul, az általam alkalmazott szilárdsági és környezeti osztályok szerinti beton nem állítható el.

MSZ 4798:2016 NAD E2. alapján XC3 LA₂₅ aprózódási ellenállás alatt nem készíthető, vízjáró XV2(H) kitéti osztály szabvány szerint egyáltalán nem készíthető újrahasznosított adalékanyaggal.

Mikro-Deval- aprózódás (MDE) az MSZ EN 1097-1:2012 szerint kell meghatározni. A mikro-Deval vizsgálat eredménye a következőre adódott. [17. sz. melléklet][4.3. ábra]
Átlag M_{DE} 27, ami a táblázat szerint M_{DE30} -nak feleltethető meg szabvány alapján. MSZ 4798:2016 NAD E2 szerint kopásállóság alapján XC3 M_{DE20} alatt nem készíthető, XV2 (H)-ra nincs ajánlás. [4.3. és 4.4. ábra][4.5. ábra]

	Mért mennyiség (g)	
	I.	II.
A dobba bemért anyagmennyiség (500 ± 5 g)	501	500
Az 1,6 mm-es szitán fennmaradt és kiszáritott anyag tömege (110 ± 5 C°-on) (m_n)	350	380
mikro-Deval aprózódási érték $M_{DEn} = (500 - m_n)/5$	30,0	24,0
Átlag M_{DE}	27	

4.3.ábra: Mérési eredmény kőanyaghalmoz kopással szembeni ellenállása (mikro-Deval) MSZ EN 1097-1:2012 (saját vizsgálat)

Mikro-Deval-aprózódás	Osztály M_{DE}
≤ 10	M_{DE10}
≤ 15	M_{DE15}
≤ 20	M_{DE20}
≤ 25	M_{DE25}
≤ 35	M_{DE35}
> 35	M_{DE} megadott
Nincs követelmény	M_{DENR}

4.4.ábra: Mikro-Deval vizsgálat eredménye és besorolása (MSZ EN 1097-1:2012)

NAD E2. táblázat: Zúzottkő, zúzottkavics és újrahasznosított adalékanyagok, valamint visszanyert tört adalékanyagok, továbbá zúzottbetonból, zúzottkavicsbetonból visszanyert mosott és osztályozott adalékanyagok frakcióira vonatkozó kiegészítő követelmények

Tulajdonság és a vizsgálati szabvány azonosító jelzete	Környezeti osztály											
	XN(H)	X0b(H)	X0v(H)	XC1	XC2 XC3 XC4	XD1 XS1	XD2 XD3 XS2 XS3	XF1	XF2 ^{*)}	XF2(H)	XF3 ^{*)}	XF3(H)
	Követelmény											
A szemhalmaz testsűrűsége, MSZ EN 1097-6	Megadott érték ± 1,5%											
Szemmegoszlás D ≤ 4 mm, MSZ EN 933-1	G ₈₅ az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 C1. táblázata szerinti tűrésekkel											
Szemmegoszlás, D/d ≤ 2 és 4 < D ≤ 11,2 mm, MSZ EN 933-1	G _{80/20}				G _{85/20}							
Szemmegoszlás, D/d > 2 és D > 11,2 mm, MSZ EN 933-1	G _{90/15}											
Szemmegoszlás, D ≤ 45 mm és d = 0 mm ^{*)} , MSZ EN 933-1	G ₈₅				G ₉₀							
Szemalák (szemalaktényező), > 4 mm ^{*)} , MSZ EN 933-3	F ₁₅₀				F ₁₅₈							
Kagylóhéjtartalom, MSZ EN 933-7	–				SC ₁₀							
Finomszem-tartalom a finom frakcióban (D ≤ 4 mm), MSZ EN 933-1	f ₁₆				f ₁₀			f ₃				
Finomszem-tartalom a durva frakcióban (D/d > 2 és D > 4 mm), MSZ EN 933-1	–				f ₄			f _{1,5}				
Finomszem-tartalom a kevert adalékanyag-frakcióban (D ≤ 45 mm és d = 0), MSZ EN 933-1	–				f ₁₁			f ₃				
Los Angeles-aprózódási ellenállás ^{*)} , MSZ EN 1097-2	LA ₅₀	LA ₄₀	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₂₅				LA ₂₀			
Mikro-Deval-féle kopásállóság ^{*)} , MSZ EN 1097-1	M _{oe35}		M _{oe30}	M _{oe25}	M _{oe20}				M _{oe15}			
Csiszolóadási ellenállás, MSZ EN 1097-8	–											
Kopási ellenállás, MSZ EN 1097-8	–											
Magnézium-szulfátos kristályosítás, > 4 mm, tömegszázalék ^{*)} , MSZ EN 1367-2	–				≤ 15,0		≤ 10,0	MS ₁₈	≤ 15,0		≤ 15,0	
Fagyállóság, > 4 mm ^{*)} , 28 ciklus után megengedett veszteség, tömegszázalék, MSZ EN 1367-1, MSZ EN 1367-6	–							7 ^{*)}	6 ^{*)}		6 ^{*)}	
Vízfelvétel, > 4 mm, tömegszázalék, MSZ EN 1097-6	–				Ha a vízfelvétel ≤ 1,0 tömegszázalék, akkor a magnézium-szulfátos kristályosítás, valamint a fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat elhagyható							

4.5. ábra: MSZ 4798:2016 NAD E2. táblázat

A BV-MI 01:2005 (H) műszaki irányelv 3. táblázata alapján a beton hulladékok **kőzetfizikai csoportba** sorolhatóak az alábbiak szerint:

Tulajdonság és vizsgálati módszer	A vizsgálható szemmagyságtartomány ^a mm	Kőzetfizikai csoportok alternatív-vizsgálatok esetén						
		$K_{fi}-0^{d/D}$	$K_{fi}-A^{d/D}$	$K_{fi}-B^{d/D}$	$K_{fi}-C^{d/D}$		$K_{fi}-D^{d/D}$	
					$K_{fi}-C1^{d/D}$	$K_{fi}-C2^{d/D}$	$K_{fi}-D1^{d/D}$	$K_{fi}-D2^{d/D}$
Los Angeles aprózódás, M% MSZ 18287-1	3-80	$a_{LA15}^{d_1-d_2}$ ≤ 15	15 < $a_{LA20}^{d_1-d_2}$ ≤ 20	20 < $a_{LA25}^{d_1-d_2}$ ≤ 25	25 < $a_{LA30}^{d_1-d_2}$ ≤ 30	30 < $a_{LA35}^{d_1-d_2}$ ≤ 35	35 < $a_{LA40}^{d_1-d_2}$ ≤ 40	40 < $a_{LA45}^{d_1-d_2}$ ≤ 45
Mikro-Deval aprózódás, vizes eljárás, M% MSZ 18287-6	3-20	$a_{MD10}^{d_1-d_2}$ ≤ 10	10 < $a_{MD15}^{d_1-d_2}$ ≤ 15	15 < $a_{MD20}^{d_1-d_2}$ ≤ 20	20 < $a_{MD25}^{d_1-d_2}$ ≤ 25	20 < $a_{MD25}^{d_1-d_2}$ ≤ 25	25 < $a_{MD30}^{d_1-d_2}$ ≤ 30	25 < $a_{MD30}^{d_1-d_2}$ ≤ 30
Kristályosítási veszteség MgSO ₄ oldatban, M% MSZ 18289-3	2-80	$a_{Mg5}^{d_1-d_2}$ ≤ 5	5 < $a_{Mg10}^{d_1-d_2}$ ≤ 10	10 < $a_{Mg15}^{d_1-d_2}$ ≤ 15	15 < $a_{Mg18}^{d_1-d_2}$ ≤ 18	18 < $a_{Mg21}^{d_1-d_2}$ ≤ 21	21 < $a_{Mg25}^{d_1-d_2}$ ≤ 25	25 < $a_{Mg30}^{d_1-d_2}$ ≤ 30

4.6. ábra: BV-MI 01:2005 (H) műszaki irányelv 3. táblázat

Az aprózódás és kopásállóság vizsgálat értékei alapján **K_{fi}-D1^{d/D}** kőzetfizikai csoportba sorolható. [4.6. ábra]

A **látszólagos testsűrűség** (ρ_a) és a **vízfelvétel** értékére a bemeztés után 24 órával (WA₂₄) a következő eredmény adódik: [14. sz. melléklet][4.7. ábra]

<i>vizsgált paraméter</i>	<i>vizsgálati eredmény</i>
ρ_a	2,594 Mg/m ³
WA ₂₄	5,1%

4.7. ábra: Adalékanyag látszólagos testsűrűség (ρ_a) és vízfelvételének meghatározása az MSZ EN 1097-6:2013 szabvány szerint (saját vizsgálat)

A közönséges beton nyomó-szilárdsági osztálya víz alatti tárolás esetén, az MSZ 4798-1 szerint $f_{ck,cyl}/f_{ck,cube}$	A bontási és építési beton és beton/tégla vegyes hulladék adalékanyag megengedett tömegaránya a teljes adalékanyagban, tömeg%						
	A bontási és építési beton és beton/tégla vegyes hulladék adalékanyag mértékadó közetfizikai csoportja (lásd a 2.12. szakaszt)						
	K_{fi-0}	K_{fi-A}	K_{fi-B}	K_{fi-C1}	K_{fi-C2}	K_{fi-D1}	K_{fi-D2}
C8/10	100	100	100	100	100	100	100
C12/15	100	100	100	100	100	100	70
C16/20	100	100	100	100	100	70	30
C20/25	100	100	100	100	70	30	×
C25/30	100	100	100	70	30	×	×
C30/37	100	100	70	30	×	×	×
C35/45	100	70	30	×	×	×	×
C40/50	70	30	×	×	×	×	×
C45/55	30	×	×	×	×	×	×
C50/60	×	×	×	×	×	×	×
Jelmagyarázat: × Bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék alkalmazása nem ajánlott							

4.8. ábra: A bontási és építési beton hulladék, és esetleg beton/tégla vegyes hulladék adalékanyag megengedett részaránya a teljes adalékanyagban [BV-MI 01:2005 (H) műszaki irányelv 4. táblázat.]

4.8. táblázat alapján **K_{fi-D1}^{dD}** a kutatási alapanyagként szolgáló zúzott beton nem alkalmas C 20/25-nél magasabb szilárdsági osztályú betonhoz.

Fenti eredmények alapján akár véget is érhetett volna ennél a pontnál a kutatásom.

Azonban élve az MSZ 4798:2016 5.3 (1) pontjával, miszerint a környezeti hatásoknak ellenálló betonok összetételére vonatkozó követelményeket vagy a betonösszetétel határértékeivel és a megállapított betontulajdonságokkal adhatjuk meg vagy a követelményeket a tulajdonságokkal (teljesítménnyel) kapcsolatos módszerekből szabad levezetni. A szabvány MSZ 4798:2016 NAD E2 táblázata [4.5. ábra] megengedi az

adalékanyag frakciókra vonatkozó kiegészítő követelményektől való eltérést nyomószilárdság esetében, ha a beton vizsgálatával igazolható a környezeti osztálynak való megfelelés. Erre a szabvány XV (H) osztály tekintetében nem tér ki.

Ezek alapján szándékom mind a szilárdsági, mind a környezeti osztályokhoz tartozó követelményeket a tartósságot meghatározó tulajdonságokkal (teljesítménnyel) kapcsolatos módszereket alkalmazva igazolni: Nyomószilárdság vizsgálat (7 napos és 28 napos korban) és vízzárósági vizsgálat.

Alábbi táblázat szerint a felhasznált újrahasznosított adalékanyag **A típus**ba sorolható, ez alapján XC3 osztálynál előírás szerint a teljes mennyiségű durva adalékanyag 30%-a helyettesíthető újrahasznosított adalékanyagra a durva frakciók tömegszázalékára vonatkoztatva. XV2 (H) esetén az szabványos érték 0%. [4.9. ábra]


Az újrahasznosított adalékanyag típusa	Környezeti osztály			
	X0	XC1, XC2	XC3, XC4, XF1, XA1, XD1	Minden más környezeti osztály ^{a)}
A típus: (RC_{en} , $RC_{u,ss}$, Rb_{ss} , Ra_s , FL_s , XRa_s)	50%	30%	30%	0%
B típus ^{b)} : (RC_{en} , $RC_{u,m}$, $Rb_{m,n}$, Ra_s , FL_s , XRa_s)	50%	20%	0%	0%
^{a)} Ismert eredetű, újrahasznosított A típusú adalékanyag használható azokban a környezeti osztályokban, amelyekre az eredeti betont tervezték, legfeljebb 30%-os helyettesítéssel. Az XF2, XF3 és XF4 környezeti osztályok esetén az 5.5.5. szakasz (13) bekezdését, az XF1, XF2(H), XF3(H) és XF4(H) környezeti osztályok esetén az 5.5.5. szakasz (14), (15) és (16) bekezdését célszerű figyelembe venni.				
^{b)} Újrahasznosított B típusú adalékanyagot nem ajánlatos felhasználni olyan betonban, amelynek nyomószilárdsági osztálya > C30/37.				

4.9. ábra: MSZ 4798:2016 E2. táblázat: A durva adalékanyag újrahasznosított, illetve visszanyert adalékanyaggal való helyettesítésének legnagyobb százalékos értékei (tömegszázalék)

Szitagörbe, szemmegoszlás meghatározása MSZ EN 933-1:2012 szerint


A különböző szitákon fennmaradt szemek tömegét az anyag kiindulási tömegére kell vonatkoztatni. Az egyes szitákon áthullott összesített mennyiséget szemmegoszlási görbén és táblázatosan ábrázoltam.

Összehasonlítás fontossága miatt az első képen 4/8 frakciójú természetes adalékanyag szemeloszlási görbéje, a második képen pedig 4/8 frakciójú újrahasznosított adalékanyag szemeloszlási görbéje látható. [4.10.-4.11. ábra]



4.10. ábra: Osztályozott adalékanyag 4/8 szemmegoszlási görbéje MSZ EN 933-1:2012

[saját vizsgálat]




4.11. ábra: Zúzott adalékanyag 4/8 szemmegoszlási görbéje MSZ EN 933-1:2012 [saját

vizsgálat]

A szitagörbéről jól leolvasható, hogy a 4/8-as frakciók legnagyobb része 4 mm körüli, a 8/16 frakciónak 10 mm-es az átlagos szemnagysága. Ehhez mértem igyekeztem pótolni a hiányzó frakciókat és választottam kavicsvázat a tervezett keverékekhez.

Végeztem mérést arra vonatkozóan, hogy az osztályozatlan anyagból milyen arányban nyerhető ki a szabvány szerint is felhasználható frakció. Az alábbi táblázat és szitagörbe ennek eredményét szemlélteti. [4.12. ábra]



4.12. ábra: Adalékanyag 0/32 szitagörbéje [saját vizsgálat]

Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy az általam használt adalékanyag kb. 40%-a volt hasznosítható a tömegére vetítve. Tehát túlzás nélkül kijelenthető, hogy a 32 mm-es szitán átrostált anyagból közel a fele volt hasznosítható adalékanyagként a próbakeverésekbe.

A próbakeverések alkalmával cca. 250 kg újrahasznosított adalékanyag került felhasználásra. Ehhez közel 1 tonna anyagot volt szükséges megmozgatni a 32 mm-es kézi rostán. Mivel az adalékanyag állandó tömegűre szárítása előtt indokolttá vált a zúzalék átmosása, és gépi szitálása is az adalékanyag felhasználható mennyisége durván lefeleződött a folyamat során.

3.3. Második szakasz vizsgálati eredményei:

A vizsgált beton jele: **C30/37-XC3-XV2 (H)-16-F4**

A 3.1.5. Újrahasznosított adalékanyagú beton fejezetben részleteztem a kutatás 2.

szakaszában használt keverékek betonösszetételét, és készítésük módját.

A keverékek frissbeton tulajdonságai közül a konzisztenciát, levegőtartalmat és testsűrűség értékeit és összefüggéseit vizsgáltam az első próbakeverés alkalmával. A

víztartalom meghatározását ebben a szakaszban nem végeztem el, mert a bevitt víz mennyisége ismert volt, ugyanis minden anyag légszáraz állapotban került a keverékbe.

Terület mérés az MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint

Recept neve [Keverék]	Próbatest jele	Beton jele	Konzisztencia [T,mm] [R,mm]	Frissbeton Levegő [térf. %]	Frissbeton testsűrűség [kg/m ³]	Tervezett testsűrűség [kg/m ³]
MIX REF-1	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	500/500	1,4	2335	2383
	2					
	3					
MIX REF-2 (+D)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	520/520	1,1	2393	2381
	2					
	3					
MIX REC-1 (15)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	510/520	1,1	2351	2377
	2					
	3					
MIX REC-2 (30)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	500/510	1,2	2347	2375
	2					
	3					
MIX REC-3 (15m)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	650+	1,1	2316	2365
	2					
	3					
MIX REC-4 (30m)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	650+	0,9	2324	2360
	2					
	3					
MIX REC-5 (15m+D)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	530/540	1,4	2335	2362
	2					
	3					
MIX REC-6 (30m+D)	1	C30/37-XC3-XV2(H)-16-F3	530/550	1,6	2334	2358
	2					
	3					

Recept neve [Keverék]	Induló konzisztencia [T,mm] [R,mm] 5 perces korban	Területi osztály (5 perces korban) MSZ EN 12350-5:2000 szerint meghatározva
MIX REF-1	500/500	F4
MIX REF-2 (+D)	520/520	F4
MIX REC-1 (15)	510/520	F4
MIX REC-2 (30)	500/510	F4
MIX REC-3 (15m)	650+	F6
MIX REC-4 (30m)	650+	F6
MIX REC-5 (15m+D)	530/540	F4
MIX REC-6 (30m+D)	530/540	F4

4.13.ábra: 1. próbakeverés terület, légtartalom és testsűrűség értékei [saját vizsgálat alapján]

A REF-1 és REF-2 (+D) hagyományos osztályozott kavicsvázal készült referencia betonok esetén a keverék teljesítette az elvárt értékeket. A konzisztencia 500/520 mm-es értékre adódott 5 perces korban, mely elfogadható induló érték F4 konzisztencia osztály

esetén. Jelentősebb eltérést [4.13. ábra] a REC-3 és REC-4 receptek „m” jelű módosított változatainál állapítottam meg.

Az alap újrahasznosított keverékek eltarthatósága messze elmaradt a referencia keverékekétől, gyakorlatilag 15 perc után a beton bedolgozhatatlanná vált a porózus zúzalék vízfelvétele miatt. Ezen megfontolás alapján REC-1 és REC-2 receptúrákon módosítani volt szükséges az adalékszerek konstans szinten tartása mellett.


A bevitt többlet keverővíz eredménye, hogy az induló konzisztencia értékelhetetlen lett, a kiszárított zúzott beton a keverési idő alatt nem vette fel a vizet, ami a táblázatban látható területi értékeket eredményezte. Viszont 20 perc után a beton bedolgozhatatlanná vált, teljesen összeesett. Tehát megállapítható, hogy az eltarthatóságot az emelt keverővíz mennyisége nem javítja, amennyiben az újrahasznosított adalékanyag kiszárított állapotban kerül a keverékbe. Feltételezhető, hogy az adalékanyag az első 10-15 percben veszi fel a keverővíz nagy részét, ez eredményezi a gyors konzisztencia esést.

Frissbeton testsűrűség MSZ EN 12390-6:2019 és levegőtartalom MSZ EN 12390-7:2019 szabványok szerinti meghatározása


Recept neve [Keverék]	Levegő [térf. %]	Testsűrűség [kg/m ³]
MIX REF-1	1,4	2335
MIX REF-2 (+D)	1,1	2393
MIX REC-1 (15)	1,1	2351
MIX REC-2 (30)	1,2	2347
MIX REC-3 (15m)	1,1	2316
MIX REC-4 (30m)	0,9	2324
MIX REC-5 (15m+D)	1,4	2335
MIX REC-6 (30m+D)	1,6	2334

4.14. ábra: 1. próbakeverés levegő és testsűrűség értékei [saját vizsgálat]

Alábbi 4.15. sz. diagram a levegőtartalmat hivatott szemléltetni. Kimutatható, hogy a készített frissbeton keverékek mért levegőtartalma a tervezetthez képest magasabbak, ugyanakkor a szabvány által megengedett felső határértéket nem lépik túl.



4.15. ábra: Keverékek levegőtartalma [saját vizsgálat alapján]



4.16. ábra: Frissbeton keverékek testsűrűsége és levegőtartalma közötti összefüggés [saját vizsgálat alapján]

MSZ 4798:2016 NAD F2 táblázat alapján a légbuborékképző adalékszer nélkül készített friss beton tervezett levegőtartalma F4 konzisztencia osztály és C30/37 nyomószilárdság esetén nem haladhatja meg az 1,0 V%-ot, ezért a keverékek 1,0 %-os levegővel kerültek megtervezésre. [4.16. ábra]

Ugyanakkor a 21. és 22. táblázatok alapján az átadás-átvételkor a felső határ +1,5 % - al magasabb is lehet, mely minden esetben teljesül a készített keverékek között.

Igazolhatóak a szakirodalmi tapasztalatok, miszerint a nyomószilárdság és testsűrűség összefüggése, hogy a testsűrűség növekedésének általában vonzata a nyomószilárdság növekedés, miközben a trendvonal körüli ingadozások jelentősek.

Az alábbi táblázat a különböző keverékek próbatestjeinek adatai tartalmazza 7 és 28 napos korban. [4.17.-4.18.-4.19. ábra]

Recept neve [Keverék]	7 nap								
	Szilárd próbatest jellemzői				Törőteher [kN]	Testsűrűség [kg/m³]	Egyedi szilárdság [N/mm²]	Átlag szilárdság [N/mm²]	Átlag testsűrűség [kg/m³]
	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg					
MIX REF-1	150,1	149,7	150,1	8037,0	765,3	2382,9	34,1	34,0	2375,8
	150,7	149,8	150,0	8060,0	768,2	2380,2	34,0		
	150,5	150,1	151,1	8070,0	763,3	2364,2	33,8		
MIX REF-2 (+D)	151,6	150,1	150,0	8002,0	882,3	2344,4	38,8	38,8	2347,2
	151,8	149,9	149,8	7995,0	874,4	2345,5	38,4		
	151,2	150,1	150,1	8011,0	887,8	2351,7	39,1		
MIX REC-1 (15)	151,5	149,7	150,2	8102,0	720,5	2378,4	31,8	32,7	2374,9
	151,1	150,1	150,0	8063,0	758,5	2370,1	33,4		
	151,0	149,9	149,8	8057,0	745,7	2376,2	32,9		
MIX REC-2 (30)	152,7	149,8	150,2	8117	843,4	2362,5	36,9	37,1	2362,3
	151	149,9	149,9	8021	861,0	2364,0	38,0		
	152,5	150,0	150,2	8110	831,6	2360,4	36,4		
MIX REC-3 (15m)	150,1	149,8	149,8	7977	744,2	2368,3	33,1	33,2	2373,4
	150,4	149,8	149,9	8034	736,9	2378,9	32,7		
	150,9	149,8	149,8	8036	765,2	2373,2	33,9		
MIX REC-4 (30m)	151,2	150,1	149,9	8009	786,1	2354,2	34,6	34,6	2357,8
	149,5	149,7	149,9	7938	786,5	2366,2	35,1		
	149,3	149,9	150,4	7920	762,5	2353,0	34,1		
MIX REC-5 (15m+D)	151,1	150,4	150,0	7936	788,4	2328,1	34,7	34,2	2329,7
	151,8	149,8	150,0	7943	769,4	2328,7	33,8		
	151,9	150,2	150,1	7987	777,8	2332,3	34,1		
MIX REC-6 (30m+D)	151,4	150,1	150,1	7907	832,6	2318,1	36,6	37,0	2328,1
	151,3	149,9	150,1	7922	823,4	2327,1	36,3		
	150,1	149,7	150,1	7889	854,5	2339,0	38,0		


4.17.ábra: Próbatestek nyomószilárdság vizsgálatának eredményei 7 napos korban.

Megszilárdult beton testsűrűség értékei [saját vizsgálat]

28 nap									
Recept neve [Keverék]	Szilárd próbatest jellemzői				Törőteher [kN]	Testsűrűség [kg/m³]	Egyedi szilárdság [N/mm²]	Átlag szilárdság [N/mm²]	Átlag testsűrűség [kg/m³]
	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg					
MIX REF-1	149,6	149,9	150,1	7872,0	1165,0	2338,7	52,0	51,4	2339,7
	150,8	150,6	150,0	7963,0	1168,0	2337,5	51,4		
	151,0	150,0	150,2	7971,0	1149,0	2343,0	50,7		
MIX REF-2 (+D)	150,1	150,0	150,0	7891,0	1452,0	2336,5	64,5	62,3	2327,1
	151,2	150,1	150,3	7906,0	1385,0	2317,7	61,0		
	150,7	149,8	150,0	7880,0	1384,0	2327,1	61,3		
MIX REC-1 (15)	150,8	149,7	149,9	7970,0	1172,0	2355,2	51,9	52,2	2353,5
	150,7	149,8	150,0	7981,0	1193,0	2356,9	52,8		
	151,6	149,9	149,8	7994,0	1178,0	2348,3	51,8		
MIX REC-2 (30)	151,9	149,9	149,9	7997	1271,0	2343,0	55,8	57,4	2345,7
	150,1	150,2	149,9	7941	1315,0	2349,8	58,3		
	150,9	150,1	150	7965	1316,0	2344,4	58,1		
MIX REC-3 (15m)	150,9	149,9	149,9	7939	1197	2341,4	52,9	52,2	2338,8
	149,8	150,1	150,1	7892	1187	2338,4	52,8		
	150,5	149,8	149,9	7897	1145	2336,7	50,8		
MIX REC-4 (30m)	149,9	149,9	150	7876	1210	2336,7	53,8	54,4	2337,1
	150,1	149,7	149,9	7884	1237	2340,7	55,1		
	150,3	150,1	150,1	7903	1222	2333,8	54,2		
MIX REC-5 (15m+D)	152,0	149,6	149,6	7936	1252	2332,9	55,1	55,6	2330,4
	151,6	149,7	149,6	7943	1255	2339,5	55,3		
	151,7	149,7	149,9	7893	1282	2318,6	56,5		
MIX REC-6 (30m+D)	152,7	149,8	149,8	7959	1343	2322,7	58,7	59,3	2319,8
	150,9	149,9	150	7890	1345	2325,4	59,5		
	152,1	149,7	149,9	7889	1359	2311,4	59,7		

4.18. ábra: Próbatetek nyomószilárdság vizsgálatának eredményei 28 napos korban.

Megszilárdult beton testsűrűség értékei [saját vizsgálat]



4.19. ábra: 1. próbakeverés: keverékek átlagszilárdsági értékei 28 napos korban [saját vizsgálat alapján]

Megállapítható, hogy nyomószilárdság tekintetében 7 és 28 korban is szilikaporról kevert referencia beton teljesített a legjobban (REF-2 (+D)). Az újrahasznosított betonok esetén a szilikapor adagolású keverékek utószilárdulása jelentősebb.

Kijelenthető, hogy a kiegészítő anyag (szilikapor) nélkül kevert referenciakeverék (REF-1) nyomószilárdsága a legalacsonyabb a 8 összetétel közül, tehát az újrahasznosított

adalékanyaggal készült betonok mindkét adagolási aránnyal (15 % és 30 %) magasabb átlagszilárdságot értek el 28 napos korukra, mint a hagyományos kavicsvázal készült keverék.

Általánosságban megállapítható, hogy a szilikapor és a minél magasabb arányban használt újrahasznosított adalékanyag magasabb nyomószilárdsági osztályú betont eredményez 28 napos korra. Ehhez hozzájárulhat a szilikapor pórusméret csökkentő hatása. A szilikapor töltőanyagként is viselkedik finomsága miatt, ugyanis a nagyobb szemcsék közötti teret tölti ki.

Továbbá szakirodalmi adatok alapján ismeretes a cementpép/adalékanyag határfelületi réteg reakciói tekintetében előidézett pozitív hatása. A betonban az adalékanyag szemcsék határfelületén, a cementpépben kialakuló átmeneti zóna jelentős szerepet játszik a cement-adalékanyag közötti kötésben. Szilikapor adagolás hatására a határfelületi átmeneti zóna vastagsága – összehasonlítva a normál portlandcementet tartalmazó mintákkal – csökken, és az ebben a rétegben található kalcium-hidroxid kristályok irányítottága is változik. Ezért nő a határfelületi kötőerő. [*Cembeton útmutató (2017)*]

Felmerül a kérdés, hogy az adalékanyag által felvett víz mennyisége hogyan befolyásolja és ezzel megváltoztatja-e az tervezett víz-cement tényező értékét?

Kutatási eredményeim alapján a porózus zúzaléknak magasabb a vízfelvétele, mint a hagyományos osztályozott kavicsnak, ezáltal a keverővízből vonja el a víz mennyiségét, ami kedvezőbb v/c értéket eredményez és ezáltal magasabb nyomószilárdsági osztályt.

Kísérlettel igazoltam, hogy a próbakeverés első célkitűzése sikeresnek mondható, ugyanis a próbatestek 28 napos korukra elérték és meg is haladták a MSZ 4798:2016 szabvány szerinti C30/37-es szilárdsághoz tartozó minősítő értéket, melyet a következő alapján határoztam meg:

MSZ 4798:2016 8.2.1.3.2. Az átlageredmények feltételei fejezet (2) kezdeti gyártás A módszer (8.2b)

- ha a beton nyomószilárdsági osztálya <C50/60 és a próbakockákat kizsaluzás után vegyesen tárolták, akkor

$$f_{cm,cube,test,H} > (f_{ck,cube} / 0,92 + 6,5) \text{ N/mm}^2$$

$$f_{ck,cube} = 37 \text{ N/mm}^2$$

$$37 / 0,92 + 6,5 = 46,7 \text{ N/mm}^2$$

	Átlag szilárdság 28 napos korban [N/mm ²]
MIX REF-1	51,4
MIX REF-2 (+D)	62,3
MIX REC-1 (15)	52,2
MIX REC-2 (30)	57,4
MIX REC-3 (15m)	52,2
MIX REC-4 (30m)	54,4
MIX REC-5 (15m+D)	55,6
MIX REC-6 (30m+D)	59,3

4.20.ábra: Átlag szilárdsági értékek 28 napos korban összefoglaló táblázat [saját mérési eredmények alapján]

A legalacsonyabb szilárdsági értékkel bíró REC-1 és REC-3 (15%-os helyettesítési arányú) keverékek is 12 % -al magasabb értéket hoztak, mint a szabvány szerinti minősítő érték. Ezek az eredmények tulajdoníthatók a szilikapor adagolásnak, továbbá az újrahasznosított betonok esetén az adalékanyag vízfelvételének, mely a hatékony vízcement tényező értékét kedvezően befolyásolta.

Érdekességgépp a műszaki irányelv alapján is besoroltam szilárdsági eredményeket, mely szigorúbban szabályoz, mint maga a szabvány.

Eszerint beton hulladék esetén a közetfizikai csoportja a betont nagyobb nyomószilárdságúra kell tervezni, mint amennyi az átlagos nyomószilárdság.

Az irányelv bevezette a ζ szorzó-tényező fogalmát, melyet az újrahasznosított adalékanyagú beton nyomószilárdságának tervezési értékének számításához használ fel.

Az átlagos nyomószilárdságot a mértékadó közetfizikai csoportja függvényét képező ζ szorzóval szorozza meg.

Jelen esetben a Kfü-D1 közetfizikai csoport C20/25-nél magasabb szilárdsági osztályú beton készítését nem ajánlja. Feltételezve, hogy vizsgálattal igazolható a C30/37 szilárdsági osztály, így $\zeta = 1,2$ szorzótényezővel az alábbi tervezési érték adódik:

$$f_{ck,cube,rec} = f_{ck,cube} * \zeta = 37 * 1,2 = 44 \text{ N/mm}^2$$


Ebből adódó minősítő érték: **54,3 N/mm²**

Ezzel az elmélettel a 15%-os alap (REC-1) és módosított (REC-3) keverékeken kívül minden összetétel teljesítette a szigorúbb feltételezést is.

Az ajánlástól kísérleti eredmények alapján el lehet térni, ha a beton nagyobb nyomószilárdsági osztályúnak bizonyul, mint a tervezett nyomószilárdsági osztály.

Az újrahasznosított adalékanyagú betonok közül a 30%-os adalékanyag helyettesítéssel készített betonok (REC-6; REC2) alig 5%-al maradtak alul a referencia betonhoz képest.

[4.19. ábra]




4.21. ábra: 1. próbakeverés: Nyomószilárdság 28 napos korban és újrahasznosított adalékanyag mennyisége közötti összefüggés [saját vizsgálat alapján]

MSZ 4798:2016/2M szerinti vízzáróság

Az előírt környezeti osztály teljesítéséhez vízzárósági szempontból 2 kritériumnak szükséges megfelelni:

1. Vízbehatolás mélysége:

Alábbi diagramon [4.22. ábra] a keverékek vízzárósági vizsgálat során mért vízbehatolás mélységének átlag értékei szerepelnek. Kísérleti úton megállapítható, hogy a receptúrák kivétel nélkül teljesítik az előírt XV2 (H), sőt az XV3 (H) környezeti osztály előírt értékeit is. A vizsgálatok igazolták, hogy a vízzáróságot fokozó szilikaporral készült keverékek jobb eredményeket hoztak, mint az anélkül készütek.




4.22. ábra: 1. próbakeverés: Vízárósági vizsgálat során mért átlagos vízbehatolási mélység [saját vizsgálat alapján]

2. Víz-cement tényező értéke:

A víz-cement tényező értékét két szemszögből közelítettem meg. Az egyik a tervezett, szabvány szerint előírt 0,5 értékű v/c. A másik a hatékony v/c tényező, melynek számított értékeit az alábbi 4.23. ábra szemléltetik. Feltételezem, hogy az adalékanyag a 15. sz. mellékletben vizsgálattal megállapított 5,1%-ban veszi fel a keverővizet, ezzel csökkentve a tervezett v/c értékét.

Recept neve [Keverék]	Tervezett			Hatékony		
	Tervezett víz [l/m ³]	Tervezett cement [kg/m ³]	Tervezett v/c [-]	Adalékanyag által felvett víz [5,1%]	Módosított víz [l/m ³]	V/C [-]
MIX REF-1	170	350	0,5	0,00	170	0,49
MIX REF-2 (+D)	170	375	0,5	0,00	170	0,45
MIX REC-1 (15)	170	350	0,5	8,52	161	0,46
MIX REC-2 (30)	170	350	0,5	17,09	153	0,44
MIX REC-3 (15m)	180	370	0,5	8,01	172	0,46
MIX REC-4 (30m)	180	370	0,5	15,96	164	0,44
MIX REC-5 (15m+D)	180	395	0,5	7,91	172	0,44
MIX REC-6 (30m+D)	180	395	0,5	15,76	164	0,42



4.23. ábra: Tervezett és hatékony v/c tényező számítása és ábrázolása [saját vizsgálat alapján]

3.4. Harmadik szakasz: Konzisztencia eltarthatósággal kapcsolatos összefüggések


A vizsgálatok a következő alapvetések alapján végeztem:

- 8 receptúrán végeztem ellenőrző méréseket 5, 30, 60 és 90 perces korban.
- irányadónak a 90 perces eltarthatóságot vagy 120 mm-es konzisztencia esést tekintettem.

- az adalékszer mennyiségét a keverékekben az 1. próbakeverés eredményei alapján emeltem az újrahasznosított adalékanyag mennyiségét figyelembe véve.

A mért értékek alapján interpolációt végezve ábrázoltam, hogy a 120 mm-es konzisztencia eséshez milyen időtartamok rendelhetők. A diagramról leolvasható, hogy ezek az időpontok, hogyan szórnak a 60 perces eltarthatósághoz képest. [4.24. ábra]

Megállapítható, hogy az alap újrahasznosított adalékanyaggal készült keverékek nem teljesítették a 60 percet. Igazolván a korábbi kijelentést, miszerint az alap keverékterveken (REC-1 és REC-2) történő víz és cement mennyiségének módosítása szükséges, annak ellenére, hogy az adalékanyag beáztatva került a keverékbe.




4.24. ábra: 2. próbakeverés: Eltarthatóság ábrázolása 120 mm-es konzisztencia esés mellett [saját vizsgálat alapján]

Minden receptúra mozgékonyágát dokumentáltam a vizsgálat során, melyek azonos keverési idővel készültek. Szükséges megemlíteni az „m” jelű keverékek esetén, hogy az 5 perces frissbeton keverékben - valószínűleg a többlet vízzel függ össze – a zúzott beton adalékanyag és a pép nem mozgott együtt, a pép és a „kő” határai tisztán láthatóak voltak. Valószínűsíthető, hogy a keverési idő nem volt elegendő a komplett vízfelvételre, mely valószínűleg az 5 perces vizsgálat ideje alatt is tartott. Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy a 30 perces ellenőrzésnél már homogén volt a keverék és a későbbi mérések során a bedolgozhatósága nem romlott látványosan.

A szilikapor adagolású keverékeknél a nagyobb péptartalom miatt az első 30 percben alig volt mérhető konzisztencia esés, a homogenitása közel 60 perc és 20 cm-es konzisztencia csökkenés után is elfogadható lett volna.

Az általam visszaszárításos módszerrel meghatározott víztartalom értékei is ábrázolásra kerültek. [4.25. ábra] A szilárd test tömegéből számítottam vissza az 1 m³-re vonatkozó víztartalmat.



4.25. ábra: 2. próbakeverés: víztartalom és konzisztencia eltarthatóság [saját vizsgálat alapján]

Kísérleti úton igazoltam, hogy az adalékanyag által felvett víz távozik el a betonból a vizsgálat során. A grafikonon [4.25. ábra] ábrázolt víztartalom értékek a visszaszárításból származó adatok alapján kerültek kiszámításra.


Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az újrahasznosított adalékanyagok esetén a szokványos vizsgálat félrevezethető lehet, mert nem csak a keverővizet mutatja ki, hanem az adalékanyag által felszívott víz egy részét is. Üzemi gyártás esetén fontos feltüntetni, ha az adalékanyag előnedvesített állapotban kerül bekeverésre.

Eltelt idő [perc]	MIX REC-1 (15)	MIX REC-2 (30)	MIX REC-3 (15m)	MIX REC-4 (30m)	MIX REC-5 (15m+D)	MIX REC-6 (30m+D)
5	510	550	580	540	460	520
30	440	510	510	550	440	520
60	340	400	400	430	350	440
90	260	290	340	330	0	360
Adalékszer 1[m%]	0,5	0,5	0,5	0,55	0,65	0,65
Adalékszer2 [m%]	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5
Víztartalom [térf%]	7,9	8,2	8,1	8,6	8	8,6
Szilárd próbatest tömege [kg]	7825	7932	7799	7948	7952	7839
Testsűrűség [kg/m ³]	2319	2350	2311	2355	2356	2323
Víztartalom [l/m ³]	183	193	187	203	188	200
Víztartalom [%]	7,9	8,2	8,1	8,6	8	8,6


4.26.ábra: Konzisztencia eltarthatósággal kapcsolatos számítások (adalékszer, víztartalom, testsűrűség) [saját vizsgálat alapján]

A beáztatással bevitt többlet víz hatása a v/c tényezőre:

A visszaszárított víz mennyiségéből kiszámítottam a tényleges víz-cement tényezők értékeit. Megállapítható, hogy a beáztatással bevitt többlet víz habár eltolta a v/c tényezőt, az eltérések REC-4 (30m) kivételével még teljesítik a szabvány szerint megengedett (0,02) eltérést. Az értékekből arra következtetek, hogy az újrahasznosított adalékanyag keverékben történő vízfelvétele meghaladja a korábban megállapított 5,1 %-ot. Vízfelvétel vizsgálat mintájának mennyisége nem reprezentálja kellőképpen a teljes adalékanyag halmaz viselkedését. [4.27. ábra]




4.27. ábra: 1.-2. próbakeverés: hatékony víz-cement tényező változása [saját vizsgálat alapján]



4.28. ábra: 2. próbakeverés: keverékek terület értékei az eltelt idő függvényében [saját vizsgálat alapján]

Az alábbi diagramon a folyósító és a stabilizáló adalékszer mennyisége és a frissbeton konzisztenciája közötti összefüggés látható. Kijelenthető, hogy a folyósítószer 0,5 m %-os adagolásáig a területi értékek kedvezőbb irányba, felfelé mozdultak el, viszont az afölötti adagolás jelentős konzisztencia esést eredményezett. [4.28.-4.29. ábra]



4.29. ábra: 2. próbakeverés: Folyósítószer adagolása és frissbeton területe 5 perces korban [saját vizsgálat alapján]

Nyomószilárdság vizsgálat MSZ EN 12390-3:2019 és az MSZ 4798:2016 szerint

Recept neve [Keverék]	28 nap						
	Szilárd próbatest jellemzői				Törőteher [kN]	Testsűrűség [kg/m ³]	Egyedi szilárdság [N/mm ²]
	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Tömeg [g]			
MIX REF-1	150,5	150,2	150,1	7935,3	1161,0	2340	51,4
MIX REF-2 (+D)	150,7	150,0	150,1	7892,0	1407,0	2327	62,3
MIX REC-1 (15)	150,8	149,8	149,9	7902	1083	2334	47,9
MIX REC-2 (30)	150,1	149,6	149,6	7788	1011	2318	45,0
MIX REC-3 (15m)	151,1	149,8	149,9	7858	1071	2316	47,3
MIX REC-4 (30m)	151,1	149,8	149,6	7821	1036	2310	45,8
MIX REC-5 (15m+D)	151,1	149,8	149,5	7862	1196	2323	52,8
MIX REC-6 (30m+D)	149,9	149,5	149,9	7745	1167	2306	52,1


4.30. ábra: 2. próbakeverés: Nyomószilárdság vizsgálat eredményei és testsűrűségük 28 napos korban [saját vizsgálat alapján]

Az 4.30. táblázat alapján ábrázoltam [4.31. ábra] a kapott eredményeket és tendenciát. Kísérleti eredményeim alapján megállapítható, hogy a beáztatott adalékanyaggal készült betonok nyomószilárdsága az 1-es próbakeverés vizsgálataihoz képest alulmaradást mutatnak az újrahasznosított betonok esetén. A kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy a 30%-ban helyettesített újrahasznosított adalékanyaggal készült receptúrák nyomószilárdsága nem éri el a minősítő 46,7 N/mm² értéket. Ez összefüggésbe hozható a beáztatás során bevitt többlet víz mennyisége és annak hatásával a víz-cement tényezőre

és a nyomószilárdság értékeire. A 15%-ban alkalmazott és a szilikaporrall kevert újrahasznosított adalékanyaggal készült betonok elérték a minősítő szilárdságot.

Megjegyzendő azonban, hogy ebben a kísérleti szakaszban 1 próbatest készült a 28 napos nyomószilárdság vizsgálatára. Ahhoz, hogy pontosabb értékeket és tendenciákat állapítsak meg további mintavétel és próbakeverés lenne szükséges.

A szilikaporrall készült betonok nyomószilárdsága megfelel az előírt C30/37-es nyomószilárdsági osztály minősítő értékének. A másodlagos kiegészítő anyag szilárdulás növelő hatását igazoltam a vizsgálat alkalmával, a REC-5 és REC-6 keverékek nyomószilárdsága megközelítőleg 15%-al magasabb értékeket eredményezett. Feltételezem, hogy további mérésekkel a szilárdság tartáshoz szükséges minimális beáztatási időtartam optimalizálható.




4.31. ábra: 2. próbakeverés: Nyomószilárdság vizsgálati eredmények 28 napos korban
[saját vizsgálat alapján]

MSZ 4798:2016/2M szerinti vízzáróság

Az alábbi összefoglaló táblázatban az 1. próbakeverés eredményei mellett a 2. keverés vízbehatolási értékeit hasonlítom össze. [4.32. és 4.33.]

Kijelenthető, hogy a harmadik kísérleti szakasz során alkalmazott receptúrák és a bevitt többletvíz (beáztatás) ellenére kísérlettel igazoltan teljesítették a tervezett XV2 (H)-nál magasabb XV3 (H) vízzárósági osztályt. Megjegyzendő, hogy a v/c tényezők szabvány szerinti tűrését a „30m” jelű összetétel nem teljesítette, ez a 30%-os újrahasznosított adalékanyag keverés előtti vízfelvételének tudható be.

Recept neve [Keverék]	1. próbakeverés					2. próbakeverés		
	38 nap					28 nap		
	Szilárd próbatest jellemzői				Testsűrűség [kg/m ³]	Vizbehatalás mélysége [mm]	Vizbehatalás átlagmélysége [mm]	Vizbehatalás átlagmélysége [mm]
	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg				
MIX REF-1	149,6	149,9	150,1	7872,0	2338,7	15	12	-
	150,8	150,6	150,0	7963,0	2337,5	10		
	151,0	150,0	150,2	7971,0	2343,0	10		
MIX REF-2 (+D)	150,1	150,0	150,0	7891,0	2336,5	11	11	-
	151,2	150,1	150,3	7906,0	2317,7	9		
	150,7	149,8	150,0	7880,0	2327,1	14		
MIX REC-1 (15)	150,8	149,7	149,9	7970,0	2355,2	19	15	12
	150,7	149,8	150,0	7981,0	2356,9	14		
	151,6	149,9	149,8	7994,0	2348,3	13		
MIX REC-2 (30)	151,9	149,9	149,9	7997	2343,0	18	15	14
	150,1	150,2	149,9	7941	2349,8	11		
	150,9	150,1	150	7965	2344,4	17		
MIX REC-3 (15m)	150,9	149,9	149,9	7939	2341,4	12	13	9
	149,8	150,1	150,1	7892	2338,4	15		
	150,5	149,8	149,9	7897	2336,7	13		
MIX REC-4 (30m)	149,9	149,9	150	7876	2336,7	15	14	16
	150,1	149,7	149,9	7884	2340,7	12		
	150,3	150,1	150,1	7903	2333,8	14		
MIX REC-5 (15m+D)	152,0	149,6	149,6	7936	2332,9	12	11	15
	151,6	149,7	149,6	7943	2339,5	7		
	151,7	149,7	149,9	7893	2318,6	15		
MIX REC-6 (30m+D)	152,7	149,8	149,8	7959	2322,7	12	11	15
	150,9	149,9	150	7890	2325,4	10		
	152,1	149,7	149,9	7889	2311,4	12		



4.32. és 4.33. ábra: 1.-2. próbakeverés vízzárósági vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása [saját vizsgálat alapján]

5. Újrahasznosított betonból készült szerkezet karbon lábnyom számítása

Gyakorló mérnökként azt gondolom, időszerű, hogy minden mérnök foglalkozzon az általa tervezett szerkezetek beépített karbonlábnyomának (embodied vagy upfront carbon CO₂eq) számításával.

A mérnöki tervezésben a környezettudatosság ma már nem perifériás szakértői papírgyártás, hanem a mindennapi műszaki tervezés összetevője. [V. Nagy Zoltán, 2022] Jelen elemzésben az ökológiai lábnyom egy részlábnyomának, a karbonlábnyom kiszámítását mutatom be az általam vizsgált medence szerkezetén keresztül.

5.1. Karbonegyenérték számítás részletei

Nagyon általánosan tekintve a karbonlábnyom alkalmazható a fenntarthatóság szintjének felmérésére. A kutatási munkámban megfogalmazott elmélet szerint egy meglévő vasbeton szerkezetet –esetemben vasbeton versenymedencét- a bontás helyszínén zúzzák, osztályozzák, és újra felhasználják szerkezeti beton formájában. Az említett ciklusnak - a karbon lábnyom számítás modelljei közül- a szakirodalomban „cradle-to-gate” (bölcsőtől a kapuig) néven említett megközelítéssel számítható leginkább a környezetre gyakorolt hatása a gyártás kezdetétől (újrahasznosított beton gyártása) az értékesítés pillanatáig (új szerkezet építése). [Bakosné Böröcz (2016)]

A fenntartható tervezés az életciklus-elemzésen alapul, amelynek módszere egy költségvetés készítéséhez hasonlítható. Egy ún. „leltár” összeállítása szükséges, melybe az építéssel kapcsolatos összes folyamatot és anyagot rögzítjük. Azzal a különbséggel, hogy jelen esetben nem árat és munkadíjat, hanem különböző környezeti indikátorokat rendelünk a tételekhez. A korábbiakban említett „leltár” látható a vasbeton medence szerkezetére kidolgozva. [5.1. ábra][44. sz. melléklet]

Diplomamunkámban egy finn cég, a *OneclickLCA* programját használtam a medence beépített karbonlábnyomának elemzésére.

A szoftver alapvetően különböző besorolású épületek elemzésére alkalmazható, legjobb közelítésként a medencét az „egyéb” kategóriába sorolva adtam meg a szerkezet alapadatait.

A beépített karbon számítás elve arról szól, hogy az építmény létrehozásával kapcsolatos környezeti terheléseket mutatjuk ki.

Két fajta karbon lábnyom létezik épületek esetén, a használati karbon és a beépített karbon. Jelen projekt keretén belül a beépített karbonnal foglalkozunk.

Rögzíthető adatként az építés során felhasznált elektromos energia, víz, sőt még a gépekhez használt üzemanyag mennyisége is.

Hogyan történik az elemzés?

Első fázis: Táblázatos formában „leltárat” készítünk, a tételek kiírásával, melyek mellé mennyiséget és anyagminőséget társítunk. *LCA* programban a karbonelemzéshez közvetlen és frissített adatbázishoz férünk hozzá, a különböző termékek környezetvédelmi termékadatlapjához. [Gibbson (2022)]

Tagolás felépítése:

Alapozás, alépitmény;

Függőleges tartószerkezetek;

Vízszintes tartószerkezetek; más egyéb szerkezetek.

Már bevétel közben számítja az adott tételhez tartozó karbonlábnyomot.

Main > Ujrahasznosított Vasbeton medence > Ujrahasznosított betonból készült vasb > One Click LCA Planetary Eastern and Southern Eu



Ujrahasznosított betonból készült vasbeton medence

Building materials Construction site operations Building area

Fill in the material consumptions by material type. You may fill in all materials lumped together, or on separate rows for example by type of structure. Unless instructed oth

1. Foundations and substructure 229 Tonnes CO₂e - 69 %

Materials in the foundations will never be replaced, no matter assessment period length. For BREEAM UK Mat 1 IMPACT equivalent provide the data for site excavation fuel use here, choos

Foundation, sub-surface, basement and retaining walls Move materials

Start typing or click the arrow

Resource	Quantity	Comment	Transport, kilometers	Wastage
Ready-mix concrete, low-strength, ?	70 m3	Szerelőbeton	11 Concrete mixer truck	4 %
Ready-mix concrete, high strength, ?	350 m3	(Megj:Nem nagy	11 Concrete mixer truck	4 %
Reinforcement steel (rebar), generi ?	44 ton	Alaplemez betonacél	210 Trailer combination, 40	4.85 %

2. Vertical structures and facade 66 Tonnes CO₂e - 20 %

External walls and facade Move materials

Start typing or click the arrow

Resource	Quantity	Comment	Transport, kilometers	Wastage
Ready-mix concrete, high strength, ?	130 m3	Medence falak	11 Concrete mixer truck	4 %
Reinforcement steel (rebar), generi ?	12 ton	Falak betonacél szerelése	210 Trailer combination, 40	4.85 %

Columns and load-bearing vertical structures Move materials

Start typing or click the arrow

Internal walls and non-bearing structures Move materials

Start typing or click the arrow

4. Other structures and materials 4 Tonnes CO₂e - 1 %

Other structures and materials ⓘ + Move materials

Start typing or click the arrow ▼

Resource ⓘ

Stoneware tiles glazed, 10 mm, 20.0 ?

Quantity ⓘ

966 m² x 10 mm

Comment ⓘ

Transport, kilometers ⓘ ⓘ

200 Trailer combination, 40

Wastage ⓘ

10 %


Windows and doors + Move materials

Start typing or click the arrow ▼

5.1. ábra: „Leltár” vasbeton medence beépített karbon számításához [OneClick LCA – saját számítás alapján][44. sz. melléklet]

Az alépítményi munkáknál számításba vettem a beépített ágyazat (törtbeton), szerelőbeton, a lemezalapozáshoz szükséges betonacél mennyiségét és a szerkezeti betont (CEM II/B-S 42,5 N cementtel 370 kg/m³ adagolással). Figyelembe véve, hogy a betont és a betonacélt milyen távolságról szállítják a kivitelezés helyszínére.

Az épület alapterületére számított teljes beépített karbonlábnyom a következőképpen alakul: **329 t CO₂e/m²** karbonegyenérték a teljes szerkezetre, mely alapján az LCA alapján „C” kategóriába sorolható. Megjegyzendő, hogy a medence vízgépészeti és elektromos oldala (gépészet üzemeltetésének energia igénye, medence világítás stb.) nincs figyelembe véve.




5.2. ábra: Szerkezeti besorolás „Benchmark” OneClick LCA alapján [saját számítás]

Ha az eredményeket megnézzük, ez 329 tonna szén-dioxid kibocsájtással egyenértékű terhelést, fajlagosan 329 kg/m² beépített karbon lábnyomot jelent.

A minősítés (Benchmarking) jelzi azt is, hogy milyen adatbázisra támaszkodunk számítás során. [5.2. ábra] Például egy vasbeton vázas 20 emeletes épületet közel hasonlóan a medencéhez 360 kg/m² értékre adódik jó becslések alapján. [Mullholland et al: ICE Knowledge – Low Carbon Concrete Routemap (2022).]

Mit is jelentenek a számok? Megközelítésként Magyarországon az 1 főre jutó karbon kibocsátás értéke 2021-ben 5 tonna volt.



5.3. ábra: Magyarországon az 1 főre eső éves karbon kibocsátás 2021-ben a

www.ourworldindata.com alapján [2017]

Szemléletes módon egy ilyen vasbeton medence 66 magyar CO₂ kibocsátásának felel meg. Éves szinten az egész országra nézve nyilván ez eltörpül, mely Magyarországon 28,3 millió tonna.

A 329 kg sok vagy kevés? Ennek a megítélésében segít a **LETI** (London Energy Transformation Initiative), amely segédleteket bocsájtott ki ezzel kapcsolatban.

A számítás végeredményeként meg lehet nézni, hogy a különböző anyagok, milyen arányban veszik ki részüket a terhelésből.

▼ Most contributing materials (Global warming)			
No.	Resource	Cradle to gate impacts (A1-A3)	Of cradle to gate (A1-A3)
1.	Ready-mix concrete, high strength, generic, C45/55 (6527/7977 PSI) with CEM II/B-S, 30% GGBS in cement (400 kg/m ³ ; 25.0 lbs/ft ³ total cement) 	1,6 kg CO ₂ e	66.7 %
2.	Reinforcement steel (rebar), generic, 0% recycled content (only virgin materials), A615 	0,45 kg CO ₂ e	18.8 %
3.	Ready-mix concrete, low-strength, generic, C12/15 (1700/2200 PSI), 10% (typical) recycled binders in cement (220 kg/m ³ / 13.73 lbs/ft ³) 	0,2 kg CO ₂ e	8.4 %
4.	Stoneware tiles glazed, 10 mm, 20.0 kg/m ² , 2000 kg/m ³ 	0,15 kg CO ₂ e	6.2 %

5.4. ábra: Beépített anyagok „részesedése” a teljes szerkezet karbon terheléséből [saját számítás]

Nem meglepő egy monolit vasbeton szerkezet esetén - még gondos tervezés mellett is - hogy a leginkább közreműködő anyagok: a beton: 66,7 %-ban, a betonacél: 18,8%-ban. A többi tényező az ágyazat, burkolatok, szállítási és egyéb elenyészők. [5.4. ábra]. Fajlagosan látszik, hogy a szerkezet karbonlábnyomának a legnagyobb részét a transzportbeton emésztí fel.

Hogyan csökkenthető ez az érték?

Ismeretes, hogy a transzportbeton előállításában, legnagyobb mértékben a cement felelős a karbonkibocsátásért.

Az általam használt különböző keverékek karbon kibocsátásának értékét az ICE nevű szervezet adatbázisa alapján modelleztem és hasonlítottam össze az LCA-ben kapott értékekkel.

1. Első lépésben minden általam tervezett keverék összetételét elemeztem a kalkulátor segítségével. Az eredményeket a 20.-21.-22. számú mellékletben szemléltetem. Megállapítható, hogy alapvetően a referencia és az újrahasznosított betonok karbon-lábnyoma megközelítőleg azonos. Az „m” jelű receptúrák karbon lábnyoma az emelt cement és vegyszer mennyiségének hatására kb. 5%-al emelkedett. Megjegyzendő, hogy keverékeimben másodlagos kiegészítő anyaggal készült cementtel dolgoztam (CEM II/B-S 42,5 N).
2. Második lépésben különböző keverékeket modelleztem egyre nagyobb kiegészítő anyag százalékkal előállított cementekkel. A MIX megnevezésnél az általam használt receptúrák jelölését használtam. [5.5.-5.6. ábra]

A keverékekben szemléltetésképpen a következő típusú cementeket használtam, figyelembe véve az összetételből adódó esetleges magasabb anyagigényt.

MIX I: CEM II/B-S - kohósalak-portlandcement

MIX II: CEM III/B – kohósalak cement

MIX III: CEM I – portlandcement

A cement összetétele alapján a következőképpen számítható a CO₂ egyenérték:

Component	Cement composition - % weight	Embodied Carbon contribution - kg CO ₂ / kg
Cement, OPC	72,00%	0,657
GGBS	28,00%	0,012
Fly ash	0,00%	-
Natural pozzolanic ash	0,00%	-
Gypsum	0,00%	-
Limestone	0,00%	-
MAC	0,00%	-
Total	100,00%	0,668
Mass total check OK		
plus Waste & additional energy	0,00%	-
	Embodied Carbon RESULTS - Kg CO ₂ /kg	0,668

5. RESULTS - Summary Calculations

Embodied carbon factor for cement

Embodied carbon factor CEMENT - kg CO ₂ e/kg	0,67	0,28	0,91
--	------	------	------

Concrete calculations - Embodied Carbon Contribution - kg CO₂e / m³ concrete

Material	Embodied Carbon Factor - kg CO ₂ e / kg	Mix 1	Mix 2	Mix 3
		MIX REC-3 (15m)	MIX REC-4 (30m)	MIX REF-1
Cement	See above	248,5	102,9	291,8
GGBS	0,04	-	-	-
Fly ash	0,00	-	-	-
Limestone fines	0,02	-	-	-
Water	0,00	0,1	0,1	0,1
Admixture	See below	13,0	14,9	10,2
Aggregates	0,007	13,5	13,5	13,9
Transport of constituents	0,004991322	11,83	11,80	11,68
Concrete batching plant operations	0,00072	1,71	1,70	1,68
With mixing waste	1,0%	2,89	1,45	3,29
Precasting	0,0142	-	-	-
Steel reinforcement	See below	170,50	170,50	170,50
Transport to site	0,1033	2,49	2,49	2,48
	RESULTS - kg CO ₂ e / m ³ concrete	464	319	506
	RESULTS - kg CO ₂ e / kg concrete	0,196	0,135	0,216

5.5. ábra: CEM II/B-S 42,5 N típusú cement CO₂ egyenértéke [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátor-saját számítás]

Számítással igazoltam, hogy minél magasabb a hagyományos portland cement tömegszázaléka az összetételben annál magasabb a CO₂ egyenértéke is.

5. RESULTS - Embodied Carbon

Embodied carbon of concrete per m3


Material	Mix 1	Mix 2	Mix 3
RESULTS - kg CO ₂ e / m ³ concrete	464	319	506

Embodied carbon of concrete per kg concrete

RESULTS - kg CO ₂ e / kg concrete	0,196	0,135	0,216
--	-------	-------	-------


Results - Contribution Chart %

	Mix 1	Mix 2	Mix 3
Material	MIX REC-3 (15m)	MIX REC-4 (30m)	MIX REF-1
Cement	53,5%	32,2%	57,7%
GGBS	0,0%	0,0%	0,0%
Fly ash	0,0%	0,0%	0,0%
Limestone fines	0,0%	0,0%	0,0%
Water	0,0%	0,0%	0,0%
Admixture	2,8%	4,7%	2,0%
Aggregates	2,9%	4,2%	2,7%
Transport of constituents	2,5%	3,7%	2,3%
Concrete batching plant operations	0,4%	0,5%	0,3%
With mixing waste	0,6%	0,5%	0,7%
Precasting	0,0%	0,0%	0,0%
Steel reinforcement	36,7%	53,4%	33,7%
Transport to site	0,5%	0,8%	0,5%



5.6. ábra: Különböző összetételű cementekkel készült keverékek CO₂ egyenértéke [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátor-saját számítás]

Fenti eredmények jól szemléltetik, hogy a beton fajlagos 1 m³-re eső karbon egyenértéke a magasabb kiegészítőanyag tartalmú cementek alkalmazásával csökkenthető. (pernye, kohósalak, mészkő, gipsz). Az általam is alkalmazott szilikapor, mint másodlagos kötőanyag is ide sorolható.



5.7. ábra: Életciklus elemzés [saját számítás alapján][45. sz. melléklet]

Elemzésemet a fenti diagramok szemléltetik. Az építőanyagok előállítása a domináns, más életciklus elemző fázisok mértéke viszonylag kisebb, 20 % körüli.

Egyértelműen kijelenthető, hogy a betonnak és betonacélnak együtt van meghatározó szerepe. Az anyagfelhasználás tekintetében nagy szerepet kap a szerkezeti optimalizálás. [5.7. ábra][45. sz. melléklet]

5.2. Költségbecslés

A Danubiusbeton Szolnok Kft. ügyvezetőjével, több alkalommal volt lehetőségem egyeztetni. Iránymutatásai alapján és a vállalat költséggazdálkodásából és önköltségszámításából merítve végeztem kalkulációkat arra vonatkozóan, hogy milyen anyagi- és eszköz ráfordítási igényt jelenthet a zúzott beton adalékanyagként történő felhasználása.

Elkészítettem minden általam alkalmazott keverék költségelemzését hagyományos transzportbeton illetve újrahasznosított beton tekintetében is. Az újrahasznosított betonok esetén két módozatot vettem figyelembe a zúzott beton előállításnak technológiája függvényében: bérelt törőgéppel, építéshelyszínen történő betondarálás illetve betonüzem környezetében, fixen telepített törőgép használata esetén.

A táblázatok az alapanyagok jelenlegi piaci árait, keverési és szállítási költségeit tartalmazzák 1 m³ frissbetonra vonatkoztatva helyszínre kiszállítva. Az újrahasznosított beton esetén tartalmazza az adalékanyag előkészítését (darálás, osztályozás, beszállítás betonüzem telephelyére illetve letelepített üzemi törőgép esetére is). Az elkészített költségbecslések minden esetben a szolnoki Danubiusbeton Kft. telephelyére leszállítva kerültek kiszámításra.

A REF-1 és a REC-4 (30m) típusú keverékek összehasonlításánál megállapítható, hogy az 1 m³-re vetített fajlagos költség az újrahasznosított és a hagyományos kavics beton esetén közel azonos egységárra adódott. [5.1.-5.2.-5.3. táblázatok és 24.-37. sz. melléletek]

Az alábbi táblázatokban számított összegek tényleges bérlési és üzemeltetési költségek felhasználásával kerültek kiszámításra, fajlagosan 1 m³-re (1 m³-be felhasználandó 335 kg-os mennyiséget gyakorlatilag percek alatt zúz le a gép).

Transzportbeton hagyományos kavicsbeton 1m ³ -REF-1		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva		
Beton változó költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	2 217 Ft
	OK 8/16	3 103 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	67 Ft
		19 506 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű	208 Ft
Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft	
	796 Ft	
Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft	
Beton előállítása és kiszállítása természetes kavicsból		20 952 Ft

5.1. táblázat: 1 m³ hagyományos transzportbeton bekerülési költsége(REF-1)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-4 (30m)	
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlete esetén	
Beton költségei 1m ³	
Hagyományos adalékanyag	
Változó	Alapanyag
	Cement
	Osztályozott kavics
	OH 0/4
	OK 4/8
	OK 8/16
	Adalékszer
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikaport
	Víz
	18 619 Ft
	Keverési költség
	Villamosenergia
	Hőenergia
	Üzemanyag
	Labor költségek
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)
	Egyéb változó költség (alkatrész)
	796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]	
Homlokrakodó (gépüzemóra+kezelő bére)	
Röpitő vagy pofás törőgép (gépüzemóra+kezelő bére)	
Osztályozás (gépi nehézrostával) 3 frakcióra	
Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	
1 366 Ft	
Beton kiszállítása helyszínre [11km]	
650 Ft	
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	
21 431 Ft	

5.2. táblázat: 1 m³ újrahasznosított beton bekerülési költsége (REC-4) (bérgep esetén)

A beton zúzásához egy nagyobb teljesítményű HARTL PC 1055 pofás törőgépet választottam, mely esetében a gép a belépőtérben előzúzza, a kiömlőtérben pedig utózúzza az adalékanyagot. Ezzel a technikával a kerek és sima kövek is könnyebben zúzhatók.

Az előállított zúzalék mérete: 10-130 mm, és törési teljesítménye elérheti megfelelő előkészítés és adagolás mellett a 100 tonna/órás teljesítményt.

Fenti teljesítményű gép alkalmazása esetén viszonylag gyorsan, akár 1 munkanap alatt előkészíthető a szükséges mennyiségű adalékanyag. A zúzással párhuzamosan egy gépi vibrációs nehézrostával az adalékanyag tovább osztályozható a kívánt frakciókra.

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-4 (30m)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Oszályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 086 Ft
	OK 8/16	1 520 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	71 Ft
		17 502 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]		
Törőgép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	3 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	56 Ft
		132 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	75 Ft
		176 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	2 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	22 Ft
		97 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	50 Ft
		151 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		19 625 Ft

5.3. táblázat: 1 m³ újrahasznosított beton bekerülési költsége (REC-4)(telepített törőgép)

Az alábbi táblázat 1 m³ szilikaporrall előállított transzportbeton egységárát szemlélteti. A fajlagos költségnövekményt a szilikapor anyagára generálja. [5.4. táblázat]

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-6 (30m+D)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkozóan - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 086 Ft
	OK 8/16	1 520 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	71 Ft
		42 502 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
Körvetett	Technológiai szolgáltatások (kisebbségi összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Újrahasznosított beton (szűrt beton) [335 kg/m ³]	
	Törőgép (50%-os kihasználtság)	
	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	3 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	56 Ft
		132 Ft
	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	75 Ft
		176 Ft
	Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)	
Körvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	2 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	22 Ft
		97 Ft
Körvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	50 Ft
		151 Ft
	Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]	120 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	44 625 Ft

5.4. táblázat: Szilikapor adagolású újrahasznosított beton fajlagos egységára (REC-6)

A 30 %-os újrahasznosítás mellett az osztályozott kavics (4/8, 8/16) mennyisége ezáltal költsége is csökkent, melynek régióként a szállítási távolságok függvényében az egységára jelentősen eltérő lehet. Esetemben a depózott törtbeton, a betonüzem és a felhasználás helye kis távolságra van (11 km) egymástól, ezért ez egy életszerű felhasználásnak tekinthető.

Az előállítás költségei tovább mérsékelhetők, amennyiben nem bérgepet, hanem folyamatos üzemelés mellett telephelyre letelepített törőgépet alkalmaznak a zúzott adalékanyag előállításához. Ezzel a szállítási költségek is jelentősen lecsökkenthetők.

További költségcsökkentésként említendő meg, hogy az újrahasznosított betonba felhasznált adalékanyagon kívüli frakciókat az alaplemez alatti tömörített ágyazatba, de továbbgondolva útalapba, feltöltésként közvetlenül a helyszínen fel lehet használni.

Az elkészített költségbecslés alapján az alábbi egységárak adódnak (30%-os újrahasznosított adalékanyag alkalmazása esetén):

Természetes osztályozott adalékanyag 1 tonna: 4926 Ft/tonna

Újrahasznosított adalékanyag 1 tonna bérgep esetén: 4078 Ft/tonna

Újrahasznosított adalékanyag 1 tonna telepített gép esetén: 2021 Ft/tonna

Vizsgálódásom alapján kijelenthető, hogy amennyiben megfelelően összeállított teljesítménnyel rendelkező géplánc kerül felállításra az újrahasznosításra, a belőle előállított transzportbeton költsége fajlagosan nem változik számottevően. Amennyiben a törőgép telephelyre letelepített saját hatáskörben történő üzemel az előállítás költsége lefelezhető.

Nyilván ebben az esetben a berendezések (törőgép, homlokrakodó, forgó-kotró) beszerzése nagy összegű anyagi befektetést igényelnek. Továbbá kiemelten fontos számításba venni az adalékanyag minősítő vizsgálatok költségét, mely hozzávetőlegesen 2 és 3 millió forint közötti összeget képviselnek jelen pillanatban.

Újrahasznosított adalékanyag felhasználás lehetőségének felmérésére eltérő technológiai kialakítással rendelkező üzemeket jártam be.

Danubiusbeton Szolnok Kft. üzeme csillagdepó kialakítású, 1,0 m³-es keverővel szerelt burkolt-szigetelt betongyár. 5 frakciós kialakítás az adalékanyagok számára, manuális kotróval szerelve. Az 5 frakciós csillagdepónia alkalmasnak bizonyul a pontosan 5 féle adalékanyag tárolására. Viszont egy ilyen típusú keverőüzem esetében a depóniákban a támfal és az adagolónyílás között megközelítőleg nagyságrendileg 120 tonnás „holttér” alakul ki, melynek mennyiségével kalkulálni szükséges. Fenti adagolási probléma figyelembevételével egy több szektoros zárt soradagolós rendszerrel felszerelt üzemben praktikusabb módon oldható meg. Nem elfeledve, hogy ezekben az esetekben több passzív tároló kapacitása is lekötésre kerül.

6. Összefoglalás

Összegzés, kitekintés jövőbeni kutatások:

Napjaink egyre hangzatosabb kifejezései a fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, újrahasznosítás, CO₂-kibocsátás. Az építőiparban az körforgásos gazdaság, az anyagok újrafelhasználásának lehetősége egyre inkább aktuális feladat a jövő mérnökei számára. Igyekeztem az újrahasznosított adalékanyag felhasználásával készített betonok alkalmazhatóságának betontechnológiai vonatkozásait részleteiben is vizsgálni.

Feladatunk a hatékony hasznosítás érdekében az felhasználást támogató jogszabályokat alkotni; el kell készíteni az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait; meg kell oldani a másodlagos nyersanyag minőségi (felhasználhatósági) osztályba sorolását; felül kell vizsgálni az építőipari, útépitési, építési szabványokat; a műszaki irányelveket, vizsgálati, minősítési módszereket módosítani kell; az állami és önkormányzati pályázatokban előnyben kell részesíteni a hasznosítható építési hulladék felhasználását. [*CeMBeton: Körforgásos gazdaság, 2020*]

Dolgozatom témája, egy létező projekt kapcsán elbontott vasbeton medence zúzott anyagát visszaforgatva, olyan szerkezeti betont készíteni, mely teljesíti a helyére tervezett új szerkezet előírt betonminőségét. Célom volt az újrahasznosított adalékanyagból vízáró betont készíteni, igazolva a mikroszilika kiegészítő anyag hatását a friss- és megszilárdult betontulajdonságokra.

Vizsgálat útján meghatároztam a zúzott beton adalékok közetfizikai és mechanikai tulajdonságait labor körülmények között. Ehhez közel 1000 kg zúzalékot volt szükséges feldolgozni. 16 keveréken végeztem friss- és megszilárdult beton vizsgálatokat, többek között konzisztencia, nyomószilárdság és vízzáróság tekintetében. Kísérletileg igazoltam a darált betonból visszanyert másodlagos adalékanyag hatását különböző betonkeverékekben, eltérő adagolási mennyiségekkel.

Külön figyelmet fordítottam az eltérő összetételek konzisztencia eltarthatóságának vizsgálatára. Megállapításokat tettem a többlet víz hatására a bedolgozhatóság, a nyomószilárdság, illetve vízzáróság értékeire nézve. Összefüggést állapítottam meg a zúzott beton által felvett víz mennyisége és a tervezett víz/cement tényező, illetve a nyomószilárdság kapcsolata között.

Eredményeim alapján igyekszem rávilágítani az újrahasznosított betonból készült szerkezet beépített karbonlábnyomának mértékére, előállításának költségeire és

technológiai hátterére.

Dolgozatom célkitűzései a következők voltak:

1. Újrahasznosított adalékanyag vizsgálata, összehasonlítása
2. Különböző százalékban alkalmazott újrahasznosított adalékanyagú beton nyomószilárdsági és vízzárósági vizsgálata
3. Konzisztencia eltarthatóság vizsgálata az eltérő adagolási arányú újrahasznosított adalékanyaggal készített keverékeken
4. Vízzáróság fokozásának vizsgálata
5. Újrahasznosított beton készítésének karbonlábnyom számítása, alkalmazásának költségelemzése

Kutatásom eredményeit, azokból levont következtetéseket és értékelésüket az alábbiakban foglalom össze [6.1. táblázat és 23. sz. melléklet]

1. Újrahasznosított adalékanyag vizsgálata, összehasonlítása

A zúzott adalékanyagot különböző laboratóriumi vizsgálatnak vettem alá, melyek eredményei alapján igazoltam az újrahasznosított adalékanyagokkal készült betonok környezeti és nyomószilárdsági osztálynak való megfelelését, annak ellenére, hogy maga az újrahasznosított adalékanyag a szabvány követelményeit nem teljesítette.

2. Különböző százalékban alkalmazott újrahasznosított adalékanyagú beton nyomószilárdsági és vízzárósági vizsgálata

Kísérleti eredmények alapján megállapítottam, hogy az újrahasznosított adalékanyaggal készült betonok mindkét adagolási aránnyal (15 % és 30 %) magasabb átlag nyomószilárdságot értek el 28 napos korukra, mint a hagyományos kavicsvázsal készült keverék. Ezt azzal magyarázom, hogy a szárazon adagolt zúzaléknak magasabb a vízfelvétele, mint a hagyományos osztályozott adalékanyagnak, ezáltal a keverővízből vonja el a víz mennyiségét, ami alacsonyabb hatékony v/c értéket és ezáltal magasabb nyomószilárdságot eredményez.

3. Konzisztencia eltarthatóság vizsgálata az eltérő adagolási arányú újrahasznosított adalékanyaggal készített keverékeken

Kísérletekkel igazoltam, hogy a konzisztencia eltarthatóságot az emelt keverővíz mennyisége nem javítja, amennyiben az újrahasznosított adalékanyag kiszárított állapotban kerül a keverékbe.

A kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy beáztatott adalékanyag kedvezően befolyásolja a betonkeverék konzisztenciájának eltarthatóságát.

Kísérleti úton megállapítottam, hogy az újrahasznosított adalékanyag keverékben történő vízfelvétele meghaladhatja a vízfelvétel vizsgálat eredményét, amennyiben a minta nem reprezentálja kellőképpen a teljes adalékanyag halmaz viselkedését.

A zúzott adalékanyag változó összetétele befolyásolhatja a keverővíz, az adalékszer hatékonyságát.

4. Vízáróság fokozásának vizsgálata

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítottam, az általam alkalmazott összes keverék teljesítette az *MSZ 4798:2016/2M* szerinti XV2 (H) környezeti osztályra vonatkozó maximális vízbehatolást, annak ellenére, hogy a vonatkozó szabvány nem javasolja újrahasznosított adalékanyag alkalmazását vízáró szerkezeteken. Ezek alapján érdemes lehet további vizsgálatokat végezni, s szükség szerint a szabályozást felülvizsgálni.

A beáztatott adalékanyag által bevitt többletvíz mennyisége miatt a keverék tényleges v/c tényezője meghaladta az *MSZ 4798:2016 E2-es táblázat* szerint megengedett maximális (0,50) v/c tényező értékét. Viszont nem lépte túl a szabvány frissbeton átadás-átvételénél megengedett 0,02-os maximális eltérést.

A szilikapor II.-es típusú kötőanyagként k-tényezővel beszámítható a víz/kötőanyag tényezőbe, segítve a beáztatott adalékanyaggal bevitt többletvíz miatt megengedett v/c tényező határértéken belül maradásában.

5. Újrahasznosított beton készítésének karbonlábnyom számítása, alkalmazásának költségelemzése

Számításokkal megállapítottam, hogy az újrahasznosított adalékanyaggal készült betonok előállítása nem befolyásolja kedvezőtlenül a beton karbon-lábnyomát és az előállítás költségét, mint egy hagyományos értelemben vett természetes adalékanyaggal készített beton. Azonban ezen jellemzők jelentősen függenek az újrahasznosítás módjától és felhasználási helytől mért távolságtól.

Paraméter érzékenység:

Az általam készített receptúrákat vizsgálva az ICE kalkulátorral, az újrahasznosított adalékanyag mennyiségének függvényében igazoltam, hogy a cement, illetve a keverővíz és a vegyszer mennyiségének változtatása befolyásolja a beépített karbon értékét.

További kutatási terület, hogy a cementek kiegészítőanyag tartalmának növelésével, hogyan érhető el a szilárdságtartás és ezzel párhuzamosan a cement mennyiségét milyen módon lehet optimalizálni.

Fontosnak tartom a jövőben megvizsgálni további betonösszetételek (több különböző forrásból származó újrahasznosított adalékanyag, speciális adalékszerek használata egy azonos összetételen) esetén bekövetkező lehetséges károsodásokat és a károsodások mértékét, újrahasznosított betonok tartósságát, kúszásra gyakorolt hatását. Elősegítve ezzel az iparban való használhatóságát és az arra való ösztönzést. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy jelenleg jelentős többletköltséget eredményeznek az előzetes vizsgálatok, melyek a felhasználhatóság feltételei. Mindemellett fontosnak tartom megvizsgálni, hogy az újrahasznosított adalékanyagok zsugorodása, rugalmassági modulusa, kúszása miként fokozható például szálak, másodlagos kiegészítő adalékanyagok adagolásával. Van-e esetleg lehetőség a természetes adalékanyagú betonokéval közel azonos jellemzők, illetve költségeit tekintve ennek gazdasági szempontból van-e realitása?

Összefoglalás

Recept neve [Keverék]	Újrahasznosított adalékanyag	Konzisztencia eltarthatóság [perc]	Nyomó szilárdság [N/mm ²]	Vízbehatalási mélység [mm]	Vízárósság	Számított hálékony V/C tényező	Karbonátlányom [CO ₂ /kg/betonm ³]	Költség [Ft]	Megjegyzés
MIX REF-1		120	51,4	12	XV/3(H)	0,49	443	20 852	Kiváló frissbeton paraméterek, jó nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek. Kiváló konzisztencia eltarthatósági paraméterek.
MIX REF-2(+D)		120	82,3	11	XV/3(H)	0,45	444	45 952	Kiváló frissbeton paraméterek, átlag feletti nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek. Kiváló konzisztencia eltarthatósági paraméterek.
MIX REC-1(15)	száraz	20	52,2	15	XV/3(H)	0,46	445	19 113	Gyenge frissbeton paraméterek (konzisztencia eltarthatóság); jó nyomószilárdsági és vízáróssági értékek, stabilizáló adalékszer adagolás.
	beáztatott	46	47,9	12		0,52			Jobb frissbeton paraméterek, gyengébb szilárdsági érték (REC-1-szárazhoz képest), magasabb vegyszer adagolás, jó vízáróssági paraméterek.
MIX REC-2(30)	száraz	20	57,4	15	XV/3(H)	0,44	445	18 916	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek.
	beáztatott	45	45,0	14		0,51			Jobb frissbeton paraméterek, gyengébb szilárdsági érték, magasabb vegyszer adagolás, jó vízáróssági paraméterek, bevitt többlet keverővíz.
MIX REC-3(15m)	száraz	20	52,2	13	XV/3(H)	0,46	458	19 822	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek, emelt cement és víz mennyiségek, induló konzisztencia 650+.
	beáztatott	60	47,3	9		0,51			Jó frissbeton paraméterek, magasabb cement és víz adagolás, kiváló vízbehatalási értékek, alacsonyabb nyomószilárdsági értékek.
MIX REC-4(30m)	száraz	20	54,4	14	XV/3(H)	0,44	460	19 825	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek, induló konzisztencia 650+.
	beáztatott	65	45,8	16		0,55			Jó frissbeton paraméterek, magasabb cement és víz adagolás, alacsonyabb vízbehatalási és nyomószilárdsági értékek, magasabb vegyszeradagolás. Nagyobb technológiai figyelmet igényel gyártás és mixeres szállítás esetén.
MIX REC-5(15m+D)	száraz	20	55,6	11	XV/3(H)	0,44	461	44 822	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); kiváló vízáróssági értékek. Szilikapó adagolás növeli a fajlagos költséget. Magasabb vegyszer adagolás.
	beáztatott	57	52,8	15		0,48			Jó frissbeton paraméterek, magasabb cement és víz adagolás, jó vízbehatalási és nyomószilárdsági értékek, magasabb vegyszeradagolás. Nagyobb technológiai figyelmet igényel gyártás és mixeres szállítás esetén.
MIX REC-6(30m+D)	száraz	20	59,3	11	XV/3(H)	0,42	461	44 825	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); kiváló vízáróssági értékek. Magasabb vegyszer adagolás.
	beáztatott	68	52,1	15		0,51			Jó frissbeton paraméterek, magasabb cement és víz adagolás, jó vízbehatalási és kiváló nyomószilárdsági értékek, magasabb vegyszeradagolás. Szilikapó adagolás növeli a fajlagos költséget. Nagyobb technológiai figyelmet igényel gyártás és mixeres szállítás esetén.

Magyar szakt.

Megfelelt

Kis mértékben van alatta/felette

Nem megfelelő

6.1. táblázat: Kutatási eredményeket összefoglaló táblázat [saját vizsgálatok alapján]

7. Irodalomjegyzék

Szabványok, műszaki irányelvek

MSZ 4798:2016 (2016) - Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei

Magyarországon. (hatályba lépés: 2016. április)

MSZ 4798:2016/1M:2017 (2017) - MSZ 4798:2016 módosítása

(hatályba lépés: 2017. június)

MSZ 4798:2016/2M:2018 (2018) - MSZ 4798:2016 módosítása

(hatályba lépés: 2018. március)

MSZ 4798:2016/3M:2021 (2021) - MSZ 4798:2016 módosítása

(hatályba lépés: 2021. november)

MSZ EN 933-1:1997/A1 1. rész - A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat.

MSZ EN 1097-1:2011 - Kőanyaghalmozatok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata: 1. rész - A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)

MSZ EN 1097-1:2011 - Kőanyaghalmozatok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata: 2. rész - Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása (Los Angeles)

MSZ EN 1097-1:2011 - Kőanyaghalmozatok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata: 6. rész - A testsűrűség és vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 12390-1:2013 - Próbatestek

MSZ EN 12390-2:2019 - Próbatestek készítése

MSZ EN 12390-3:2019 - Nyomószilárdság

MSZ EN 12390-8:2019 - Vízáróság

MSZ EN 12350-1:2019 A friss beton vizsgálata. 1. rész - Mintavétel és vizsgálóberendezések

MSZ EN 12350-2:2019 A friss beton vizsgálata. 2. rész: Roskadásvizsgálat

MSZ EN 12350-3:2019 A friss beton vizsgálata. 3. rész: Vebe-vizsgálat

MSZ EN 12350-4:2019 A friss beton vizsgálata. 4. rész: Tömörödési tényező

MSZ EN 12350-5:2019 A friss beton vizsgálata. 5. rész: Terülmérés

MSZ EN 12350-6:2022 A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsűrűség

MSZ EN 12350-7:2019 A friss beton vizsgálata. 7. rész: Levegőtartalom.

Nyomásmódszerek

MSZ EN 12620:2006 - Adalékanyag szabvány

MSZ EN 12390-2:2019 A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati
próbatetek készítése és tárolása

MSZ EN 12390-3:2019 A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatetek
nyomószilárdsága

MSZ EN 12390-5:2019 A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatetek hajlító-
húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-7:2019 A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton
testsűrűsége

MSZ EN 12390-8:2019 A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A nyomás alatti
vízbehatolás mélysége

MSZ EN 18284/3-79 Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai. Víztartalmi
jellemzők vizsgálata.

fib Magyar Tagozatának Műszaki Irányelv Bizottsága (2005): Betonkészítés bontási,
építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Beton- és vasbetonépítési
Műszaki Irányelv BV-MI 01:2005 (H)

fib bulletin 18 Recycling of offshore concrete structures 2002 April

Szakirodalom

- Ahmed H., Tiznobaik M., B. Huda S., Islam M. S., Alam M. S. (2020): *Recycled aggregate concrete from large-scale production to sustainable field application*; Construction and Building Materials
- Arab, H. B (2006): *Aggregates from Construction and Demolition waste in Europe 2006 October*, European Aggregates Association – Study
- Árpás E., Emszt Gy., Gálos M., Kárpáti L. (2002): *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék: Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében*, Építőanyag 54. évf. 4.
- B.C.S.J. (1978): *Study on recycled aggregate and recycled aggregate concrete*, Building Contractors Society of Japan. Committee on Disposal and Reuse of Concrete Construction Waste. Summary in Concrete Journal, (Japan, 16, No. 7, pp. 18–31)
- Bakosné Böröcz M. (2016): *Az életcikluselemzés módszerének használata és karbonlábnyom számítás alapjai* (2016/3)
- Balázs Gy., Kausay T. (2007): *Betonkészítés beton- és téglahulladék újrahasznosításával 1. újrahasznosított adalékanyag*, Vasbetonépítés 2007/2 IX. évf. 2. sz.
- Balázs Gy., Kausay T. (2007): *Betonkészítés beton- és téglahulladék újrahasznosításával 2. Betontervezés és betontulajdonságok*, Vasbetonépítés 2007/4 IX. évf. 4. sz.
- Beleznay É. (2021): *Szakértői tanulmány az építési ágazat karbon lábnyom csökkentésére*
- Bencze Zs.: *Építési és bontási hulladékok kezelése*, Beton szakmai havilap 2011. június XIX. évf. 6. sz.
- Beton újrahasznosítás – Sika reCO2ver Project* (2022), Betonújság 2022.augusztus XXX. évf. IV. sz.
- CeMBeton (2020): *Körforgásos gazdaság*
- CeMBeton kisokos (2017)
- Chan D. (2006): *The use of recycled aggregate in concrete in Hong Kong*
- Chen H-J, Yen T., Chen K-H (2003): *Use of building rubbles as recycled aggregates*, Cement and Concrete Research 33, pp.125–132

Czoboly O. (2016): *A keverési idő és a keverési mód hatása a szálak és a szálerősítésű betonok jellemzőire* - PhD értekezés

Czoboly O. (2020): *Beton újrahasznosíthatósága*, CeMBeton előadás 2020.06.09.

Czoboly O. (2018): *A beton újrahasznosítása adalékanyagként*, Betonújság 2018. augusztus XXVI. évf. IV. sz.

Czoboly O.: *A beton újrahasznosíthatósága adalékanyagként* (letöltés: 2022.10.26.)

CSI – *CO2 and Energy Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry*, May 2011

D. Piroška, D. György, D. L. György, D. Tibor, D. Attila, F. Szilárd, I. Ferenc, D. Tibor, D. Károly, D. András, B. Migál, P. Tamás, D. Miklós, D. G. Nehme, S. K. Éva, D. József, S. János, D. Zsuzsanna, T. Tibor, D. János és D. István, *Cement-beton Kisokos*, Budapest: Holcim Hungária Zrt., 2008. beton.hu - Fenntartható építés alapja kiadvány (letöltés: 2022.10.11.)

Delobel F., Bulteel D., Mechling J. M., Lecomte A., Cyr M., Rémond S. (2016): *Application of ASR tests to recycled concrete aggregates: Influence of water absorption*, Construction and Building Materials

Európai Adalékanyagok Szövetsége (UEPG): <http://www.uepg.eu/statistics/estimates-of-production-data/data-2015>

Gibbons, O. P., Orr, J. J. (2022): *The Institution of Structural Engineers – How to calculate embodied carbon*

Guo, Y. C., Zhang, J. H., Chen G., Chen, G.M., Xie, Z. H. (2014): *Fracture behaviors of a new steel fiber reinforced recycled aggregate concrete with crumb rubber*, Construction and Building Materials (2014)

Hammond, G., Jones, C., Lowrie, E. F., Tse (2011): *A BSRIA Guide - Embodied Carbon, The Inventory of Carbon and Energy (ICE)* [University of Bath]

<https://maeponline.hu/hirek/csak-neveben-el-tovabb-a-pecsi-magasház/>
(letöltve: 2022.09.22.)

- Ismail, S., Ramli M. (2012): *Engineering properties of treated recycled concrete aggregate (RCA) for structural applications*; School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia, Construction and Building Materials
- Jakab R. (2018): *A pécsi magasház bontásából származó hulladékok kezelése, utóhasznosítása*, Beton szakmai lap, XXVI. évfolyam III. szám, p. 13.
- Karsainé Lukács, K., Bencze, Zs., Ézsias, L.(2010): *Újrahasznosított törmelékek*, Beton szakmai havilap 2010.május XVIII. évf. 5. sz.
- Kausay T. (2009): *Bontott törmelék újrahasznosítása betonelemek anyagaként I-II-III.*, Beton szakmai havilap XII. évf. 1. sz.
- Kausay Tibor (Betonopus Bt.) (2009.) *Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot?* Előadás (2009.05.29.)
- Központi Statisztikai Hivatal – *Karbonlábnyom Magyarországon* 2018.05.29.
- LETI Embodied Carbon Primer – *Supplementary guidance to the Climate Emergency Design Guide*
- Li X. (2008): *Recycling and reuse of waste concrete in China Part II. Structural behaviour of recycled aggregate concrete and engineering applications*; Resources, Conservation and Recycling
- Limbachiya M., Can Bostanci S., Kew H. (2014): *Suitability of BS EN 197-1 CEM II and CEM V cement for production of low carbon concrete*; School of Civil Engineering & Construction, Kingston University, London UK
- Miklós Cs. (2019): *Vízáró beton – kristályosodó adalékszer*, Betonújság 2019. augusztus XXVII. évf. IV. sz.
- Mullholland, A., Ackerman, C., Astle, P. (2022. febr.): *ICE Knowledge – Low Carbon Concrete Routemap*
- Nwakaire, C. M., Yap S. P., Onn, C. C., Yuen, C. W., Ibrahim, H. A. (2020): *Utilisation of recycled concrete aggregates for sustainable highway pavement applications; a review*, Construction and Buildings Materials

OHT – Országos Hulladékgazdálkodási terv

<https://kormany.hu/dokumentumtar/orszag-os-hulladekgazdalkodasi-terv-2021-2027>

(letöltve: 2022.10.16.)

Orbán Z. (2022): *A betonhulladékok innovatív újrahasznosítására folytat kutatásokat a PTE MIK* (2022), Betonújság 2022.február, XXX. évf. I. sz.

Patocskai M., Györfi T. (2018): *A fenntarthatóságra nevelés egyik lehetősége: az egyszerűsített karbonlábnyom-számítás* (Képzés és gyakorlat 2018. 16. évf. 4. sz.)

S. Ismail, M. Ramli (2012): *Mechanical strength and drying shrinkage properties of concrete containing treated coarse recycled concrete aggregates*, Construction and Building Materials

Sika Beton kézikönyv

Sika WT sorozat: Vízáróság fokozó és kristályosodó beton adalékszer

Takács S. (2011): *Visszahozott beton hasznosítása másként*, Beton szakmai havilap 2011.március XIX. évf. 3. sz.

Urbán F. (2020): *Az építőanyag-ipar szerepe a körforgásos gazdaságban – Lehetetlen küldetés vagy reális jövő?* CeMBeton előadás 2020.06.09.

V. Nagy Z. (2022): *Karbonlábnyom-számítás épületekben*, Mérnök újság XXIX. évf. 1-2. sz.

Yoda K., Shintani A. (2014): *Building application of recycled aggregate concrete for upper-ground structural elements*, Construction and Building Materials

8. Mellékletek


MELLÉKLETEK

Mellékletjegyzék:

1. melléklet: REF-1 betonösszetételi adatlap [saját számítás]
2. melléklet: REF-2 (+D) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
3. melléklet: REC-1 (15) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
4. melléklet: REC-2 (30) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
5. melléklet: REC-3 (15m) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
6. melléklet: REC-4 (30m) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
7. melléklet: REC-5 (15m+D) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
8. melléklet: REC-6 (30m+D) betonösszetételi adatlap [saját számítás]
9. melléklet: OH 0/4 Vizsgálati jegyzőkönyv; Sztavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint [BTC laboratórium]
10. melléklet: OK 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv; Sztavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint [BTC laboratórium]
11. melléklet: OK 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv; Sztavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint [BTC laboratórium]
12. melléklet: Zúzott beton 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv; Sztavizsgálat MSZ EN-1:2012 szerint [saját vizsgálat]
13. melléklet: Zúzott beton 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv; Sztavizsgálat MSZ EN-1:2012 szerint [saját vizsgálat]
14. melléklet: Zúzott beton 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv az adalékanyag testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az MSZ EN 1097-6:2013 szabvány 8. és 9. fejezete alapján [saját vizsgálat]
15. melléklet: Zúzott beton 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv az adalékanyag testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az MSZ EN 1097-6:2013 szabvány 8. és 9. fejezete alapján [saját vizsgálat]
16. melléklet: Zúzott beton mérési lap Los Angeles vizsgálatáról [saját vizsgálat]
17. melléklet: Zúzott beton kopásállóság vizsgálati jegyzőkönyv (mikro-Deval) [saját vizsgálat]
18. melléklet: A szemmegoszlás meghatározása: Sztavizsgálat; A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással [saját vizsgálat]
19. melléklet: Konzisztencia eltarthatóság vizsgálatához készített mérések betonösszetételek szerint [saját vizsgálat]
20. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenérték [ICE Cement, mortar and

- concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 1. REF-1; REF-2 (+D); REC-1 (15) [saját számítás]
21. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenérték [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 2. REC-2 (30); REC-3 (15m); REC-4 (30m) [saját számítás]
22. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenérték [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 3. REC-5 (15m+D); REC-6 (30m+D) [saját számítás]
23. melléklet: Vizsgálati eredmények összefoglalása
24. melléklet: REF-1 előállítási költségbecslése [saját számítás]
25. melléklet: REF-2 előállítási költségbecslése [saját számítás]
26. melléklet: REC-1 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
27. melléklet: REC-1 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
28. melléklet: REC-2 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
29. melléklet: REC-2 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
30. melléklet: REC-3 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
31. melléklet: REC-3 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
32. melléklet: REC-4 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
33. melléklet: REC-4 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
34. melléklet: REC-5 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
35. melléklet: REC-5 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
36. melléklet: REC-6 előállítási költségbecslése (bérgep) [saját számítás]
37. melléklet: REC-6 előállítási költségbecslése (telepített gép) [saját számítás]
38. melléklet: Műszaki termékismertető: SikaFume HR/TU szilikapör
39. melléklet: Termék adatlap: Sika Stabilizer-900
40. melléklet: Termék adatlap: Sika ViscoCrete – 7710
41. melléklet: Termék adatlap: DDC Vác CEM II/B-S 42,5
42. melléklet: Beton körforgásos gazdasági modellje [CeMBeton Körforgásos gazdaság, 2020]
43. melléklet: A legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező három nemzetgazdasági ágazat [2016]
44. „Leltár” vasbeton medence beépített karbon számításához [OneClick LCA – saját számítás alapján]
45. Életciklus elemzés [saját számítás alapján]

BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP					
Beton Technologia Centrum Kft. Budapest Besenye utca					
Beton szabványos jele: C30/37·XC3·XV2(H)-16-F4					
Recept jelle: REF-1					
Vonatkozó szabvány: MSZ 4798:2016/2M:2018					
Beton összetétel					
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		Tömeg, kg/m³	Térfogat, l/m³
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		350	113
Víz	Vezetékes ivóvíz				170
w/c					0,486
Adalékanyagok	SikaFume HRTU szilápor				
	1	z	0%	I	0
	2	OH 0/4	40%	DDC - Bugyi	744
	3	OK 4/8	25%	DDC - Bugyi	465
	4	Rec 4/8	0%	Szolnok	0
	5	OK 8/16	35%	DDC - Bugyi	651
Adalékanyagok	6	Rec 8/16	0%	Szolnok	0
	Összes adalékanyag		100%		1861
	1	Viscocrete 7710	0,70%	SIKA Hungaria Kft.	2,45
	2	Stabilizer-900	0,00%	SIKA Hungaria Kft.	0,00
	3	z			0,00
Egyéb	4	z			0,00
	1				
2					
Tervezett levegő:		1,0%		0	10
Tervezett testtűrtűség és térfogat				2383	1000
Beton tulajdonságai					
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva					
480 +/- 30 mm					
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint					
450 +/- 30 mm					
Friss beton testtűrtűsége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint					
2383 +/-					
48 kg/m³					
mm.					
46,8					
N/mm²					
Mégiszilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes itrólással					





ph.

Budapest, 2022.10.05.

1. sz. melléklet: REF-1 betonösszetételi adatlap


BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP				
Gyártó neve: Beton Technologia Centrum Kft. Budapest Beseace utca				
Beton szabványos jele: C30/37·XC3·XV2(H)·16-F4				
Recept jele: REF-2_(D)				
Vonatkozó szabvány: MSZ 4798:2016/2M:2018				
Beton összetétel				
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		Tömeg, kg/m³
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		350
Víz	Vezetékes ivóvíz			170
				0,453
Silafume HRTU szilika				
1	z	7%	1	25
2	OH 0/4	0%		10
3	OK 4/8	40%	DDC - Bugyi	733
4	Rec 4/8	25%	DDC - Bugyi	278
5	OK 8/16	0%	Szolnok	0
6	Rec 8/16	35%	DDC - Bugyi	0
Összes adalékanyag				
1	Viscocrete 7710	100%	Szolnok	642
2	Stabilizer-900	0,70%	SIKA Hungaria Kft.	243
3	z	0,00%	SIKA Hungaria Kft.	0
4	z			0
1				0
2				0
Tervezett levegő:				
Tervezett tejsűrűség és térfogat				
				0
				10
2381 1000				
Beton tulajdonságai				
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva				
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint				
Friss beton tejsűrűsége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint				
Mégazilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes átlóval				






BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP			
Gyártó neve: Beton Technológia Centrum Kft. Budapest Bevenca utca			
Beton szabványos jele: C30/37-XC3-XV7(EH)-16-F4			
Recepti jele: REC-1 (15)			
Vonatkozó szabvány: MSZ 4798:2016/2M:2018			
Beton összetétel			
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely	
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC	Térfogat, l/m³
Víz	Vezetékes ivóvíz		350
V/C			170
			0,498
Beton tulajdonságai			
SikaFume HR/TU szilikaport		0%	0
1		0%	0
2		40%	742
3		22%	408
4		3%	55
5		29%	203
6		6%	112
Összes adalékanyag		100%	1854
1		7,00%	2,45
2		0,50%	1,75
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
Tervezett levegő:		1,0%	0
Tervezett testtűrtűség és térfogat			2378
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban:			480 +/- 30 mm
MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva			
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban:			450 +/- 30 mm
MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint			
Friss beton testtűrtűsége 60 perces korban			2378 +/-
MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint			48 kg/m³
Még szilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban			46,8
MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes tárolással			N/mm²

3. sz. melléklet: REC-1 betonösszetételi adatlap



Budapest, 2022.10.05.


BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP									
Gyártó neve:		Beton Technologia Centrum Kft. Budapest Besenyei utca							
Beton szabványos jele:		C30/37-XC3-XV2(H)-16-F4							
Racspit jele:		REC-2 (30)							
Vonatkozó szabvány:		MSZ 4798:2016/2M:2018							
Beton összetétel									
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		Tömeg, kg/m³		Térfogat, l/m³			
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		350		113			
Víz		Vezetékes ivóvíz		170		170			
w/c				0,498					
SilkaFume HR/7U szilikaport		0%		f		0		0	
1 z		0%				0		0	
2 OH 0/4		40%		DDC - Bugyi		742		281	
3 OK 4/8		19%		DDC - Bugyi		351		133	
4 Rec 4/8		6%		Szolnok		112		43	
5 OK 8/16		23%		DDC - Bugyi		423		160	
6 Rec 8/16		12%		Szolnok		223		86	
Összes adalékanyag		100%				1851		703	
1 Viscocrete 7710		0,70%		SIKA Hungaria Kft.		2,45		2	
2 Stabilizer-900		0,50%		SIKA Hungaria Kft.		1,75		2	
3 z						0,00		0	
4 z						0,00		0	
Egyéb									
1									
2									
Tervezett levegő:		1,0%				0		10	
Tervezett testtűrtiség és térfogat						2375		1000	
Beton tulajdonságai									
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva									
480 +/- 30 mm									
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint									
450 +/- 30 mm									
Friss beton testtűrtisége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint									
2375 +/- 48 kg/m³									
Megszilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes átlóval									
min. 46,8 N/mm²									



Budapest, 2022.10.05.


BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP									
Gyártó neve:		Beton Technológia Centrum Kft. Budapest Besenyei utca							
Beton szabványos jele:		C30/37-XC3-XV2(H)-16-F4							
Recepti jele:		REC-3 (15m)							
Vonatkozó szabvány:		MSZ 4798:2016/2M:2018							
Beton összetétel									
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		Tömeg, kg/m³		Térfogat, l/m³			
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		370		119			
Víz		Vezetékes ivóvíz		180		180			
h/c				0,497					
Silika Fume HR/TU szilikapor		0%		0		0			
1 z		0%		0		0			
2 OH 0/4		42%		DDC - Bugyi		761		288	
3 OK 4/8		21%		DDC - Bugyi		386		146	
4 Rec 4/8		3%		Szolnok		48		19	
5 OK 8/16		28%		DDC - Bugyi		506		192	
6 Rec 8/16		6%		Szolnok		109		42	
Összes adalékanyag		100%		SIKA Hungaria Kft.		1811		687	
1 Viscocrete 7710		0,70%		SIKA Hungaria Kft.		2,59		2	
2 Stabilizer-900		0,40%		SIKA Hungaria Kft.		1,48		1	
3 z						0,00		0	
4 z						0,00		0	
1									
Egyéb									
2									
Tervezett levegő:		1,0%							
Tervezett testtűrtűség és térfogat						0		10	
						2365		1000	
Beton tulajdonságai									
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva									
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint									
Friss beton testtűrtűsége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint									
2365 +/- 47 kg/m³ min. N/mm²									
Megszilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes törléssel									
46,8 N/mm²									

BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP				
Gyártó neve: Beton Technológia Centrum Kft. Budapest Besenyei utca				
Beton szabványos jele: C30/37-XC3-XV7(H)-16-F4				
Recept jele: REC-4 (30m)				
Vonatkozó szabvány: MSZ 4798:2016/2M:2018				
Beton összetétel				
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		
Víz	Vezetékes ivóvíz			
T/C		0,501		
SikaFume HRTU szülkapor		f		
1	z	0%	0	0
2	OH 0/4	42%	760	288
3	OK 4/8	18%	329	125
4	Rec 4/8	6%	103	40
5	OK 8/16	22%	402	152
6	Rec 8/16	12%	210	81
Összes adalékanyag		100%	1805	685
1	Viscocrete 7710	0,70%	2,59	2
2	Stabilizer-900	0,80%	2,96	3
3	z		0,00	0
4	z		0,00	0
Egyéb				
1				
2				
Tervezett levegő:		1,0%	0	10
Tervezett testtűrtűség és térfogat			2360	1000
Beton tulajdonságai				
Friss beton konzisztenciája, területtel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgábra				
Friss beton konzisztenciája, területtel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint				
Friss beton testtűrtűsége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint				
Megszilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgábra, vegyes tárolással				



BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP				
Gyártó neve: Beton Technológia Centrum Kft. Budapest Bessenice utca				
Beton szabványos jele: C30/37-XC3-XV2(B)-16-F4				
Recept jele: REC-5 (15m+D)				
Vonatkozó szabvány: MSZ 4798:2016/2M:2018				
Beton összetétel				
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		
Víz	Vezetékes ivóvíz			
T/C				
SikaFume HR/TU szilikaapor		7%	1	10
1 z		0%	0	0
2 OH 0/4		42%	DDC - Bugyi	284
3 OK 4/8		21%	DDC - Bugyi	143
4 Rec 4/8		3%	Szolnok	19
5 OK 8/16		28%	DDC - Bugyi	189
6 Rec 8/16		6%	Szolnok	41
Összes adalékanyag		100%		676
1 Visconcrete 7710		0,70%	SIKA Hungaria Kft.	2,59
2 Stabilizer-900		0,40%	SIKA Hungaria Kft.	1,48
3 z				0,00
4 z				0,00
Egyéb				
1				
2				
Tervezett levegő:		1,0%		10
Tervezett testtűrtiség és térfogat				2362 1000
Beton tulajdonságai				
Frisz beton konzisztenciája, területtel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva				
Frisz beton konzisztenciája, területtel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint				
Frisz beton testtűrtisége 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint				
Megszilárdult beton jellemző nyomószilárdsága 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes tárolással				

Betonban alkalmazott szemmegoszlás				
Adalékanyag tulajdonságok:				
adalékanyag 0,250 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,125 mm alatt (m/m%):				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,075 mm alatt (m/m%):				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,045 mm alatt (m/m%):				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00000075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00000045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00000025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,00000015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000000075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000000045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000000025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,000000015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000000075 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000000045 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000000025 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				
egyenlőtlenségi együttható (U) :				
adalékanyag 0,0000000015 mm alatt:				
finomsági modulus (m) :				



Finomrész tartalom számítás:		Adalékanyag tulajdonságok:	
adalékanyag 0,250 mm alatt:	4,44	m/m%	6,03
finomrész adalékanyagból 0,25 mm:	79	kg/m ³	2,6
finomrész cementből:	370	kg/m ³	0,60
összes finomrész: 0,25 mm alatt:	474	kg/m ³	11
Megjegyzés:			
Keverési idő:	60	sec	453
Tervezési élettartam:	50	év	46
A beton eltarthatósága*:	90	perc	217
<i>* (általános körülmények esetén)</i>			
A betonban lévő összes klórid eleméleti tömege (max.) (kg/m ³):			
	0,390		Kőanyag tartalom adalékanyag száraz tömegére (%):
Cementtartalom tömegére vonatkozóra (max.) (%):			
	0,106		20,8%
Víz/tartalom adalékanyag száraz tömegére (%):			
Kiegészítő anyag / cement aránya:			10,13%

1. *См. Бельковский* и другие работы автора.

Cementtartalom tömegére vonatkoztatva (max.)(%):

0.106

Kiegészítő anyag / cement aránya: 0.07

Kötőanyag tartalom adalékanyag száraz tömegére(%):

20.82%

Vízirtalom adalékanyag száraz tömegére (%) :


10,13%

Kiegészítő anyag / cement aránya:

1


Budapest, 2022.10.05.

BETON ÖSSZETÉTELI ADATLAP					
Gyártó neve:		Beton Technológia Centrum Kft. Budapesti Beszámoló utca			
Beton szabványos jele:		C30/37-XC3-XV2(H)-16-F4			
Recept jele:		REC-6 (30m+D)			
Vonatkozó szabvány:		MSZ 4798:2016/2M:2018			
Beton összetétel					
Alapanyag megnevezése		Gyártó / Származási hely		Tömeg, kg/m³	Térfogat, l/m³
Cement	CEM II/B-S 42,5 N	Duna-Dráva Cement Kft. VAC		370	119
Víz	Vezetékes ivóvíz			180	180
v/c				0,470	
SilikaFume HR/TU szilikapor		7%		25	10
1 z		0%		0	0
2 OH 0/4		42%	DDC - Bugyi	748	283
3 OK 4/8		18%	DDC - Bugyi	324	123
4 Rec 4/8		6%	Szolnok	102	39
5 OK 8/16		22%	DDC - Bugyi	396	150
6 Rec 8/16		12%	Szolnok	207	80
Összes adalékanyag		100%		1777	675
1 Viscocrete 7710		0,70%	SIKA Hungaria Kft.	2,59	2
2 Stabulizer-900		0,80%	SIKA Hungaria Kft.	2,96	3
3 z				0,00	0
4 z				0,00	0
1					
2					
Tervezett levegő:		1,0%			
Tervezett testtömeg és térfogat				0	10
				2358	1000
Beton tulajdonságai					
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 5 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint vizsgálva					
				480 +/- 30 mm	
Friss beton konzisztenciája, terüléssel mérve 60 perces korban: MSZ EN 12350-5:2019 szabvány szerint					
				450 +/- 30 mm	
Friss beton testtömege 60 perces korban MSZ EN 12350-7:2019 szabvány szerint					
				2358 +/- 47 kg/m³	
Megszáradt beton jellemző gyomózárdúság 28 napos korban MSZ EN 12390-3:2019 szabvány szerint vizsgálva, vegyes törléssel					
				mm. N/mm²	




9. sz. melléklet: OH 0/4 Vizsgálati jegyzőkönyv; Szitavizsgálat MSZ EN 933-


1:2012 szerint



10. sz. melléklet: OK 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv; Szitavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint




11. sz. melléklet: OK 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv; Szitavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint



12. sz. melléklet: ZK 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv; Szitavizsgálat MSZ EN 933-

1:2012 szerint



13. sz. melléklet: ZK 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv; Szitavizsgálat MSZ EN 933-1:2012 szerint

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVaz adalékanyag testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az
MSZ EN 1097-6:2013 szabvány 8. és 9. fejezete szerint

A Megbízó neve és címe: Menyhárt Krisztián
A minta megnevezése: MenyhártK.Beton
A minta forrása: Ismeretlen
A mintavétel helye és ideje: Ismeretlen
A mintavételt végezte: Menyhárt Krisztián
A vizsgálatot végezte: Gábor Tamás
A minta szabványos megnevezése: Zúzott Beton 4/8
Vizsgált frakció: 4/8 mm
A vizsgálat időpontja: 2022.09.28
Naplószám:
A minta jele: MenyhártK.Beton

Vizsg. jkv. száma

/2022

Vizsgálati eredmények

<i>vizsgált paraméter</i>	<i>vizsgálati eredmény</i>
ρ_a	2,598 Mg/m ³
WA ₂₄	5,1%

14. sz. melléklet: Zúzott beton 4/8 Vizsgálati jegyzőkönyv az adalékanyag
testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az MSZ EN 1097-6:2013
szabvány 8. és 9. fejezete alapján

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVaz adalékanyag testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az
MSZ EN 1097-6:2013 szabvány 8. és 9. fejezete szerint

A Megbízó neve és címe: Menyhárt Krisztián
A minta megnevezése: MenyhártK.Beton
A minta forrása: Ismeretlen
A mintavétel helye és ideje: Ismeretlen
A mintavételt végezte: Menyhárt Krisztián
A vizsgálatot végezte: Gábor Tamás
A minta szabványos megnevezése: Zúzott Beton 8/16
Vizsgált frakció: 8/16 mm
A vizsgálat időpontja: 2022.09.28
Naplószám:
A minta jele: MenyhártK.Beton

Vizsg. íkv. száma

/2022

Vizsgálati eredmények

<i>vizsgált paraméter</i>	<i>vizsgálati eredmény</i>
ρ_a	2,594 Mg/m ³
WA ₂₄	5,1%

15. sz. melléklet: Zúzott beton 8/16 Vizsgálati jegyzőkönyv az adalékanyag
testsűrűségének és vízfelvételének a meghatározásáról az MSZ EN 1097-6:2013
szabvány 8. és 9. fejezete alapján

**MÉRÉSI LAP A KÖNYAGHALMAZ APRÓZÓDÁSSAL
SZEMBENI ELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRÓL (Los Angeles)
az MSZ EN 1097-2:2020 szabvány 5. szakasza szerint**

A Megbízó neve és címe: Menyhárt Krisztián
A minta megnevezése: MenyhártK.Beton
A mintavétel helye és ideje: Ismeretlen
A mintavételt végezte: Menyhárt Krisztián
A vizsgálatot végezte: Szemes Dávid
A minta szabványos megnevezése: Zúzott Beton
Vizsgált frakció: 10/14 mm
A vizsgálat időtartama: 2022.09.26.-2022.10.05.
Naplószám:
A minta jele: MenyhártK.Beton

Naplószám:

Minta jele:

Vizsgálati eredmények

	mért mennyiség (g)
a vizsgálati minta tömege (5000 ± 5 g)	5002
az 1,6 mm-es szitán fennmaradt anyag tömege (m)	3053
Los Angeles együttható $LA = (5000 - m) / 50$	39

16. sz. melléklet: Zúzott beton mérési lap Los Angeles vizsgálatáról

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
a kőanyaghalmoz kopásállóságának vizsgálatáról (mikro-Deval)
az MSZ EN 1097-1:2012 szabvány szerint

A Megbízó neve és címe: Menyhárt Krisztián
A minta megnevezése: Zúzott Beton
A mintavétel helye és ideje: Ismeretlen
A mintavételt végezte: Menyhárt Krisztián
A vizsgálatot végezte: Szemes Dávid
A minta szabványos megnevezése: Zúzott Beton
Vizsgált frakció: 10/14 mm
A vizsgálat időtartama: 2022.09.26.-2022.10.05.
Naplószám:
A minta jele: MenyhártK.Beton

Vizsgáló, kv. száma
/2022

Vizsgálati eredmények

	Mért mennyiség (g)	
	I.	II.
A dobba bemért anyagmennyiség (500 ± 5 g)	501	500
Az 1,6 mm-es szitán fennmaradt és kiszáritott anyag tömege (110 ± 5 C ^o -on) (m_n)	350	380
mikro-Deval aprózódási érték $M_{DEn} = (500 - m_n) / 5$	30,0	24,0
Átlag M_{DE}	27	

17. sz. melléklet: Zúzott beton kopásállóság vizsgálati jegyzőkönyv (mikro-Deval)

A SZEMMEGOSZLÁS MEGHATÁROZÁSA: SZITAVIZSGÁLAT

A VÍZTARTALOM MEGHATÁROZÁSA SZÁRÍTÓSZEKRÉNYBEN VALÓ SZÁRÍTÁSSAL

az MSZ EN 933-1:2012 és az MSZ EN 1097-5:2008 szerint.

1. MEGRENDELŐI ADATOK

Megrendelő neve: Beton Technológia Centrum Kft.

Megrendelő címe: 1186 Budapest Besence Út 7/B.

Jegyzőkönyv száma

Vizsgálati: 2022/000054815

Mintavételi: 2022/000054812

2. MINTAVÉTELI ADATOK

Mintavető: Bányai Kitti

Minta azonosítója: Ismeretlen

Minta számozása: Ismeretlen

Mintavétel ideje: 2022.11.02

Minta beérkezése: 2022.11.02.

Mintavétel helye: - Egyéb

Mintavétel módja: Ismeretlen

Minta mennyisége: 15 kg

Megjegyzés:

3. VIZSGÁLATI ADATOK

Vizsgálat ideje: 2022.11.07

Mérést / vizsgálatot végezte: Gábor Tamás

Vizsgálat típusa: Száraz szitálás

Azonosított adalékanyag G osztálya: GC osztályba nem sorolható

Vizsgált anyag megnevezése: Zúzott beton

Vizsgálati anyag tömege: 10378 gramm

Vizsgálati megjegyzés:

Azonosított f osztály: f1,5

Szemmegoszlás

Egyéb tulajdonságok	Szita mérete [mm]	Áthalutott anyag összesen [m/m%]
Finomsági modulus	63	100
6,24	45	100
Egyenlőtlenségi eh.	31,5	100
19,95	22,4	96
Homok arány [m/m%]	16	89
46,0	11,2	79
Kavics arány [m/m%]	8	66
54,0	5,6	51
Finomrész [m/m%]	4	46
6,6	2	31
Liszttinom-rész [m/m%]	1	19
3,6	0,5	11
Vízirtalom [m/m%]	0,25	7
	0,125	4
	0,063	1,6
	tálcan fennmaradt	1,5
	Összes fennmaradt	99,9

Szítaméret [log mm]

0,075 0,15 0,3 0,6 1 2 4 8 16 31 63 100

4. Vizsgálatnál használt eszköz neve és száma:

Száritószekrény: 9

Szita: 150

Mérleg: 142.

18. sz. melléklet: A szemmegoszlás meghatározása: Szitavizsgálat; A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással

<u>Eltarthatóság vizsgálata</u>				
Konzisztencia:	Beáztatott zúzott rec. adalékanyag (5 perc + 5 perc)			
Terület:	MSZ EN 12350-5:2019			
MIX REC-1 (15)				
Adalékszer adagolása (mc%)				
ViscoCrete 7710	0,50%			
Stabilizer	0,50%			
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	520/530	430/450	330/340	250/260
Középérték [mm]	520	440	340	260
Hőmérséklet levegő/beton [C]	22,6/22,4	22,7/24,9	22,7/21,4	22,8/24,2
Víztartalom [%]				
Tálca	9482			
Nedves	13072			
Száraz	12788			
	7,9%			

MIX REC-2 (30)				
Adalékszer adagolása				
ViscoCrete 7710	0,50%			
Stabilizer	0,50%			
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	540/550	500/520	390/400	280/300
Középérték [mm]	550	510	400	290
Hőmérséklet levegő/beton [C]	22,9/22,3	22,7/22,0	22,8/21,6	22,8/24,2
Víztartalom [m%/m3]				
Tálca	9482			
Nedves	14030			
Száraz	13656			
	8,2%			


MIX REC-3 (15m)				
Adalékszer adagolása				
ViscoCrete 7710	0,50%			
Stabilizer	0,40%			
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	570/580	500/510	400/400	330/340
Középérték [mm]	580	510	400	340
Hőmérséklet levegő/beton [C]	24,9/22,4	22,7/22,1	22,8/21,7	22,8/21,5
Víztartalom [m%/m3]				
Tálca	9470			
Nedves	13504			
Száraz	13176			
	8,1%			

MIX REC-4 (30m)				
Adalékszer adagolása				
ViscoCrete 7710	0,55%			
Stabilizer	0,50%			
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	520/540	540/550	420/430	320/340
Középérték [mm]	540	550	430	330
Hőmérséklet levegő/beton [C]	22,6/22,1	22,2/2,3	22,9/22,4	22,6/22,1
Víztartalom [m%/m3]				
Tálca	9467			
Nedves	13432			
Száraz	13090			
	8,6%			

MIX REC-5 (15m+D)				
Adalékszer adagolása				
ViscoCrete 7710	0,65%			
Stabilizer	0,40%	?		
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	450/460	440/430	340/350	0
Középérték [mm]	460	440	350	0
Hőmérséklet levegő/beton [C]	23,2/23,0	23,9/23,1	23,7/23,1	
Víztartalom [m%/m3]				
Tálca	9462			
Nedves	13865			
Száraz	13511			
	8,0%			

MIX REC-6 (30m+D)				
Adalékszer adagolása				
ViscoCrete 7710	0,65%			
Stabilizer	0,50%			
Eltelt idő (perc)	5	30	60	90
Konzisztencia [T; mm] [R; mm]	520/520	520/510	430/440	350/360
Középérték [mm]	520	520	440	360
Hőmérséklet levegő/beton [C]	23,3/23,8	23,5/23,1	23,8/22,50	23,6/22,8
Víztartalom [m%/m3]				
Tálca	9458			
Nedves	13997			
Száraz	13607			
	8,6%			

19. sz. melléklet: Konzisztencia eltarthatóság vizsgálatához készített mérések
betonösszetételek szerint



5. RESULTS - Embodied Carbon

Embodied carbon of concrete per m3

Material	Mix 1	Mix 2	Mix 3
RESULTS - kg CO2e / m3 concrete	443	444	447

Embodied carbon of concrete per kg concrete

RESULTS - kg CO2e / kg concrete	0,186	0,186	0,187
---------------------------------	-------	-------	-------

Results - Contribution Chart %

	Mix 1	Mix 2	Mix 3
Material	MIX REF-1	MIX REF-2(+D)	MIX REC-1 (15)
Cement	53,1%	53,0%	52,6%
GGBS	0,0%	0,2%	0,0%
Fly ash	0,0%	0,0%	0,0%
Limestone fines	0,0%	0,0%	0,0%
Water	0,0%	0,0%	0,0%
Admixture	1,0%	1,0%	1,9%
Aggregates	3,1%	3,1%	3,1%
Transport of constituents	2,7%	2,7%	2,7%
Concrete batching plant operations	0,4%	0,4%	0,4%
With mixing waste	0,6%	0,6%	0,6%
Precasting	0,0%	0,0%	0,0%
Steel reinforcement	38,5%	38,4%	38,2%
Transport to site	0,6%	0,6%	0,6%


5. RESULTS - Summary Calculations

Embodied carbon factor for cement


Embodied carbon factor CEMENT - kg CO2e/kg	0,67	0,67	0,67
---	------	------	------

Concrete calculations - Embodied Carbon Contribution - kg CO2e / m3 concrete

Material	Embodied Carbon Factor - kg CO2e / kg	Mix 1	Mix 2	Mix 3
		MIX REF-1	MIX REF-2(+D)	MIX REC-1 (15)
Cement	See above	235,1	235,1	235,1
GGBS	0,04	-	1,0	-
Fly ash	0,00	-	-	-
Limestone fines	0,02	-	-	-
Water	0,00	0,1	0,1	0,1
Admixture	See below	4,6	4,6	8,5
Aggregates	0,007	13,9	13,7	13,8
Transport of constituents	0,004991322	11,86	11,91	11,90
Concrete batching plant operations	0,00072	1,71	1,72	1,72
With mixing waste	1,0%	2,67	2,68	2,71
Precasting	0,0142	-	-	-
Steel reinforcement	See below	170,50	170,50	170,50
Transport to site	0,1033	2,51	2,51	2,51
RESULTS - kg CO2e / m3 concrete		443	444	447
RESULTS - kg CO2e / kg concrete		0,186	0,186	0,187



20. sz. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenértéke [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 1. REF-1; REF-2 (+D); REC-1 (15)



5. RESULTS - Summary Calculations

Embodied carbon factor for cement

Embodied carbon factor CEMENT - kg CO2e/kg	0,67	0,67	0,67
---	------	------	------

Concrete calculations - Embodied Carbon Contribution - kg CO2e / m3 concrete

Material	Embodied Carbon Factor - kg CO2e / kg	Mix 1	Mix 2	Mix 3
		MIX REC-2 (30)	MIX REC-3 (15m)	MIX REC-4 (30m)
Cement	See above	235,1	235,1	248,5
GBFS	0,04	-	-	-
Fly ash	0,00	-	-	-
Limestone fines	0,02	-	-	-
Water	0,00	0,1	0,1	0,1
Admixture	See below	7,0	6,6	8,8
Aggregates	0,007	13,8	13,5	13,5
Transport of constituents	0,004991322	11,84	11,63	11,81
Concrete batching plant operations	0,00072	1,71	1,68	1,70
With mixing waste	1,0%	2,70	2,69	2,84
Precasting	0,0142	-	-	-
Steel reinforcement	See below	170,50	170,50	170,50
Transport to site	0,1033	2,51	2,46	2,48
RESULTS - kg CO2e / m3 concrete		445	444	460
RESULTS - kg CO2e / kg concrete		0,188	0,191	0,195

5. RESULTS - Embodied Carbon

Embodied carbon of concrete per m3


Material	Mix 1	Mix 2	Mix 3
RESULTS - kg CO2e / m3 concrete	445	444	460

Embodied carbon of concrete per kg concrete


RESULTS - kg CO2e / kg concrete	0,188	0,191	0,195
---------------------------------	-------	-------	-------

Results - Contribution Chart %

	Mix 1	Mix 2	Mix 3
Material	MIX REC-2 (30)	MIX REC-3 (15m)	MIX REC-4 (30m)
Cement	52,8%	52,9%	54,0%
GGBS	0,0%	0,0%	0,0%
Fly ash	0,0%	0,0%	0,0%
Limestone fines	0,0%	0,0%	0,0%
Water	0,0%	0,0%	0,0%
Admixture	1,6%	1,5%	1,9%
Aggregates	3,1%	3,0%	2,9%
Transport of constituents	2,7%	2,6%	2,6%
Concrete batching plant operations	0,4%	0,4%	0,4%
With mixing waste	0,6%	0,6%	0,6%
Precasting	0,0%	0,0%	0,0%
Steel reinforcement	38,3%	38,4%	37,0%
Transport to site	0,6%	0,6%	0,5%



21. sz. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenértéke [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 2. REC-2 (30); REC-3 (15m); REC-4 (30m)



Embodied carbon of concrete per m3

Material	Mix 1	Mix 2
RESULTS - kg CO2e / m3 concrete	461	461

Embodied carbon of concrete per kg concrete

RESULTS - kg CO2e / kg concrete	0,195	0,195
---------------------------------	-------	-------

Results - Contribution Chart %

	Mix 1	Mix 2
Material	MIX REC-5 (15m+D)	MIX REC-6 (30m+D)
Cement	53,9%	53,9%
GGBS	0,2%	0,2%
Fly ash	0,0%	0,0%
Limestone fines	0,0%	0,0%
Water	0,0%	0,0%
Admixture	1,9%	1,9%
Aggregates	2,9%	2,9%
Transport of constituents	2,6%	2,6%
Concrete batching plant operations	0,4%	0,4%
With mixing waste	0,6%	0,6%
Precasting	0,0%	0,0%
Steel reinforcement	37,0%	37,0%
Transport to site	0,5%	0,5%


5. RESULTS - Summary Calculations

Embodied carbon factor for cement

Embodied carbon factor CEMENT - kg CO ₂ e/kg	0,67	0,67
--	------	------

Concrete calculations - Embodied Carbon Contribution - kg CO₂e / m³ concrete

Material	Embodied Carbon Factor - kg CO ₂ e / kg	Mix 1	Mix 2
		MIX REC-5 (15m+D)	MIX REC-6 (30m+D)
Cement	See above	248,5	248,5
GGBS	0,04	1,0	1,0
Fly ash	0,00	-	-
Limestone fines	0,02	-	-
Water	0,00	0,1	0,1
Admixture	See below	8,8	8,8
Aggregates	0,007	13,3	13,3
Transport of constituents	0,004991322	11,83	11,80
Concrete batching plant operations	0,00072	1,71	1,70
With mixing waste	1,0%	2,85	2,85
Precasting	0,0142	-	-
Steel reinforcement	See below	170,50	170,50
Transport to site	0,1033	2,48	2,48
RESULTS - kg CO ₂ e / m ³ concrete		461	461
RESULTS - kg CO ₂ e / kg concrete		0,195	0,195



22. sz. melléklet: Különböző receptúrák CO₂ egyenértéke [ICE Cement, mortar and concrete Model V1.1 Beta kalkulátorral] 3. REC-5 (15m+D); REC-6 (30m+D)

Összefoglalás									
Recept neve [keverék]	Újrahasznosított adalékanyag	Konzisztencia eltarthatóság [perc]	Nyomó szilárdság [N/mm ²]	Vízbehatalási mélység [mm]	Vízárósság	Számlált hatékony V/C tényező	Karbonátlányom [CO ₂ g/betonn ^{m3}]	Költség [Ft]	Megjegyzés
MIX REF-1		120	51,4	12	XV/3(H)	0,49	443	20 952	Kiváló frissbeton paraméterek, jó nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek. Kiváló konzisztencia eltarthatósági paraméterek
MIX REF-2(+D)		120	62,3	11	XV/3(H)	0,45	444	45 952	Kiváló frissbeton paraméterek, átlag feletti nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek. Kiváló konzisztencia eltarthatósági paraméterek
MIX REC-1(15)	száraz	20	52,2	15	XV/3(H)	0,46	445	19 113	Gyenge frissbeton paraméterek (konzisztencia eltarthatóság); jó nyomószilárdsági és vízáróssági értékek, stabilizáló adalékanyag adagolás.
	beázalt	48	47,9	12		0,52			
MIX REC-2(30)	száraz	20	57,4	15	XV/3(H)	0,44	445	18 916	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); jó vízáróssági értékek.
	beázalt	45	45,0	14		0,51			
MIX REC-3(15m)	száraz	20	52,2	13	XV/3(H)	0,46	458	18 822	Jobb frissbeton paraméterek, gyengébb szilárdsági érték, magasabb vegyszer adagolás, jó vízáróssági paraméterek, kevéske keverővíz.
	beázalt	60	47,3	9		0,51			
MIX REC-4(30m)	száraz	20	54,4	14		0,44	480	19 625	Gyenge frissbeton paraméterek, magasabb oment és víz adagolás, kiváló vízbehatalási értékek, alacsonyabb nyomószilárdsági értékek.
	beázalt	65	45,8	18		0,55			
MIX REC-5(15m+D)	száraz	20	55,8	11	XV/3(H)	0,44	481	44 822	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); kiváló vízáróssági értékek. Szilikapor adagolás növeli a fajlagos költséget. Magasabb vegyszer adagolás.
	beázalt	57	52,8	15		0,48			
MIX REC-6(30m+D)	száraz	20	59,3	11	XV/3(H)	0,42	481	44 825	Gyenge frissbeton paraméterek, kiváló nyomószilárdsági értékek (7 és 28 nap); kiváló vízáróssági értékek. Magasabb vegyszer adagolás.
	beázalt	68	52,1	15		0,51			

Márvázáró:

Megfelelt	Kis mértékben van alatta/felette	Nem megfelelő
-----------	----------------------------------	---------------

Transzportbeton hagyományos kavicsbeton 1m ³ -REF-1		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva		
Beton változó költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	2 217 Ft
	OK 8/16	3 103 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikaport	0 Ft
	Víz	67 Ft
		19 506 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása természetes kavicsból	20 952 Ft

24. sz. melléklet: REF-1 előállítási költségbecslése

Transzportbeton hagyományos kavicsbeton 1m ³ -REF-2		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva		
Beton változó költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	2 217 Ft
	OK 8/16	3 103 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	67 Ft
		44 506 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása természetes kavicsból	45 952 Ft

25. sz. melléklet: REF-2 előállítási költségbecslése

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-1 (15)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlése esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 884 Ft
	OK 8/16	2 638 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	67 Ft
		18 708 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [167,5 kg/m3]		
Homlokrakodó (gépüzemóra+kezelő bére)	155 Ft	
Röpitő vagy pofás törőgép (gépüzemóra+kezelő bére)	328 Ft	
Osztályozás (gépi nehézrostával) 3 frakcióra	141 Ft	
Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft	
	743 Ft	
Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft	
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	20 897 Ft	

26. sz. melléklet: REC-1 előállítási költségbecslése (bérgep)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-1 (15)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 319 Ft
	OK 8/16	1 846 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	67 Ft
		17 351 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [167,5 kg/m ³]		
Törőgép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	28 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	1 Ft
	Szervíz	8 Ft
	Kopóalkatrész	28 Ft
		66 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	46 Ft
	Kenőanyag	4 Ft
	Gépkezelő bére	38 Ft
		88 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	9 Ft
	Biztosítás	0,3 Ft
	Szervíz	3 Ft
	Kopóalkatrész	4 Ft
		16 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	15 Ft
	Kenőanyag	1 Ft
	Gépkezelő bére	8 Ft
		25 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		19 113 Ft

27. sz. melléklet: REC-1 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-2 (30)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlete esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 552 Ft
	OK 8/16	2 172 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	67 Ft
		17 910 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]		
Homlokrakodó (gépüzemóra+kezelő bére)	309 Ft	
Röpitő vagy pofás törőgép (gépüzemóra+kezelő bére)	656 Ft	
Osztályozás (gépi nehézzrostával) 3 frakcióra	281 Ft	
Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft	
	1 366 Ft	
Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft	
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	20 722 Ft	

28. sz. melléklet: REC-2 előállítási költségbecslése (bérkép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-2 (30)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	9 655 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 086 Ft
	OK 8/16	1 520 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	67 Ft
		16 793 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]		
Törőgép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	3 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	56 Ft
		132 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	75 Ft
		176 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	2 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	22 Ft
		97 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	50 Ft
		151 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		18 916 Ft

29. sz. melléklet: REC-2 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-3 (15m)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlete esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 884 Ft
	OK 8/16	2 638 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	71 Ft
		19 417 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Újrahasznosított beton (vízszívó beton) [167,5 kg/m ³]	
	Homlokrakodó (gépiüzemóra+kezelő bére)	155 Ft
	Röpitő vagy pofás törőgép (gépiüzemóra+kezelő bére)	328 Ft
	Osztályozás (gépi nehézsúlyú) 3 frakcióra	141 Ft
	Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft
		744 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	21 607 Ft

30. sz. melléklet: REC-3 előállítási költségbecslése (bérkép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-3 (15m)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Oszályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 319 Ft
	OK 8/16	1 846 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	71 Ft
		18 060 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [167,5 kg/m ³]		
Törőgép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	28 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	1 Ft
	Szervíz	8 Ft
	Kopóalkatrész	28 Ft
		66 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	46 Ft
	Kenőanyag	4 Ft
	Gépkezelő bére	38 Ft
		88 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	9 Ft
	Biztosítás	0,3 Ft
	Szervíz	3 Ft
	Kopóalkatrész	4 Ft
		16 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	15 Ft
	Kenőanyag	1 Ft
	Gépkezelő bére	8 Ft
		25 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		19 822 Ft

31. sz. melléklet: REC-3 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-4 (30m)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlése esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Oszályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 552 Ft
	OK 8/16	2 172 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	71 Ft
		18 619 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m3]		
Homlokrakodó (gépjárműóra+kezelő bére)	309 Ft	
Röptető vagy pofás törőgép (gépjárműóra+kezelő bére)	656 Ft	
Oszályozás (gépi nehéztával) 3 frakcióra	281 Ft	
Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft	
	1 366 Ft	
Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft	
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	21 431 Ft	

32. sz. melléklet: REC-4 előállítási költségbecslése (bérgep)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-4 (30m)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Oszályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 086 Ft
	OK 8/16	1 520 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	0 Ft
	Víz	71 Ft
		17 502 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
Közvetett	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]	
	Törőgép (50%-os kihasználtság)	
	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	3 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	56 Ft
		132 Ft
	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	75 Ft
		176 Ft
Közvetlen	Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)	
	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	2 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	22 Ft
		97 Ft
	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	50 Ft
		151 Ft
	Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]	120 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	19 625 Ft

33. sz. melléklet: REC-4 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-5 (15+D)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlése esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 884 Ft
	OK 8/16	2 638 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	71 Ft
		44 417 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Újrahasznosított beton (zúzott beton) [167,5 kg/m³]	
	Homlokrakodó (gépjármű+kezelő bére)	155 Ft
	Röptető vagy pofás törőgép (gépjármű+kezelő bére)	328 Ft
	Osztályozás (gépi nehéztával) 3 frakcióra	141 Ft
	Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft
		744 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	46 607 Ft

34. sz. melléklet: REC-5 előállítási költségbecslése (bérgep)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-5 (15+D)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törögép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 319 Ft
	OK 8/16	1 846 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	71 Ft
		43 060 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [167,5 kg/m ³]		
Törögép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	28 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	1 Ft
	Szervíz	8 Ft
	Kopóalkatrész	28 Ft
		66 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	46 Ft
	Kenőanyag	4 Ft
	Gépkezelő bére	38 Ft
		88 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	9 Ft
	Biztosítás	0,3 Ft
	Szervíz	3 Ft
	Kopóalkatrész	4 Ft
		16 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	15 Ft
	Kenőanyag	1 Ft
	Gépkezelő bére	8 Ft
		25 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		44 822 Ft

35. sz. melléklet: REC-5 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-6 (30m+D)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - törőgép bérlete esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 552 Ft
	OK 8/16	2 172 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	71 Ft
		43 619 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
	Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m³]	
	Homlokrakodó (gépüzemóra+kezelő bére)	309 Ft
	Röpitő vagy pofás törőgép (gépüzemóra+kezelő bére)	656 Ft
	Osztályozás (gépi nehézsztával) 3 frakcióra	281 Ft
	Tört beton szállítás betonüzem telephelyére [11 km]	120 Ft
		1 366 Ft
	Beton kiszállítása helyszínre [11km]	650 Ft
	Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból	46 431 Ft

36. sz. melléklet: REC-6 előállítási költségbeclése (bérgep)

Transzportbeton újrahasznosított beton 1 m ³ -REC-6 (30m+D)		
2022.09. havi aktuális piaci árakra vonatkoztatva - letelepített törőgép esetén		
Beton költségei 1m ³		
Hagyományos adalékanyag		
Változó	Alapanyag	
	Cement	10 360 Ft
	Osztályozott kavics	
	OH 0/4	3 546 Ft
	OK 4/8	1 086 Ft
	OK 8/16	1 520 Ft
	Adalékszer	918 Ft
	Kiegészítő adalékanyag SikaFume HR/TU szilikapor	25 000 Ft
	Víz	71 Ft
		42 502 Ft
	Keverési költség	
	Villamosenergia	219 Ft
	Hőenergia	140 Ft
	Üzemanyag	3 Ft
	Labor költségek	200 Ft
	Technológiai szolgáltatások (kisebb összegű karbantartás)	208 Ft
	Egyéb változó költség (alkatrész)	26 Ft
		796 Ft
Újrahasznosított beton (zúzott beton) [335 kg/m ³]		
Törőgép (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	1 Ft
	Engedély (fenntartás)	3 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	56 Ft
		132 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	75 Ft
		176 Ft
Forgó-kotró+homlokrakodó (50%-os kihasználtság)		
Közvetett	Amortizáció	56 Ft
	Biztosítás	2 Ft
	Szervíz	17 Ft
	Kopóalkatrész	22 Ft
		97 Ft
Közvetlen	Üzemanyag	92 Ft
	Kenőanyag	8 Ft
	Gépkezelő bére	50 Ft
		151 Ft
Törmelék beszállítása telephelyre [11 km]		120 Ft
Beton kiszállítása helyszínre [11km]		650 Ft
Beton előállítása és kiszállítása újrahasznosított adalékanyagból		44 625 Ft

37. sz. melléklet: REC-6 előállítási költségbecslése (telepített gép)

Műszaki termékismertető
2009.10. havi kiadás
SikaFume HR/TU szilikapor

SikaFume HR/TU szilikapor

Kiegészítő anyag habarcsához és betonhoz

Felhasználási terület:

A SikaFume HR/TU szilikapor nagy finomságú, puccolános kiegészítő anyag, amely tömör és tartós betonok és habarcsok előállításához használható.

A SikaFume HR/TU szilikapor különösen alkalmas:

- szerkezeti betonokhoz,
- előregyártó iparban, továbbá
- mindazonokon a területeken, ahol mind a friss- mind a megszilárdult betonnal szemben magas követelményeket támasztanak.

Tulajdonságok, hatás:

A SikaFume HR/TU szilikapor:

- rendkívül finom (0,1 µm), por alakú, nem kristályos szerkezetű (amorf), lappangó (látens) reakcióképességű szilícium-dioxidot tartalmaz,
- a frissbetonban erős belső kohéziót és rendkívül jó vízmegtartó képességet idéz elő,
- a betont erősen képlékenyíti, javul annak szivattyúzhatósága,
- a megszilárdult betonban a látens reakcióképes szilikapor a szabad mésszel (Ca(OH)₂) kémiai kötésbe lép,
- a szilárd hidráttermékek további kötése következtében a cementkö lényegesen tömörebb és ezáltal nagyobb szilárdságú lesz.

Mindezek a tulajdonságok a habarcsban és a betonban, ha Sika ViscoCrete folyóssal együtt alkalmazzuk:

- nagy zöltszilárdságot és kezdeti szilárdságot biztosítanak,
- lényegesen képlékenyebb frissbetont eredményeznek,
- erősen növelik a megszilárdult beton tartósságát,
- légbuborékképzők egyidejű használata esetén növelik a beton faggyal és fagyolvasztó sókkal szembeni ellenálló képességét,
- növelik a végszilárdságot,
- javítják a kopásállóságot,
- erősen javítják a vízzáróságot,
- fokozzák a gáztömörséget,
- csökkentik a kloridbehatolást.

A SikaFume HR/TU szilikapor sem kloridokat, sem más, az acél korrózióját elősegítő anyagokat nem tartalmaz. Minden további nélkül felhasználható ezért vasbetonban és feszített betonban is.

Adagolás:

A SikaFume HR/TU szilikaporból:

- A kívánt hatás mértéke és a kiindulási keverék függvényében 50 – 100 g-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 5 – 10 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
- Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 100 g cement kilogrammonként.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: szürke por
Hatóanyag: reaktív töltőanyagok
Halmazsűrűség: 0,65 ± 0,1 kg/dm³



Concrete - Beton

Felhasználási utasítás:

- A SikaFume HR/TU szilikaport a cementtel együtt kell adagolni.
- A megnövekedett vízgény csökkentésére ajánljuk a Sika ViscoCrete folyósítók alkalmazását.
- Az adagolást követő keverési idő a keverőtől függ és azt annak megfelelően kell meghatározni.
- A minimális nedves keverési idő 60 másodperc legyen.
- Kombinálható Sika ViscoCrete folyósítókkal, SikaTard és Sika Retarder kötéstételezőkkel, Sika légbuborékképzőkkel.
- A SikaFume HR/TU szilikaporttal javított betont a hagyományos szerkezeti betonokhoz hasonlóan kell bedolgozni.
- A jó betonelőállítás és bedolgozás általános előírásait ebben az esetben is be kell tartani.
- A beton utókezeléséről az előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Munka- és környezetvédelem:

- Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.
- Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.
- Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust és a por belégzését.
- A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
- A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

Minőségbiztosítás és -ellenőrzés:

- A SikaFume HR/TU szilikaport a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- Szárazon kell tárolni, mint a cementet. Nem fagyérzékeny.
- Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- Eltartható bontatlan, zárt csomagolásban a gyártástól számított legalább 36 hónapig.

Kiszerezés:

Papírszak: 25 kg bruttó=nettó
Euro raklap: 1000 kg nettó zsugorfóliázva (40 db zsák)

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu



BUILDING TRUST



PRODUCT DATA SHEET

Sika® Stabilizer-900

SPECIAL PRODUCT FOR SAND CONTAINING ABSORPTIVE COMPONENTS

DESCRIPTION

Sika® Stabilizer-900 is a new product that enables the use of sands containing absorptive components. In combination with Sika® superplasticizers, the desired workability of the concrete is achieved.

USES

- Concretes containing sands with absorptive components such as swellable clays.

CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- Blocking of the absorptive surfaces so that the Sika® superplasticizer can work without any negative effect
- No change of of the usual Sika® superplasticizer dosage
- Usual workability time can be achieved
- Sand containing absorptive components can be used

PRODUCT INFORMATION

Composition	Aqueous polymer solution
Packaging	Drum: 200 kg Container: 1000 kg Bulk: > 6 t
Appearance / Colour	Fluid / Opaque
Shelf life	Minimum of 1 year in sealed containers
Storage conditions	Protect against frost, strong sunlight and contamination. Utilise clean tanks and containers when delivered in bulk.
Density	1.05 g/cm ³ at 20°C
pH-Value	approx. 5
Total chloride ion content	< 0.10 %
Equivalent sodium oxide	< 0.5 %

APPLICATION INFORMATION

Recommended dosage	1 – 3 kg/m ³ Add Sika® Stabilizer-900 with the mixing water and before the Sika® superplasticizer to the concrete mix. Initial test according to DIN EN 206-1/DIN 1045-2 is required.
--------------------	--

BASIS OF PRODUCT DATA

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LOCAL RESTRICTIONS

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

LEGAL NOTES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Tel: +41 58 436 4040
www.sika.com



PRODUCT DATA SHEET
Sika® Stabilizer-900
January 2021, Version 01.0
021404021000000157

2 / 2

SikaStabilizer-900-en-(01-2021)-1.pdf

BUILDING TRUST





TERMÉK ADATLAP

Sika® ViscoCrete®-7710

Folyósító betonadalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® ViscoCrete®-7710 a legújabb PCE technológián alapuló, hosszú nyitott idejű, gazdaságos transzportbeton adalékszer.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Sika® ViscoCrete®-7710 különösen alkalmas olyan betonok esetén, ahol meleg időben hosszú vagy közepes bedolgozási idő, valamint hideg időjárás esetén hosszú nyitott idő szükséges.

A Sika® ViscoCrete®-7710 alkalmas a frissbeton bedolgozási tulajdonságainak javítására, 5-20%-os vízigény csökkentésre, valamint a megszilárdult beton tulajdonságainak javítására.

A Sika® ViscoCrete®-7710 folyósító adalékszerből a kívánt folyósító hatás függvényben 0,20-2,0 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva. Ezáltal az alábbi felhasználási területet fedi le:

- Beton képlékenyítő a friss- és a megszilárdult beton tulajdonságainak javítására hosszú bedolgozási idejű, közepes-nagy víz/cement tényezőjű transzport- és helyszínen kevert betonokhoz
- Folyósító a nagy teljesítőképességű betonokhoz vegyi és mechanikai behatások ellen

TERMÉKJELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sika® ViscoCrete®-7710 folyósító adalékszer működése különféle hatásmechanizmusokon alapul. A finomrészek felületén történő adszorpció és térbeli elválasztó hatás az egyidejűleg növekvő mértékű hidratációs folyamattal a következő tulajdonságokat eredményezik:

- Az ÖNORM B 4710-1 előírásnak megfelelő közepes bedolgozási idő
- A nagy vízcsökkentés ellenére csekély konzisztencia esés a referencia betonhoz képest
- A vízcsökkentés következtében megnövelt kezdeti szilárdság
- Javított bedolgozási és tömöríthetőségi tulajdonságok
- Magas vegyi és mechanikai ellenállóság
- Karbonátosodással szembeni ellenállóság
- Az acélbetétek hatásosabb korrózió elleni védelme

- Előnyösebb kúszási- és zsugorodási viselkedés
- A Sika® ViscoCrete®-7710 folyósító adalékszer sem kloridot sem más acélkorróziót elősegítő anyagot nem tartalmaz, ezért korlátozás nélkül alkalmazható vasbeton és feszített vasbeton szerkezeteknél is.

TERMÉKADATOK

	MEGJELENÉS / SZÍN Barnás folyadék CSOMAGOLÁS Konténeres kiszerezésben rendelhető.
TÁROLÁS	TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG Felbontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban tárolva 12 hónapig eltartható. Közvetlen napfénytől és fagytól védjük!
MŰSZAKI ADATOK	VEGYI ALAPANYAG Módosított polikarboxilát vizes oldata ANYAGSÚRÚSÉG 1,08 kg/dm ³ PH-ÉRTÉK 5,0 ± 1,0
FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK	ÖSSZEFÉRHETŐSÉG Noha a legtöbb folyósító és légbuborékképző adalékszer kombináció összeférhetőségi vizsgálata rendelkezésre áll, nem garantálható, hogy a mindenkori beton összetétel (cement típus, adalékanyag-, kiegészítő anyag fajta stb.) esetén a kívánt hatás elérhető. Ajánljuk ezért a mindenkori betonösszetételre vonatkozóan a megfelelő működés (pl. távolsági tényező stb.) ellenőrzését.
FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK	ADAGOLÁS A kívánt folyósító hatás függvényében 0,2-2,0 % a cement tömegére vonatkoztatva. Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges. FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK / ESZKÖZÖK A Sika® ViscoCrete®-7710 adalékszer keverővízhez keverve vagy ezzel egy időben adjuk hozzá a betonkeverékhez.

KOMBINÁLHATÓSÁG	A megfelelő saját vizsgálatok elvégzése után a Sika® ViscoCrete®-7710 folyósító adalékszer más beton adalékszerrel, mint pl. Sika® Fume HR/TU, Sika® Retarder, SikaAer, SikaTard-930 anyagokkal együtt alkalmazható, így számos, betonra és annak bedolgozhatóságára vonatkozó minőségi követelmény kielégíthető.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK	Az erős folyósító hatás optimális kihasználásához meghosszabbított keverési idő szükséges. A megfelelő beton előállításának és bedolgozásának általános szabályait a Sika® ViscoCrete®-7710 folyósító adalékszer esetén is tartsuk be. Különösen ügyeljünk a frissbeton utókezelésére.
MÉRÉSI ÉRTÉKEK	Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
JOGI TUDNIVALÓK	A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadók. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371 -2022
info@hu.sika.com www.sika.hu



Termék Adatlap
Sika® ViscoCrete®-7710
2015.09.29.





CEM II/B-S 42,5 N

Kohósalak-portlandcement MSZ EN 197-1:2011

A CEM II/B-S 42,5 N típusú kohósalak-portlandcement építőipari kötőanyagként alkalmas a következő felhasználási célokra:

- magas - és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetek
- mechanikai igénybevételnek kitett térburkolatok, útpálya burkolatok, kopásálló, fagyálló betonok
- enyhén agresszív kémiai környezetnek ellenálló beton, vasbeton szerkezetek
- vízzáró betonok, vízepítési műtárgyak betonszerkezetei
- a kivirágzás mértékének csökkentésére: látszó felületek, beton térkövek, szegélykövek
- esztrich betonok, vakolatok, habarcsok

Összetétel, cement alkotórészei:

Portlandcement-klinker, szabványos összetétel szerinti kiegészítő anyag tartalom 21 - 35% között, szükség szerinti mennyiségű kötőanyag (gipszkő, REA-gipsz), kromátcsökkentő anyag.

Fontosabb jellemzők, felhasználási területek:

A CEM II/B-S 42,5 N kohósalak-portlandcementben lévő granulált-kohósalak kiegészítő anyag aktívan részt vesz a cement szilárdulásában. A klinker és víz reakciójából keletkező hidratációs termékkel reagálva szilárdsághordozó anyaggá alakul, így a képződő cementkő szilárdságát megfelelően növeli. Kedvező kezdőszilárdság, nagy végszilárdság, közepes mértékű hőfejlesztés jellemzi.

Színe középészürke; világosabb árnyalatú a portlandcementek színénél.

Előnyösen alkalmazható C 16/20 – C 50/60 szilárdsági jelű beton, vasbeton szerkezetek készítéséhez. Kedvező kezdőszilárdsága és hőfejlesztése miatt alkalmazása elsősorban gyors kizsaluzási igény esetén javasolt téli és nyári időszakban egyaránt.

Alkalmas fagyálló beton (XF1 – XF4), megfelelő minőségű kopásálló beton (XK1 – XK3), vízzáró beton (XV1 – XV3), sugárvédő beton, valamint enyhén agresszív kémiai környezetnek ellenálló beton (XA1) gyártásához.

Felhasználási javaslat betonkeverék gyártásához, betonszerkezet kivitelezéséhez:

A cement felhasználásához alapvető építőipari ismeret szükséges. Amennyiben nem rendelkezik megfelelő szakipari ismeretekkel, kérje ki betontechnológus tanácsát!

A tartós beton készítésének alapvető ismérvei:

- alacsony víztartalom
- minél nagyobb tömörség
- gondos utókezelés

A betonkeverék gyártásánál törekedni kell a minél kevesebb keverővíz hozzáadására. A beton bedolgozhatóságának javításához képlékenyítő, folyósító adalékszer adagolása javasolt. A nagyobb szilárdság, kedvezőbb betonstruktúra elérése érdekében ügyelni kell a frissbeton megfelelő tömörítésére. A beton utókezelését a bedolgozást követően azonnal meg kell kezdeni, vízzel történő permetezéssel, elárasztással, fóliatakarással, zsálaban tartással, párazáró bevonat felhordásával. A beton nedvesen tartását megszakítás nélkül 7-21 napon keresztül javasolt végezni a betonkeverék összetételétől, a betonszerkezet típusától, illetve a környezeti hőmérséklettől függően. Alacsony környezeti hőmérséklet esetén gondoskodni kell a betonszerkezet fagyvédelméről, hőszigeteléséről, a beton fagyással szembeni ellenálláshoz szükséges kritikus szilárdság eléréséig. Javasolt bedolgozási hőmérséklet: +5°C napi átlaghőmérséklet felett.


Műszaki jellemzők: /DDC, Labor-MEQ/

	Szabvány követelmény	Átlagérték Váci Gyár
Nyomószilárdság (MPa)		
■ 2 napos	≥ 10	19,3
■ 28 napos	≥ 42,5 ≤ 62,5	51,8
Kötési idő (perc)		
■ kezdete	≥ 60	187
■ vége	-	265
Fajlagos felület (cm²/g)	-	4060
Vízigény (%)	-	29,8


ugyfelszolgalat@duna-drava.hu
www.duna-drava.hu

Duna-Dráva Cement Kft.
Beremendi Értékesítés
7827 Beremend
Pf. 20
Tel.: +36 72 574 600
Fax: +36 72 574 666

Duna-Dráva Cement Kft.
Váci Értékesítés
2600 Vác
Kőhidpart dűlő 2.
Tel.: +36 27 511 700
Fax: +36 27 511 766



42. melléklet: Beton körforgásos gazdasági modellje [CeMBeton Körforgásos gazdaság, 2020]



43. melléklet: A legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező három nemzetgazdasági ágazat [2016]

Main > Újrahasznosított Vasbeton medence > Újrahasznosított betonból készült vasb > One Click LCA Planetary Eastern and Southern Europe > Input dat

Újrahasznosított betonból készült vasbeton medence

Building materials

Construction site operations

Building area

Fill in the material consumptions by material type. You may fill in all materials lumped together, or on separate rows for example by type of structure. Unless instructed otherwise, use gross a

1. Foundations and substructure

229 Tonnes CO_{2e} - 69 %

Materials in the foundations will never be replaced, no matter assessment period length. For BREEAM UK Mat 1 IMPACT equivalent provide the data for site excavation fuel use here, choose resource Excavatio

Foundation, sub-surface, basement and retaining walls

Move materials

Resource	Quantity	Comment	Transport, kilometers	Wastage
Ready-mix concrete, low-strength, g	70 m3	Szerelőbeton	11 Concrete mixer truck	4 %
Ready-mix concrete, high strength, g	350 m3	(Megj:Nem nagy	11 Concrete mixer truck	4 %
Reinforcement steel (rebar), generi	44 ton	Alaplemez betonacél	210 Trailer combination, 40	4.85 %

2. Vertical structures and facade

66 Tonnes CO_{2e} - 20 %

External walls and facade

Move materials

Resource	Quantity	Comment	Transport, Kilometers	Wastage
Ready-mix concrete, high strength, g	130 m3	Medence falak	11 Concrete mixer truck	4 %
Reinforcement steel (rebar), generi	12 ton	Falak betonacél szerelése	210 Trailer combination, 40	4.85 %


Columns and load-bearing vertical structures

Move materials

Internal walls and non-bearing structures

Move materials

44. melléklet: „Leltár” vasbeton medence beépített karbon számításához [OneClick LCA- saját számítás alapján]



45. melléklet: Életciklus elemzés [saját számítás alapján]